

Vattenburen Brandskyddsfärg

PRODUKTBESKRIVNING

En enkomponent, borat-, klor- och APEO-fri, vattenburen svällande brandskyddsbeläggning utformad för applicering på plats på invändigt exponerat konstruktionsstål som kräver skydd mot cellulosabrand.

Oberoende testad vid ackrediterade laboratorier enligt BS476 Parts 20-21 , europeisk standard EN 13381-8 och australiensisk standard AS1530.4 (2014) och AS 4100. Tredje part bedömd och certifierad.

Interchar 1260 är en CE märkt produkt med ett Europeiskt Tekniskt godkännande enligt ETA-14/0262

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE

Ger upp till 60 minuters brandskydd på I-balkar, pelare och ihåliga sektioner i inomhusmiljöer. Ger också brandskydd i upp till 90 minuter enligt BS476, del 20-21

PRAKTISK INFORMATION FÖR INTERCHAR 1260

Kulör	Vit																							
Glans	Matt																							
Volymtorrhalt	73% ± 2% (Uppmätt enligt ISO 3233 och BCF Guidance Method)																							
Normalt använd skiktjocklek	200-700 µm (8-28 mil) torrt skikt motsvarar 274-959 µm (11-38,4 mil) vått skikt																							
Teoretisk sträckförmåga	1,83 m²/liter vid 400 µm torrt skikt 73 sq.ft/US gallon vid 16 mil torrt skikt																							
Praktisk sträckförmåga	Tag hänsyn till beräknad svinnfaktor																							
Appliceringsmetod	Högtryckssprutning, Pensel																							
Torktider	Övermålningsintervall med sig själv <table> <tr> <th>Temperatur</th><th>Dammtorr</th><th>Genomtorr</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr> <tr> <td>10°C (50°F)</td><td>3 timmar</td><td>4 timmar</td><td>18 timmar</td><td>Förlängd¹</td></tr> <tr> <td>25°C (77°F)</td><td>2 timmar</td><td>3 timmar</td><td>6 timmar</td><td>Förlängd¹</td></tr> <tr> <td>40°C (104°F)</td><td>1 timme</td><td>2.5 timmar</td><td>4 timmar</td><td>Förlängd¹</td></tr> </table>				Temperatur	Dammtorr	Genomtorr	Minimum	Maximum	10°C (50°F)	3 timmar	4 timmar	18 timmar	Förlängd ¹	25°C (77°F)	2 timmar	3 timmar	6 timmar	Förlängd ¹	40°C (104°F)	1 timme	2.5 timmar	4 timmar	Förlängd ¹
Temperatur	Dammtorr	Genomtorr	Minimum	Maximum																				
10°C (50°F)	3 timmar	4 timmar	18 timmar	Förlängd ¹																				
25°C (77°F)	2 timmar	3 timmar	6 timmar	Förlängd ¹																				
40°C (104°F)	1 timme	2.5 timmar	4 timmar	Förlängd ¹																				

¹ * Se International Protective Coatings "Definitioner och förkortningar"
Alla torktider har tagits fram vid en typisk torr skiktjocklek på 500µm (20 mils)
Minsta övermålningsintervall med godkända täckfärger är 24 timmar

SÄKERHETS- OCH MILJÖDATA

Flampunkt	>100°C (>212°F)		
Densitet	1,46 kg/l (12,2 lb/gal)		
V.O.C	0 g/kg	EU Utsläppsdirektiv för lösningsmedel (Council Directive 1999/13/EC)	
	23 g/l	EU produkt direktiv (Council Directive 2004/42/CE)	

Se avsnittet Produktgenskaper

Protective Coatings

Vattenburen Brandskyddsfärg

FÖRBEHANDLING

Alla ytor som skall målas måste vara torra, rena och fria från föroreningar. Innan färgen appliceras skall ytan uppfylla kraven enligt ISO 8504:2000. Avlägsna all olja eller fett enligt SSPC-SP1, fettemulgerande medel.

Grundmålade stålkonstruktioner

Interchar 1260 skall alltid appliceras över en rekommenderad rostskyddsgrundfärg. Grundfärgytan skall vara torr och fri från all kontaminering, och Interchar 1260 måste appliceras inom det specificerade övermålningsintervallet (se relevant produktdatablad).

Brottytor, skador m m., skall förbehandlas i enlighet med angiven standard (t.ex. Sa2½ (ISO 8501-1:1988) eller SSPC-SP6, Slipande blästring, eller SSPC-SP11, Maskinell rengöring) och grundas före applicering av Interchar 1260.

Ytor grundmålade med zink

Interchar 1260 kan appliceras över godkända zinkepoxyprodukter så länge dessa har målats över med en vidhäftningsprimer först. Försäkra dig om att den grundmålade ytan är ren, torr och fri från kontaminerings innan applicering med Interchar 1260. Rekommenderade vidhäftningsprimer är Intergard 269 eller Intergard 276.

APPLICERING

Blandning/omrörning	Detta material är en enkomponentfärg och skall alltid omröras omsorgsfullt med en maskinell omrörare före applicering.	
Blandningsförhållande	Ej tillämpligt	
Högtryckssprutning	Rekommenderas	Munstycke 0,39-0,54 mm (15-21 thou) Totalt utgående färgtryck vid munstycket ej under 175 kg/cm ² (2489 p.s.i.)
Konventionell spruta (Tryckfat)	Rekommenderas inte	
Konventionell spruta	Inte lämplig	
Pensel	Endast små ytor	Typisk 2,0-7,0 mm (50-175 mikroner) kan åstadkommas
Förtunning	Rekommenderas inte	
Rengöringsmedel	Rent vatten	
Efter avslutat arbete	Låt inte material vara kvar i slangar, pistoler eller annan utrustning. Skölj noggrant igenom all utrustning med rent vatten. Använd inte organiska lösningsmedel. Allt oanvänt material skall förvaras i tätslutande förpackningar. Delvis fyllda förpackningar kan komma att bilda skinn på ytan efter längre förvaring.	
Rengöring av utrustning	Rengör all utrustning med rent vatten efter användning. Det är god arbetspraxis att periodvis skölja sprututrustningen under dagens förlopp. Hur ofta detta görs är beroende på hur mycket färg som sprutapplicerats, temperaturen i lokalen samt den förlupna tiden inklusive fördröjningar. Allt överskottsmaterial och tomma förpackningar bör slängas i enlighet med lokala lagar och regler.	

Vattenburen Brandskyddsfärg

PRODUKT- EGENSKAPER

En detaljerad arbetsbeskrivning för Interchar 1260 finns och bör läsas innan applicering.

Interchar 1260 måste alltid skyddas mot frost under lagring och transport.

För optimala applicerings- och torknings- egenskaper, bör luft och ytemperaturen vara över 10°C (50°F) och den relativa luftfuktigheten lägre än 80%. Ett bra luftflöde och en god ventilation bör hållas för att förbättra egenskaperna för tork och övermålning och för att snabba på appliceringen. Applicering vid temperaturer under 10°C (50°F) kommer sakta ned torkprocessen och förlänga övermålningsintervallet, vilket även hög luftfuktighet kommer att göra.

Kassera frusen Interchar 1260 och hantera avfall enligt lokala lagar och regler. Tina ej fruset material för att applicera det.

Ytemperaturen måste alltid vara minst 3°C (5°F) över daggpunkten.

I enlighet med god arbetspraxis bör inte applicering utföras i miljöer som förändras till det sämre, t.ex. sjunkande temperaturer med påföljande risk av kondensering på ytan.

Maximal filmbyggnad i ett skikt uppnås med Högtrycksapplicering. Vid applicering med andra metoder än högtrycksapplicering uppfylls troligen inte kraven på filmbyggnad.

Man bör undvika att överapplicera färgen på ytor som vinklar, kanter och hörn då det kan leda till sprickbildningar.

Ytans egenskaper och utseende på Interchar 1260 är beroende av appliceringsmetoden. För synliga ytor är sprutapplicering rekommenderat. Ytor som har mycket höga estetiska krav kan behöva ytterligare behandling innan applicering av täckfärgen; vänligen konsultera appliceringsanvisningarna för ytterligare information. Täckfärg behövs inte på ytor som klassats enligt ISO 12944-2 C1 och kan specificeras enbart av estetiska skäl.

Interchar 1260 bör alltid skyddas mot vattenansamlingar eller rinnande vatten även om den är förseglad med en täckfärg.

Interchar 1260 är avsedd för applicering på stålkonstruktioner inomhus i miljöer med låg exponering. Var vänlig kontakta International Färg för förslag på korrekta grund och täckfärger som passar det specificerade inomhusklimatet.

Interchar 1260 är inte designad för nedsänkning i vatten.

Notering: Angivna VOC tal gäller vanligtvis och anges som en generell hjälp för uträkning av utsläpp. Dessa kan ibland variera något beroende på t.ex. val av kulör eller inom normala tillverkningsstoleranser.

KOMBINERBARHET

Följande grundfärger rekommenderas för Interchar 1260:

Intercryl 525	Intergard 269
Intergard 251	Intergard 276
Intergard 251HS	Interprime 306
Intergard 2509	Interseal 1052

Interchar 1260 kan också appliceras på Interzinc 42 och 52, men då måste en lämpligt vidhäftningsprimer appliceras innan; vänligen se sektionen för förbehandling.

Följande täckfärger rekommenderas för Interchar 1260:

Intercryl 525	Interthane 870
Intersheen 579	Interthane 990
Interthane 990SG	

Det finns ett stort antal grundfärger och täckfärger som är lämpliga att användas tillsammans med Interchar 1260; vänligen kontakta International Färg för ytterligare information och rådgivning.

Vattenburen Brandskyddsfärg

TILLÄGGS-
INFORMATION

Vidare information angående industristandarder, termer och förkortningar använda i detta datablad kan hittas i följande dokument tillgängliga på www.international-pc.com:

- Definitioner & förkortningar
- Förbehandling
- Målning
- Teoretisk & praktisk sträckförmåga

Enstaka exemplar av dessa informationsavsnitt finns tillgängliga på begäran.

SÄKERHETS-
FÖRESKRIFTER

Denna produkt är avsedd att användas enbart av professionella yrkesmän i industrisituationer, i enlighet med de anvisningar som lämnas i detta blad, i säkerhetsdatabladet och på respektive förpackning, och bör inte användas utan att referera till säkerhetsdatabladet.

Allt arbete i samband med appliceringen och användningen av denna produkt skall utföras i enlighet med alla relevanta nationella hälso-, säkerhets- och miljöstandarder och -föreskrifter.

För den händelse svetsning eller gasskärning utförs på metall belagd med denna produkt, avges damm och rökgaser som kräver användning av lämplig personlig skyddsutrustning och tillräcklig lokal utsugningsventilation.

Om du är osäker på om produkten är lämplig, kontakta AkzoNobel för ytterligare råd.

FÖRPACKNINGS- STORLEK	Förpackningsstorlek		
		Volym	Förpacknings storlek
	20 liter	20 liter	20 liter
För tillgång till andra förpackningsstorlekar, kontakta AkzoNobel.			

PRODUKTVIKT	Förpackningsstorlek	
	20 liter	30.5 kg

LAGRING	Lagringstid	
	12 månader vid högst 25°C (77°F). Återkommande kontroll därefter. Förvaras på torr, skuggad plats åtskilt från värme- och antändningskällor.	

Viktigt meddelande

Informationen i detta datablad är inte ämnat att vara fullständigt; alla som använder produkten för ändamål annat än det som specifikt rekommenderas i detta datablad utan att först ha fått en skriftlig konfirmering av oss angående produktens lämplighet för avsett ändamål gör så på egen risk. All rådgivning eller rapporter gjorda om denna produkt (vare sig det är i detta datablad eller annan dokumentation) är korrekt så vitt vi vet men vi har ingen kontroll över kvaliteten eller konditionen på substratet eller de många faktorer som kan påverka användandet och appliceringen av denna produkt. På grund av detta kan vi inte så länge ingen annan skriftlig överenskommelse finns, acceptera någon form av ansvar för produktens prestanda eller (i den utsträckning som lagen tillåter) någon form av förlust eller skada som uppstått på grund av användning av denna produkt. Vi avsägar oss härmed alla garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, genom inverkan av lag eller annat sätt, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Alla levererade produkter och teknisk rådgivning är förbehållna våra försäljningsvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av detta dokument och studera det noggrant. Informationen i detta datablad är utsatt för kontinuerliga förändringar och uppdateringar när nya erfarenheter erhålls samt vår policy att ständigt utveckla och förbättra. Det är användarens ansvar att kontrollera med sin lokala representant att detta datablad är aktuellt innan användning av produkten.

Detta Tekniska Datablad är tillgängligt på vår hemsida www.international-marine.com eller www.international-pc.com, och bör vara samma som detta dokument. Om det skulle vara någon avvikelse mellan detta dokument och den version av det tekniska databladet som finns på hemsidan, då är det den version som finns på hemsidan som gäller.

Copyright © AkzoNobel, 2022-09-06.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av Akzo Nobels företagsgrupp.

www.international-pc.com