

## Epóxi com Lâminas de Vidro

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um epóxi de alta espessura de dois componentes com baixo VOC e altos sólidos, contendo flocos de vidro os quais proporcionam excelentes propriedades anticorrosivas e de resistência química e a abrasão.

### USO RECOMENDADO

Para a proteção de estruturas de aço em áreas onde a alta resistência à abrasão corrosão são requeridas, incluindo-se áreas de rebentação em plataformas marítimas, cais, convêses, pontes, instalações químicas, plantas de papel e celulose e estações tratamento de água.

Excelente resistência ao descolamento catódico e proporciona boa compatibilidade com anodos de sacrifício e sistemas de corrente impressa fazendo com que o Interzone 1000 seja particularmente adequado à proteção de longa duração de estruturas submarinas.

Como parte de um sistema de pisos antiderrapantes em conjunto com agregados apropriados.

### INFORMAÇÕES PRÁTICAS INTERZONE 1000

<b>Cor</b>	Disponível em uma limitada gama de cores			
<b>Brilho</b>	Não aplicável			
<b>Volume de Sólidos</b>	92%			
<b>Espessura</b>	500-1000 micrometros(20-40 mils) seco, equivalente a 543-1087 micrometros(21,7-43,5 mils) úmido			
<b>Rendimento Teórico</b>	1,80 m <sup>2</sup> /litro para uma espessura de 500 micrometros de filme seco e volume de sólidos mencionado 74 sq.ft/US galão para uma espessura de 20 mils de filme seco e volume de sólidos mencionado			
<b>Rendimento Prático</b>	Considerar os fatores de perda apropriados			
<b>Método de Aplicação</b>	Pistola "Airless", Pistola Convencional, Trincha			
<b>Tempo de Secagem</b>	Intervalo de Repintura com os produtos recomendados			
<b>Temperatura</b>	<b>Ao toque</b>	<b>Completa</b>	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>
10°C (50°F)	14 horas	26 horas	26 horas	7 dias
15°C (59°F)	8 horas	18 horas	18 horas	5 dias
25°C (77°F)	5 horas	12 horas	12 horas	4 dias
40°C (104°F)	2 horas	5 horas	5 horas	1 dia

### DADOS REGULAMENTARES

**Ponto de Fulgor** Parte A 44°C (111°F); Parte B >101°C (214°F); Misturado 56°C (133°F)

**Peso do Produto** 1,3 kg/l (10,8 lb/gal)

**VOC** 0.62 lb/gal (75 g/lit) Método EPA 24  
70 g/kg Diretiva EU sobre Emissões de Solventes (Diretiva do Conselho 1999/13/CE)

Consulte a seção Características do Produto para maiores informações.

## Epóxi com Lâminas de Vidro

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Todas as superfícies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. Antes de aplicar a tinta, as superfícies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Óleos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

#### Limpeza por jateamento abrasivo

Jateamento abrasivo até obter o padrão Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Se ocorrer oxidação entre o jateamento e a aplicação do Interzone 1000, a superfície deve ser jateada novamente até satisfazer o padrão visual especificado. Defeitos superficiais revelados pelo processo de jateamento devem ser esmerilhados, preenchidos, ou tratados de maneira apropriada.

Recomenda-se um perfil superficial de 75-100 micrometros (3-4 mils).

#### Estruturas de Aço com Primer

Interzone 1000 pode ser aplicado sobre primer anticorrosivo aprovado. A superfície do primer deve estar seca e isenta de qualquer contaminação e Interzone 1000 deve ser aplicado dentro dos intervalos de repintura especificados (consultar a folha de dados do produto pertinente).

Áreas estragadas, danificadas etc., devem ser preparadas de acordo com a norma especificada (por ex: Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10, Jateamento Abrasivo ou SSPC-SP11, Limpeza com Ferramenta Mecânica e receber primer, antes da aplicação de Interzone 1000.

Cordões de solda e áreas danificadas devem ser limpas por jateamento abrasivo até obter o padrão Sa2½ (ISO 8501-1: 2007) ou SSPC-SP10. Se o shop primer mostrar uma avaria extensa ou amplamente dispersa, pode ser necessário um jateamento ligeiro geral.

### APLICAÇÃO

<b>Mistura</b>	O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre uma unidade completa nas proporções fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada, ela deve ser utilizada dentro do prazo de vida útil da mistura especificado.			
	(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecânico/pneumático.			
	(2) Juntar o conteúdo total do Agente de Cura (Parte B) à Base (Parte A) e misturar completamente com um agitador mecânico/pneumático.			
	Evite misturar por períodos prolongados, uma vez que o calor gerado irá reduzir significativamente a vida útil do produto.			
<b>Proporção da Mistura</b>	3.5 parte(s) : 1.0 parte(s) por volume			
<b>Vida Útil da Mistura</b>	10°C (50°F) 4 horas	15°C (59°F) 3 horas	25°C (77°F) 1 hora	40°C (104°F) 30 minutos
<b>Pistola Airless</b>	Recomendado	Alcance do bico: 0,92-1,09 mm (36-43 thou). A pressão de saída do fluido no bico não é menor que 211 kg/cm² (3000 p.s.i.).		
<b>Pistola de ar (tanque de pressão)</b>	Recomendado	Pistola Capa do Ar Bico de Fluido	DeVilbiss MBC ou JGA 62 AC	
<b>Trincha</b>	Adequado somente em pequenas áreas de retoque	Podem ser alcançados valores de 100-200 micrometros (4,0-8,0 mils)		
<b>Rolo</b>	Não recomendado			
<b>Diluyente</b>	International GTA220 (ou International GTA415)	Não diluir mais do que o permitido pela legislação ambiental local		
<b>Solvente de Limpeza</b>	International GTA822 ou International GTA415			
<b>Interrupções do Trabalho</b>	Não deixar acumular produto nas mangueiras, pistola ou equipamento de pulverização. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA822. Uma vez que as unidades de tinta forem misturadas elas não devem voltar a ser guardadas e, em casos de interrupções de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinício do mesmo com unidades recentemente misturadas.			
<b>Limpeza</b>	Limpar todo o equipamento com International GTA822 imediatamente após a utilização. Constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza irá depender da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos.  Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser descartados de acordo com os regulamentos/legislação regionais apropriados.			

## Epóxi com Lâminas de Vidro

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A melhor maneira de obter a espessura máxima de filme numa só demão é por airless spray. Quando a aplicação é realizada por métodos diferentes da airless spray é pouco provável a obtenção da espessura de filme requerida. A aplicação por pistola convencional pode exigir um padrão de pulverização múltipla cruzada, a fim de obter a espessura máxima de filme. Temperaturas baixas ou altas podem exigir técnicas de aplicação específicas, a fim de obter a espessura máxima de filme.

O alto nível de escamas de vidro neste revestimento assegura uma aplicação satisfatória em espessuras de filmes secos menores que 400 micrometros (16 mils). Uma performance máxima em ambiente extremos será obtida através da aplicação de duas camadas de 500-700 micrometros (20-30 mils) por camada, seguidas de uma completa inspeção através de teste por faixa.

A temperatura da superfície deve estar sempre pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

Este produto não cura adequadamente a temperaturas inferiores a 5°C (41°F). Para desempenho máximo, as temperaturas de cura ambiente devem ser superiores a 10°C (50°F).

A aplicação de espessura excessiva de Interzone 1000 prolongará tanto os períodos mínimos entre aplicações de várias demãos como os tempos de manuseio e poderá prejudicar as propriedades a longo prazo das mesmas.

O brilho e acabamento da superfície dependem do método de aplicação. Sempre que possível, evite utilizar mais de um método de aplicação.

A cura sob água é retardada. Pode-se observar alguma alteração de cor.

À semelhança de todos os sistemas epóxi, Interzone 1000 ficará calcinado e descolorido quando após exposição aos raios ultravioleta solares. Contudo, estes fenômenos não prejudicam o desempenho anticorrosivo do revestimento devido a quantidade de escamas de vidro laminares os quais retardam os riscos de dissolução após a remoção da fina superfície da camada de epóxi.

A adesão absoluta de camadas sobrepostas ao Interzone 1000 envelhecido é menor do que no produto recém aplicado porém, é adequada para o uso final especificado.

Quando for necessário obter um acabamento estético durável e com boa retenção do brilho e da cor, aplique acabamentos recomendados. Entretanto, os revestimentos cosméticos não terão o mesmo grau de resistência à abrasão proporcionado pelo Interzone 1000.

O Interzone 1000 pode ser usado como um sistema de piso antiderrapante através da adição do agregado GMA132 (quartzo). A aplicação deve então ser realizada em uma conveniente superfície revestida com primer. Espessura típicas serão entre 500-1.000 micrometros (20-40 mils). O método de aplicação preferencial é através de uma grande pistola com ponta afunilada (ex. Sagola 429 ou, pistola de texturização equipada com um bocal de 5-10 mm). Podem ser utilizados trincha ou pincel para áreas pequenas. Alternativamente, um método de aplicação por espalhamento de agregado pode ser usado. Para maiores detalhes consulte a International Protective Coatings.

Compatível com os sistemas de proteção catódica por corrente impressa e com anodo de sacrifício. Interzone 1000 é adequado para estruturas de aço expostas sob condições enterradas (Im3 de acordo com ISO 12944-2)

Uma versão modificada do Interzone 1000 está disponível para uso em climas frios a fim de fornecer produtividade aprimorada. Consulte a International Protective Coatings para obter mais detalhes.

Nota: Os valores de VOC citados são baseados em valores máximos possíveis para o produto levando-se em consideração variações devido à diferenças de cores e tolerâncias normais de fabricação.

Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irão formar parte do filme durante as condições de cura ambientais normais, também irão afetar os valores de VOC determinados utilizando o Método EPA 24.

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

O Interzone 1000 irá geralmente ser aplicado diretamente ao aço devidamente preparado, entretanto, os seguintes primers são recomendados:

Intergard 269  
Interline 982

Os seguintes acabamentos são recomendados para Interzone 1000:

Interfine 629HS  
Intergard 740  
Interthane 990  
Interzone 954

Para saber sobre outros primers/acabamentos, consulte a International Protective Coatings.

## Epóxi com Lâminas de Vidro

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informações adicionais relacionadas com os padrões, termos e abreviações da indústria usados no Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponíveis em [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definições e Abreviaturas
- Preparação da Superfície
- Aplicação da Tinta
- Rendimento Teórico e Prático

Existem à disposição, mediante pedido, cópias individuais destas seções de informação.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informações de Segurança do Produto (FISPQ) e na(s) embalagem(s). Não se recomenda fazer o uso do produto sem consultar a Ficha de Informação de Segurança que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamentos de proteção individual apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, consulte a International Protective Coatings a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM	Tamanho da embalagem	Parte A		Parte B	
		Vol	Embalagem	Vol	Embalagem
	18 litros	14 litros	20 litros	4 litros	5 litros
	4 US gal	3.1 US gal	5 US gal	0.9 US gal	1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE	Tamanho da embalagem	Parte A	Parte B
		18 litros	22.2 kg
4 US gal	42.3 lb	7.9 lb	

Nº de embarque N.U. UN 1263 (Base) : UN 1760 (Agente de cura)

ARMAZENAMENTO	Prazo de Armazenamento	24 meses mínimo a 25°C (77°F). Sujeito à reinspeção posterior. Armazenar em condições secas, à sombra e afastado de fontes de calor e de ignição.
---------------	------------------------	---

### Nota importante

A informação contida neste Boletim Técnico não deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as informações fornecidas ou declarações prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estão corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas não temos controle sobre a qualidade ou a condição do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, nós não aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite máximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representações, expressas ou implícitas, por força de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação para um propósito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estão sujeitos às condições de venda. Você deve pedir uma cópia deste documento e fazer sua revisão. As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações ao longo do tempo, à luz da experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto. Este boletim técnico está disponível no nosso site em [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) ou [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma discrepância entre este documento e a versão do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versão no site tem precedência.

Copyright © AkzoNobel, 07/10/2022.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento são de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)