

## Anorganische Zinkrijke Silicaat

### PRODUCTBESCHRIJVING

Onderdeel van de Interzinc 22 product serie.

Een twee componenten, snel overschilderbare, snel uithardende, oplosmiddelhoudende anorganische zink rijke ethyl silicaat primer. Voldoet aan SSPC Paint 20 Level 2.

Standaard beschikbaar in ASTM D520, Type II zinkstof versie.

### TOEPASSING

Een zinkrijke primer die geschikt is om te worden toegepast in een grote variatie van hoogwaardige coatingssystemen en aflakken. Zowel in onderhoudswerk als bij de nieuwbouw van bruggen, tanks, pijpleidingen, offshore installaties en stalen structuren.

Biedt uitstekende corrosiebestendigheid op stalen oppervlakken die op de juiste wijze zijn voorbehandeld en is bestand tegen temperaturen tot 540°C (1004°F) indien het op de juiste wijze is afgewerkt.

Sneldrogende primer die kan worden aangebracht in velerlei klimatologische omstandigheden.

### PRAKTISCHE INFORMATIE OVER INTERZINC 2280

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                 | Groen Grijs                                                                                                                                                                                           |
| Glansgraad            | Mat                                                                                                                                                                                                   |
| Volume % vaste stof   | 65%                                                                                                                                                                                                   |
| Typische laagdikte    | 50-75 micron(2-3 mils) droog, overeenkomend met 77-115 micron (3,1-4,6 mils) nat                                                                                                                      |
| Theoretisch rendement | 8,67 m <sup>2</sup> /liter bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 75 microns<br>348 sq.ft/US gallon bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 3 mils |
| Praktisch rendement   | Houd rekening met de typische verliesfactoren                                                                                                                                                         |
| Applicatie methode    | Airless spray, Lagedruk spuit                                                                                                                                                                         |
| Droogtijd             |                                                                                                                                                                                                       |

| Ondergrond temp. | Kleefvrij  | Hard       | Overschildertijd met aanbevolen producten |                        |
|------------------|------------|------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                  |            |            | Minimum                                   | Maximum                |
| 5°C (41°F)       | 30 minuten | 3 uur      | 18 uur                                    | Onbeperkt <sup>1</sup> |
| 15°C (59°F)      | 20 minuten | 1.5 uur    | 9 uur                                     | Onbeperkt <sup>1</sup> |
| 25°C (77°F)      | 10 minuten | 1 uur      | 4.5 uur                                   | Onbeperkt <sup>1</sup> |
| 40°C (104°F)     | 5 minuten  | 30 minuten | 1.5 uur                                   | Onbeperkt <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Raadpleeg de definities en afkortingen van Protective Coatings

De aangegeven droogtijden gelden bij de temperatuur die staat vermeld en bij een relatieve vochtigheid van 55%. De droogtijd bij 5°C(41°F) geldt bij een relatieve luchtvochtigheid van 60%. Voordat wordt overgeschilderd, moet eerst worden gecontroleerd of het oppervlak voldoet aan de waarde 4 van de ASTM D4752 MEK rub test. Zie het onderdeel Karakteristieken van het product voor meer informatie over overschildermogelijkheden.

### GEGEVENS

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Vlampunt  | Deel A 13°C (55°F); Gemengd 13°C (55°F)                                |
| Dichtheid | 2,4 kg/l (20,0 lb/gal)                                                 |
| vos       | 3.83 lb/gal (460 g/lit) EPA methode 24                                 |
|           | 221 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 2010/75/EU) |
|           | 477 g/lit Chinese National Standard GB23985                            |

Raadpleeg de sectie productkenmerken voor nadere details

## Anorganische Zinkrijke Silicaat

### OPPERVLAKTE- VOORBEHANDELING

Alle te behandelen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van alle verontreinigingen. Voordat de coating wordt aangebracht, moeten alle oppervlakken worden beoordeeld en behandeld in overeenstemming met ISO 8504:2000

Olie en vet dienen te worden verwijderd in overeenstemming met de norm SSPC-SP1 Solvent reinigen.

#### Stralen

Stralen conform de norm Sa2½ (ISO 8501-1:2007) of SSPC-SP6 (of SSPC SP10 voor een optimaal resultaat). Als tussen het stralen en de applicatie van Interzinc 2280, roestvorming heeft plaatsgevonden, dan dient het oppervlak opnieuw te worden gestraald, conform de gespecificeerde visuele standaard. Eventuele oppervlaktebeschadigingen welke na het stralen zichtbaar worden, dienen te worden afgeschuurd, gevuld of op de juiste manier behandeld.

Een ankerprofiel van 40-75 micron (1,6-3,0 mil) wordt aanbevolen

#### Staal met shopprimer

Interzinc 2280 is geschikt voor applicatie op constructiestaal dat is voorzien van zinksilicaat shopprimers. Als de zink shopprimer ernstig is beschadigd of als dergelijke beschadigingen over het gehele oppervlak zijn verspreid, of als overmatige zinkcorrosie-producten worden aangetroffen, zal aanstralen noodzakelijk zijn. Andere typen shopprimer zijn niet geschikt voor overschilderen en dienen geheel te worden verwijderd door een schuur/straalbehandeling uit te voeren. Lasnaden en beschadigde gedeelten moeten worden gestraald tot Sa2½ (ISO 8501-1:2007) of SSPC-SP6.

#### Beschadiging/Reparaties

Alle beschadigde gedeelten dienen bij voorkeur te worden gestraald conform Sa2½ (ISO 8501:1988) of SSPC SP6. Het is echter toegestaan om kleine beschadigingen, met elektrische gereedschappen, te reinigen conform Pt3 (JSRA SPSS:1984) of SSPC SP11, mits die gedeelten niet worden gepolijst. Vervolgens kunnen de beschadigingen worden gerepareerd met een voor dat doel aanbevolen zinkepoxy primer - neem voor specifieke adviezen contact op met International Protective Coatings.

### APPLICATIE

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Mengen                    | Interzinc 2280 wordt geleverd in 2 componenten, een vloeibaar Binder Base (Basis) component (Deel A) en een Powder (Poeder) component (Deel B). De Powder (Poeder) (Deel B) moet langzaam aan de vloeibare Binder (Deel A) worden toegevoegd terwijl tegelijkertijd wordt geroerd met een mechanische roerinstallatie. NOOIT VLOEISTOF AAN HET POEDER TOEVOEGEN. Vóór applicatie moet het materiaal worden gezeefd. Gedurende het spuiten moet het produkt in de pot ook constant worden geroerd. Nadat de inhoud van de complete verpakking is gemengd moet die binnen de gespecificeerde potlife worden gebruikt. |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
| Mengverhouding            | 3.55 dl(n) : 1 dl(n) volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
| Potlife                   | 5°C (41°F)<br>12 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15°C (59°F)<br>8 uur                                                                                                                                                                                         | 25°C (77°F)<br>4 uur      | 40°C (104°F)<br>2 uur |
| Airless spray             | Aanbevolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tip 0,38-0,53 mm (15-21 duizendste inch) Totale vloeistofdruk aan Tip minimaal: 112 kg/cm2 (1593 p.s.i.)                                                                                                     |                           |                       |
| Lage druk spuit (drukvat) | Aanbevolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spuitpistool<br>Luchtkap 704 of 765<br>Vloeistof Tip                                                                                                                                                         | DeVilbiss MBC of JGA<br>E |                       |
| Kwast                     | Geschikt - Uitsluitend kleine oppervlakken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Een typische laagdikte van 25-50 micron (1,0-2,0 mil) is mogelijk                                                                                                                                            |                           |                       |
| Roller                    | Niet aanbevolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
| Verdunner                 | International GTA803 (or International GTA415)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verdunnen is normaliter niet nodig. Raadpleeg de plaatselijke vertegenwoordiger voor advies over applicatie in extreme omstandigheden. Nooit verder verdunnen dan toegestaan door de lokale milieuwetgeving. |                           |                       |
| Reiniger                  | International GTA803 of International GTA415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
| Werkonderbreking          | Materiaal moet altijd volledig uit slangen, spuitpistolen of spuitinstallaties worden verwijderd. Alle apparatuur grondig doorspoelen met International GTA803. Nadat de coating is gemengd, mogen de containers niet opnieuw worden afgesloten. Tevens wordt aanbevolen dat indien de werkzaamheden na langere perioden worden voortgezet, altijd vers gemengd produkt wordt gebruikt.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |
| Schoonmaak                | Alle apparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen met International GTA803. Het is goed gebruik om spuitapparatuur gedurende de werkdag periodiek door te spoelen. De regelmaat waarmee de apparatuur moet worden gereinigd is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die is opgespoten, de temperatuur en de verstreken tijd, inclusief enige vertragingen.<br><br>Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |

## Anorganische Zinkrijke Silicaat

### PRODUCTKENMERKEN

Vóór overschilderen, moet Interzinc 2280 schoon en droog zijn en vrij zijn van oplosbare zouten en overmatige zinkcorrosie-producten.

De temperatuur van het oppervlak moet altijd minstens 3 graden boven het dauwpunt zijn.

Indien dit product wordt aangebracht gedurende onderhoudswerkzaamheden in afgesloten ruimten, dient altijd zorg te worden gedragen voor adequate ventilatie.

Als het product moet worden verdund om dit, in warmere klimaten (typisch >28°C(82°F)), beter te kunnen opspuiten, wordt aanbevolen dat de GTA803 verdunners van International Protective Coatings worden gebruikt.

Door ons wordt aanbevolen dat vóór overschilderen, een solvent rub-test conform ASTM D4752 wordt uitgevoerd. Een waarde van 4 wijst op een bevredigende mate van uitharding voor overschilderen.

Bij een relatieve vochtigheid lager dan 55%, zal de uitharding worden vertraagd. Het vochtgehalte kan worden verhoogd door het gebruik van stoom of spuiten van water. De uitharding bij een relatieve vochtigheid lager dan 55% kan echter effectiever bereikt worden door de lage luchtvochtigheid Cure Accelerator\*; enkele overschildertijd voorbeelden bij 15°C (59°F) worden hieronder beschreven;

| Relatieve vochtigheid (%) | 20     | 30     | 40     |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Minimum Overschildertijd  | 24 uur | 10 uur | 10 uur |

De Interzinc 2280 Application Richtlijn bevat nadere informatie over verwachte droogtijden bij een lagere relatieve vochtigheid.

Te dikke lagen en/of overapplicatie van Interzinc 2280 zal leiden tot scheurvorming. Dit kan uitsluitend worden verholpen door de betreffende gedeelten geheel te verwijderen door stralen waarna Interzinc 2280 opnieuw moet worden aangebracht in overeenstemming met de oorspronkelijke specificaties.

Zorgvuldig moet worden vermeden een droge laagdikte aan te brengen van meer dan 125 micron (5 mil).

Voor hoge temperaturen, dient de dikte van Interzinc 2280 te worden beperkt tot 50 micron (2 mil). De continue droge temperatuurvastheid van Interzinc 22 bedraagt 400°C (725°F) als geen topcoat wordt aangebracht. Wordt dit product echter gebruikt als een primer voor Intertherm 50 dan bedraagt de droge temperatuurvastheid 540°C (1004°F).

Niet-afgelakte Interzinc 2280 is niet geschikt voor blootstelling aan zure of alkalische condities of voortdurende onderdompeling in water.

Dit product voldoet aan de volgende specificaties:  
ASTM A490 Class B Slip Coefficient

NB: De VOS-waarden zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Zij kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals kleurverschillen en gewone productietoleranties.

Reactieve additieven met een laag moleculair gewicht, die zich vormen als deel van de filmlaag gedurende normale droging in de buitenlucht, hebben ook invloed op de VOS waarden zoals vastgesteld met EPA Method 24.

\*Uitsluitend verkrijgbaar in Europa, China, Midden-Oosten, Afrika en Rusland.

### SYSTEEM TOEPASBAARHEID

Als Interzinc 22 als gevolg van een te dunne laag moet worden overschilderd met Interzinc 22, dan moet het te behandelen oppervlak vers en niet verweerd zijn. Minimaal is een droge laagdikte van 50 micron (2 mil) van iedere volgende laag Interzinc 22 vereist zodat een goede filmvorming plaatsvindt.

Voor overschilderen met de aanbevolen aflakken eerst controleren of Interzinc 22 geheel is doorgehard (zie boven) en als verwerking is opgetreden moeten alle zinkzouten van het oppervlak worden verwijderd door dit te wassen met zoet water. Zonodig ook schrobben met een harde borstel.

Typische aflakken en tussenlagen zijn:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Intercure 200 | Intergard 475HS |
| Intercure 420 | Interseal 670HS |
| Intergard 251 | Intergard 269   |
| Intertherm 50 | Interplus 356   |

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om een mist-coat van de juiste viscositeit aan te brengen teneinde luchtbel-vorming zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is afhankelijk van de ouderdom van de Interzinc 2280, de ruwheid van het oppervlak en de omgevingscondities gedurende doorharden en applicatie. Ook kan een epoxy sealer zoals Intergard 269 worden gebruikt teneinde problemen met luchtballen te reduceren.

Raadpleeg International Protective Coatings voor andere geschikte aflakken/tussenlagen.

## Anorganische Zinkrijke Silicaat

### VERDERE INFORMATIE

Aanvullende informatie over industriële normen, definities en afkortingen in dit informatieblad vindt u in de volgende documentatie die staan op de website: [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definities & Afkortingen
- Oppervlakte-Voorbehandeling
- Coating-Applicatie
- Theoretische & Praktische Informatie
- Interzinc 2280 werkprocedure

Afzonderlijke kopieën van deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar.

### VOORZORGSMATREGELEN

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele applicateurs in industriële situaties in overeenstemming met de adviezen in dit informatieblad, in het Material Safety Data Sheet (MSDS: Productveiligheidsinformatieblad) en op de container(s) en mag nooit worden gebruikt zonder eerst het Material Safety Data Sheet (MSDS: Productveiligheidsinformatieblad) te raadplegen dat International Protective Coatings aan alle klanten verstrekt.

Alle werkzaamheden waarbij dit product wordt toegepast, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle relevante nationale bepalingen en wetgeving ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu.

Als er wordt gelast op of gesneden in metaal dat met dit product is gecoat, dan zullen stofdeeltjes en dampen vrijkomen. In dat geval moet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en moet er zorg gedragen worden voor adequate afvoerventilatie.

Neem bij twijfel over de geschiktheid van dit product contact op met AkzoNobel voor nader advies.

| VERPAKKINGSGROOTTE | Grootte    | Deel A      |            | Deel B     |            |
|--------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                    |            | Vol         | Verpakking | Vol        | Verpakking |
|                    | 15.3 liter | 11.93 liter | 15 liter   | 3.36 liter | 20 liter   |

Neem voor beschikbaarheid van andere verpakkingsgrootten contact op met AkzoNobel.

| VERPAKKINGSGEWICHT | Grootte    | Deel A  |            | Deel B  |            |
|--------------------|------------|---------|------------|---------|------------|
|                    |            | Vol     | Verpakking | Vol     | Verpakking |
|                    | 15.3 liter | 14.5 kg |            | 25.6 kg |            |

| OPSLAG | Houdbaarheid | Minimaal 12 maanden bij 25°C (77°F).                                                                                                            |  |  |  |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|        |              | Dient na verloop van deze periode te worden geïnspecteerd. Altijd droog en in de schaduw opslaan uit de buurt van hitte- en ontstekingsbronnen. |  |  |  |

### Belangrijke opmerking

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn; een ieder die dit product gebruikt voor een ander doel dan dat specifiek in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico. Alle adviezen of verklaringen over het product (in dit het informatieblad of anderszins) zijn opgesteld naar ons beste weten, maar we hebben geen controle over de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die van toepassing zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Daarom, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen om dit te doen, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op alle voor de uitvoering van het product of voor (behoudens voor zover maximaal toegestaan door de wet) enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Hierbij wijzen wij af, elke garantie of verklaring, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad kan wijzigen van tijd tot tijd in het licht van de opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren met de lokale International Paint vertegenwoordiger dat dit informatieblad nog actueel is voorafgaand aan het gebruik van het product.

Deze Technische Fiche is beschikbaar op onze website [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) of [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), en moet hetzelfde zijn als dit document. Mocht er sprake zijn van discrepanties tussen dit document en de versie van het technisch informatieblad, dat op de website verschijnt, dan zal de versie op de website zal prevaleren.

Copyright © AkzoNobel, 30-10-2019.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)