

Polyaspartický nátěr

POPIS PRODUKTU

Dvou složková, pololesklá, vysoko sušinová, rychle vytvrzující polyasparát základní/vrchní nátěrová hmota s nízkým VOC.

Pro aplikace za běžných okolních teplot Intercure 3240SG poskytuje zlepšenou produktivitu kombinací antikorozního výkonu epoxidových nátěrů a vysoké estetiky UV odolných vrchních nátěrů v jedné aplikované nátěrové vrstvě.

Intercure 3240SG se aplikuje v jedné vrstvě přímo na rádně předupravený podklad pomocí jedno-komponentního, nebo plural-komponentního airless stříkacího aparátu. Zkracuje tím aplikaci dobu, spotřebu energií a náklady na pracovní sílu, ve srovnání s dvou-vrstvými aplikacemi, nebo jedno-vrstvými aplikacemi, které vyžadují přisoušení za vysokých teplot.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Specificky vyvinut jako součást produktové řady International 3200 s využitím jako jedno-, nebo dvouvrstvý základní/vrchní nátěrový systém pro ochranu konstrukcí těžebních strojů, zemědělského vybavení, železničních vagonů, transportních vozidel, manipulačních a zvedacích strojů, pump, ventilů, převodových jednotek apod.

Intercure 3240SG je zvláště vhodný jako rychle vytvrzující systém pro zkrácení manipulačních dob a maximizaci produktivity výroby při 20-25°C bez nutnosti přisoušení za vysokých teplot. Přispívá tím k nižší spotřebě energií OEM výroby a lakoven.

Hlavní charakteristiky Intercure 3240SG jsou:

- Aplikace v jedné nátěrové vrstvě a krátká doba schnutí pro manipulaci
- Dobrá přilnavost na rádně předupravené podklady
- Rychlé vytvrzování ve 25°C, které poskytuje úspory nákladů na energii
- Vysoký objem sušiny a nízké emise VOC
- Eliminuje potřebu nákladných sušiček a spalovačů rozpouštědel.

PRAKTIČKÉ INFORMACE PRO: INTERCURE 3240SG

Odstín	Barevné odstíny dostupné na vyžádání
Stupeň lesku	50-60 jednotek lesku v úhlu 60°
Objem sušiny	84% ± 2%
Typická tloušťka nátěru	80-150 mikronů (3,2-6 mils) suchého filmu ekvivalentní 95-179 mikronů (3,8-7,2 mils) mokrého filmu
Teoretická vydatnost	7 m²/litr při 120 mikronech d.f.t a za uvedeného objemového podílu sušiny 281 sq.ft/US gallon při 4,8 mils d.f.t za uvedeného objemového podílu sušiny
Praktická vydatnost	Počítejte s patřičným faktorem ztrát
Aplikační metoda	Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Bezvzduchové stříkání s podpůrnou atomizací vzduchem (air-mix), Vzduchové stříkání, Štětec, Plural-komponentní bezvzduchové stříkání, Váleček

Doba schnutí

Teplota	Suchý na dotyk	Plně vyschlý	Interval pro přetírání doporučenými krycími nátěry	
			Minimum	Maximum
5°C (41°F)	60 minut(y)	3.5 hodin(y) ¹	*	*
15°C (59°F)	45 minut(y)	2.5 hodin(y) ¹	*	*
25°C (77°F)	30 minut(y)	2 hodin(y) ¹	*	*
40°C (104°F)	15 minut(y)	90 minut(y) ¹	*	*

¹ Doby schnutí byly určeny při specifikované teplotě a 50% relativní vlhkosti.

* Intercure 3240SG je vyvinut jako jednovrstvý nátěrový systém.

REGULAČNÍ ÚDAJE

Bod vzplanutí (Typicky)	Část A 50°C (122°F); Část B 158°C (316°F); Smícháno 52°C (126°F)
Hustota	1,53 kg/l (12,8 lb/gal)
Obsah těkavých organických látek (VOC)	150 g/kg Direktiva EU Emise rozpouštědel (Council Directive 1999/13/EC)

Další detaily viz. sekce Charakteristika produktu

Protective Coatings

Polyaspartický nátěr

PŘÍPRAVA POVRCHU

Veškeré povrchy, které mají být natřeny musí být čisté, suché a bez kontaminací. Před aplikací nátěrů všechny povrchy zhodnoťte a ošetřete v souladu s ISO 8504-2000. Olej a mastnotu odstraňte rozpouštědlovým čištěním dle s SSPC-SP1.

Ocel

Abrazivně otryskejte na min. Sa21/2 (ISO 8501-1:2007) SSPC-SP6. Pokud se mezi otyskáním a aplikací Interthane 1070 objeví oxidace, povrch by měl být znova otyskán na specifikovaný vizuální standard. Povrchové defekty, které se projeví procesem tryskání by měly být vybroušeny, vyplňeny, či patřičným způsobem ošetřeny.

Doporučuje se povrchový profil 40-60 mikronů (1.6-2.4 mils). Pro zlepšení celkového estetického dojmu celého nátěrového systému doporučujeme nižší povrchový profil 20-30 mikronů (0.8-1.2 mils)

Nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel a hliník

Odstraňte špinu a oleje rozpouštědlem, či jiným vhodnými detergentem/čističem a poté důkladně opláchněte vodou. Abrazivní čištění otyskáním dle SSPC SP16 Abrazivní ometení nezelezných kovů tryskáním.

APLIKACE

Míchání	Materiál je dodáván ve 2 složkách jako jedno balení: Vždy smíchejte kompletní balení v dodaných poměrech. Jednou smíchané balení musí být využito během specifikované doby zpracovatelnosti. (1) Mechanicky rozmíchejte Bázi (Složka A). (2) Spojte kompletní obsah Báze (Složka A) s Tužidlem (Složka B) a důkladně mechanicky promíchejte.						
Směsný poměr	4 část(i) : 1 část(i) objemově						
Doba zpracovatelnosti	5°C (41°F) 3 hodin(y)	15°C (59°F) 2 hodin(y)	25°C (77°F) 60 minut(y)	40°C (104°F) 45 minut(y)			
Plural-komponentní bezvzduchové stříkání	Doporučeno						
Vysokotlaké bezvzduchové stříkání	Doporučeno	Rozsah trysek 0,33-0,48 mm (13-19 thou) Celkový výstupní tlak na trysce ne menší než 176 kg/cm ² (2503 p.s.i.)					
		Pro bezvzduchové stříkání s podpůrnou atomizací vzduchem použijte vhodné vybavení. Aplikace elektrostatickým stříkáním bude vyžadovat provedení zkušebního nástřiku.					
Vzduchové stříkání (Tlaková nádoba)	Doporučeno	Pistole Vzduchová hlava Tryska	E	DeVilbiss MBC, nebo JGA 704 nebo 765			
Konvenční vzduchové stříkání	Doporučeno	Použijte vhodné značkové vybavení					
Štětec	Vhodné - pouze malé plochy	Typicky je možno dosáhnout 80-100 mikronů (3,2-4,0 mils)					
Váleček	Vhodné - pouze malé plochy	Typicky je možno dosáhnout 80-100 mikronů (3,2-4,0 mils)					
Ředidlo	International GTA713	Neředte více, než dovoluje lokální environmentální legislativa. Nepoužívejte alternativní ředidla.					
Čistící prostředek	International GTA713	Nepoužívejte alternativní čistidla.					
Přerušení práce	Nedovolte, aby materiál zůstal v hadicích, stříkací pistoli, nebo stříkacím zařízeních. Důkladně propláchněte celý aparát ředidlem GTA713. Jednou smíchaný materiál již neuskladňujte. Po delším přerušení práce začněte z čerstvě namíchanou nátěrovou hmotou.						
Čištění	Ihned po použití ihned vyčistěte veškeré vybavení ředidlem International GTA713. Doporučujeme celý aparát v průběhu pracovního dne pravidelně proplachovat. Frekvence čištění závisí na množství aplikované nátěrové hmoty, teplotě a době, která uplynula od započetí práce včetně prostojů.						
	Veškerý přebytečný materiál a prázdné nádoby by měly být likvidovány v souladu s příslušnými regionálními předpisy a legislativou.						

Polyaspartický nátěr

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Intercure 3240SG je součástí produktové řady International 3200 a je specificky vyvinut pro použití v automatizovaných procesech aplikace nátěrů a procesech s přisoušením.

Pro správné užívání produktů série International 3200 odkazujeme k radám v sekci 6.4. standardu ISO 12944 Část 5 (2007). Pro další instrukce kontaktujte International Protective Coatings.

Během aplikace Intercure 3240SG stříkáním za vysoké relativní vlhkosti (>85%) se může projevit nižší než specifikovaná doba zpracovatelnosti smíchaného materiálu. Tento problém je možno vyřešit překrytím smíchaného materiálu v nádobě vhodným ředidlem. Na 20 litrů smíchané sady by mělo by stačit přidání přibližně 100 ml GTA713.

Aplikace za extrémně vysoké relativní vlhkosti, či za podmínek, kde je pravděpodobná kondenzace, může vyústit v okamžitou, nebo předčasnou ztrátu lesku. Doporučuje se, aby relativní vlhkost během aplikace a vytváření nepřekročila 85%. Aplikace za relativní vlhkosti větší než 50% může vyústit v rychlejší doby schnutí.

Konečný vzhled a lesk nátěru závisí na aplikační metodě. Kdekoli je to možné, vyhněte se kombinování aplikačních metod.

Důsledně dbejte, aby aplikace nepřekračovala 200 mikronů suchého nátěrového filmu (8 mils). Vyšší, než doporučené tloušťky budou mít za následek vyšší lesk.

Teplota povrchu musí být vždy minimálně 3°C (5°F) nad rosným bodem. Pokud aplikujete Intercure 3240SG v uzavřených prostorách, zajistěte dostatečnou ventilaci.

Úroveň lesku uvedená v těchto údajových listech je hodnotou u tohoto produktu typicky dosahovanou. Je závislá na aplikační metodě, suché tloušťce filmu a mikroklimatických podmínkách v kontrolovaném prostředí OEM výroby. Pro zajištění uspokojivého výsledku se vždy doporučuje provést aplikační zkoušky.

Stejně jako u jiných rychleschnoucích nátěrových systémů je důležité zabránit kontaminaci dříve natřených ploch přestříkem.

Pozn: Hodnoty VOC jsou typické a jsou poskytnuty pouze jako vodítko. Mohou kolísat v závislosti na faktorech jako jsou např. barevné rozdíly, či běžné výrobní tolerance.

KOMPATIBILITA SYSTÉMŮ

Intercure 3240SG je vyvinut jako jednovrstvý nátěrový systém pro aplikaci přímo na řádně předupravené podklady.

Polyaspartický nátěr

DALŠÍ INFORMACE Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratek uvedených v těchto technických údajových listech výrobku naleznete v následujících dokumentech dostupných na www.international-pc.com:

- Definice & Zkratky
- Příprava povrchu
- Aplikace nátěrů
- Teoretická & Praktická vydatnost

Individuální kopie těchto informačních sekcí jsou dostupné na vyžádání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití v průmyslových situacích a v souladu s radami uvedeným v tomto dokumentu, bezpečnostních údajových listech produktu (MSDS) a na obalech a neměl by být použít bez předchozího řádného prostudování bezpečnostních listů, které firma International Protective Coatings svým zákazníkům poskytla.

Veškeré práce týkající se aplikace a používání tohoto produktu by měly být prováděny v souladu s národními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standarty a předpisy.

Při svařování či řezání plamenem materiálu natřeného tímto produktem dochází k vylučování exhalátů a výparů, což si vyžádá používání vhodných prostředků osobní ochrany a adekvátní ventilaci.

V případě pochybností o vhodnosti použití tohoto produktu kontaktujte International Protective Coatings.

VELIKOST BALENÍ	Velikost balení	Část A		Část B	
		Objem	Velikost	Objem	Velikost
	20 litrů	16 litrů	20 litrů	4 litrů	5 litrů
V případě dotazů ohledně dostupnosti jiných velikostí balení kontaktujte International Protective Coatings.					
PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	Velikost balení	Část A		Část B	
	20 litrů	28 kg		5.1 kg	
SKLADOVÁNÍ	Doba skladovatelnosti	Minimálně 12 měsíců při 25°C (77°F). Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.			

Důležitá poznámka

Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, aniž by od nás nejprve získal písemné potvrzení o jeho vhodnosti pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (at' už v tomto údajovém listu, či jinak) jsou na základě našich nejlepších vědomostí správné, avšak nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nad mnoha dalšími faktory ovlivňujícími jeho použití a aplikaci. Proto, pokud se konkrétně písemně nezavážeme, neakceptujeme jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu, či za jakékoliv škody ztráty vyplývající z jeho použití (Podléhá maximálnímu rozsahu povolenému zákonem). Tímto odmítáme jakékoliv záruky či požadavky explicitně či implicitně vyjádřené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakékoliv implicitně vyjádřené záruky prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Všechny dodané produkty a poskytnutá technická doporučení podléhají naším Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Doporučujeme, abyste si kopii tohoto dokumentu obstarali a pečlivě prostudovali. Informace obsažené v tomto údajovém listu podléhají průběžným modifikacím odrážejícím naše nové nabýté zkušenosti a politiku neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti konečného uživatele, aby před použitím tohoto produktu kontaktoval našeho místního zástupce a ověřil, zda jsou technické listy aktuální.

Tyto technické listy jsou dostupné na naši webové adrese www.international-marine.com nebo www.international-pc.com a měly by být s tímto dokumentem shodné. V případě, že jsou mezi tímto dokumentem a verzí technických údajových listů, která je uvedena na webových stránkách nesrovnalost, je verze na webové adrese nadřazená.

Copyright © AkzoNobel, 8. 6. 2015.

Všechny ochranné známky v této publikaci jsou majetkem skupiny společností AkzoNobel, nebo ji byly licencovány.

www.international-pc.com