

Vodou ředitelný intumescentní nátěr

POPIS PRODUKTU Jednosložkový, požárně reaktivní zpěňující nátěr na bázi vody; Bez obsahu boritanových a chlorných složek. Vyvinut pro aplikaci na stavbě, na stavební ocel vyžadující ochranu před celulózním typem požáru.

Interchar 1190 je intumescentní akrylový materiál nezávisle testovaný ve shodě s BS476 Část 20-22.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro poskytnutí až dvouhodinové požární ochrany nosníků, sloupů a dutých profilů před celulózním typem požárů, pro expozici ve vnitřních prostorech.

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO: INTERCHAR 1190

Odstín	Bílá
Stupeň lesku	Mat
Objem sušiny	69% ± 2% (Měřeno podle ISO 3233 a Metodologie BCF)
Typická tloušťka nátěru	250-700 mikronů (10-28 mils) suchého filmu ekvivalentní 362-1014 mikronům (14,5-40,6 mils) mokrého filmu Požadovaná tloušťka nátěrového filmu závisí na požární odolnosti
Teoretická vydatnost	1 m ² /litr při 700 mikronech DFT a uvedeném obsahu sušiny
Praktická vydatnost	Počítejte s patřičným faktorem ztrát
Aplikační metoda	Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Štětec, Váleček

Doba schnutí

Teplota	Suchý na dotyk	Plně vyschlý	Přetíratelnost shodným nátěrem	
			Minimum	Maximum
10°C (50°F)	5 hodin(y)	6 hodin(y)	16 hodin(y)	Prodloužený ¹
15°C (59°F)	4 hodin(y)	5 hodin(y)	12 hodin(y)	Prodloužený ¹
25°C (77°F)	2 hodin(y)	4 hodin(y)	6 hodin(y)	Prodloužený ¹
40°C (104°F)	1 hodina	3 hodin(y)	3 hodin(y)	Prodloužený ¹

¹ Viz. Definice a zkratky International Protective Coatings

Veškeré parametry schnutí jsou uvedeny pro typickou tloušťku 700 mikronů (28 mils) suchého nátěrového filmu. a za předpokladu dobrého odvětrání.

Minimální přetírací interval Interchar 1190 vrchními nátěry je 24 hodin.

Další podrobnosti o minimálních dobách přetírání jsou obsaženy v Aplikačních instrukcích

REGULAČNÍ ÚDAJE

Bod vzplanutí (Typicky)	Část A >101°C (214°F)	
Hustota	1,40 kg/l (11,7 lb/gal)	
Obsah těkavých organických látek (VOC)	0,27 lb/gal (33 g/l) 0 g/kg	EPA Metoda 24 Direktiva EU Emise rozpouštědel (Council Directive 1999/13/EC)

Další detaily viz. sekce Charakteristika produktu

Vodou ředitelný intumescentní nátěr

PŘÍPRAVA POVRCHU

Veškeré natírané povrchy by měly být čisté, suché a zbavené kontaminací. Před aplikací nátěru by měl být ocelový poklad měl posouzen a ošetřen v souladu s ISO 8504:2000.

Olej a tuk by měl být odstraněn ve shodě s SSPC-SP1 Solvent Cleaning.

Základovaná ocel.

Interchar 1190 by měl být vždy aplikován na doporučený protikorozní nátěrový systém. Povrch základního nátěru by měl být suchý a bez kontaminací, Interchar 1190 musí být aplikován během specifikovaných přetíracích intervalů (Viz. Aplikační instrukce Interchar 1190).

Prokorodované, či poškozené plochy by měly být očištěny na specifikovaný standard (např. Sa2½ (ISO 8501-1:2007), nebo SSPC-SP6, Abrazivní tryskání, či SSPC-SP11, Mechanické čištění) a před aplikací Interchar 1190 opatřeny základním nátěrem

Povrchy základované zinkem

Interchar 1190 může být aplikován na schválené základní nátěry pigmentované metalickým zinkem za předpokladu, že tyto byly přetřeny schváleným adhezním můstkem/ těsnícím nátěrem. Zajistěte, aby byl základovaný povrch před aplikací Interchar 1190 čistý, suchý a bez kontaminací. Doporučenými adhezními můstky/těsnícími nátěry jsou Intergard 269, nebo Intergard 276.

APLIKACE

Míchání	Tento nátěrový materiál je jednokomponentní. Před aplikací vždy důkladně mechanicky promíchejte.	
Směsný poměr	Neaplikovatelné	
Vysokotlaké bezvzduchové stříkání	Doporučeno	Rozsah trysek 0,43-0,53 mm (17-21 thou) Celkový výstupní tlak na trysce ne menší než 175 kg/cm ² (2489 p.s.i.)
Vzduchové stříkání (Tlaková nádoba)	Nedoporučeno	
Konvenční vzduchové stříkání	Nevhodné	
Štětec	Vhodné - malé plochy	Doporučeno pro menší plochy a opravy. Pro dosažení požadované tloušťky suchého filmu bude nutno aplikovat několik nátěrů.
Váleček	Vhodné - malé plochy	Typicky je možno dosáhnout 100-300 mikronů (4,0-12,0 mils)
Ředidlo	Běžně není požadováno	
Čistící prostředek	Čistá voda	
Přerušeni práce	Nedovolte, aby materiál zůstal v hadicích, stříkáci pistolí nebo stříkáčím zařízení. Propláchněte veškeré vybavení čistou vodou. Veškerý nevyužitý materiál by měl být skladován v těsně uzavřených baleních. Po delším skladování může nevyužitý materiál vykazovat povrchové kožovatění.	
Čištění	Bezprostředně po použití vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Stříkáčím aparát se doporučuje proplachovat pravidelně v průběhu pracovního dne. Frekvence čištění bude záviset na množství zpracovaného materiálu, teplotě a uplynulé době, včetně jakýkoliv prostoje. Veškerý zbylý materiál a prázdné kontejnery by měly být likvidovány ve shodě s patřičnou regionální legislativou a zákony.	

Vodou ředitelný intumescentní nátěr

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Před použitím prostudujte Aplikační instrukce Interchar 1190.

Interchar 1190 musí být během skladování a transportu vždy chráněn před přemrznutím. Pro optimální aplikační vlastnosti a parametry schnutí by měla být teplota vzduchu a podkladu vyšší než 10°C (50°F) a relativní vlhkost menší než 80%. Pro lepší vlastnosti schnutí a přetížení a vyšší rychlost aplikace udržujte dobré odvětrání a ventilaci. Aplikace za teplot pod 10°C (50°F) a stejně tak za vyšší vlhkosti zpomalí schnutí a prodlouží přetírací intervaly.

Zmrzlý Interchar 1190 zlikvidujte v souladu s místní legislativou pro nakládání s odpadem. Materiál nerozmrazujte a neaplikujte.

Teplota povrchu musí být vždy minimálně 3°C (5°F) nad rosným bodem. V souladu s dobrou nátěrovou praxí by aplikace neměla probíhat za zhoršujících se podmínek, např. když klesá teplota, nebo je riziko tvorby kondenzace.

Maximální tloušťku nátěrového filmu nejlépe získáte bezvzduchovým stříkáním. Při použití jiných aplikačních metod, než bezvzduchového stříkání, je dosažení takto silného nátěrového filmu nepravděpodobné.

Vzhledem k riziku praskání nátěru se vyhněte jeho nadměrné aplikaci na plochách jako jsou úhly, kouty, hrany apod.

Konečný vzhled Interchar 1190 je závislý na aplikační metodě. Pro pohledové plochy je doporučena aplikace stříkáním, kterým je možno dosáhnout hladký finiš. Vyšší nároky na vzhled mohou před vlastní aplikací vrchního nátěru vyžadovat dodatečnou přípravu; další informace viz. Aplikační instrukce.

Interchar 1190 je schválen pro expozici ve vnitřních prostředích klasifikovaných ve shodě s ISO 12944. Vhodné základní a krycí systémy pro specifikované vnitřní prostředí konzultujte s International Paint.

Interchar 1190 (Ať už chráněn krycím nátěrem nebo ne) by měl být chráněn před expozicí kalužím, nebo tekoucí vodě.

Interchar 1190 není vhodný pro trvalý ponor, či časté namáčení.

Pozn: Hodnoty VOC jsou typické a jsou poskytnuty pouze jako vodítko. Může se jednat o kolísat v závislosti na faktorech, jako jsou rozdíly v běžné výrobní tolerance.

KOMPATIBILITA SYSTÉMŮ

Pro použití s Interchar 1190 jsou schváleny následující základní nátěry

Intercure 200	Intergard 276
Intercure 200HS	InterH2O 499
Intercryl 525	Interprime 306
Intergard 251	Intergard 251HS
Intergard 2575	Interseal 670HS
Intergard 269	

Interchar 1190 smí být aplikován na Interzinc 52 za předpokladu, že je rovněž použit vhodný adhezni můstek/ těsnící nátěr; viz. část Příprava povrchu.

Pro použití s Interchar 1190 jsou schváleny následující krycí nátěry:

Intercryl 525	Interthane 990
Interthane 870	Intersheen 579

Řada základních a krycích nátěrů, které mohou být v kombinaci s Interchar 1190 vhodné, je širší; pro další informace a asistenci prosíme kontaktujte International Protective Coatings.

Vodou ředitelný intumescentní nátěr

DALŠÍ INFORMACE Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratk uvedených v těchto technických údajových listech výrobku naleznete v následujících dokumentech dostupných na www.international-pc.com:

- Definice & Zkratky
- Příprava povrchu
- Aplikace nátěrů
- Teoretická & Praktická vydatnost
- Aplikační instrukce Interchar 1190.

Individuální kopie těchto informačních sekcí jsou dostupné na vyžádání.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití v průmyslových situacích a v souladu s radami uvedeným v tomto dokumentu, bezpečnostních údajových listech produktu (MSDS) a na obalech a neměl by být použit bez předchozího řádného prostudování bezpečnostních listů, které firma International Protective Coatings svým zákazníkům poskytla.

Veškeré práce týkající se aplikace a použití tohoto produktu by měly být prováděny v souladu s národními zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standarty a předpisy.

Při svařování či řezání plamenem materiálu natřeného tímto produktem dochází k vylučování exhalátů a výparů, což si vyžadá používání vhodných prostředků osobní ochrany a adekvátní ventilaci.

V případě pochybností o vhodnosti použití tohoto produktu kontaktujte International Protective Coatings.

VELIKOST BALENÍ	Velikost balení	Objem	Velikost
	20 litrů	20 litrů	20 litrů
V případě dotazů ohledně dostupnosti jiných velikostí balení kontaktujte International Protective Coatings.			
PŘEPRAVNÍ HMOTNOST	Velikost balení		
	20 litrů		30.2 kg
SKLADOVÁNÍ	Doba skladovatelnosti	Minimálně 12 měsíců při 25°C (77°F). Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.	

Důležitá poznámka

Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, aniž by od nás nejprve získal písemné potvrzení o jeho vhodnosti pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (ať už v tomto údajovém listu, či jinak) jsou na základě našich nejlepších vědomostí správné, avšak nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nad mnoha dalšími faktory ovlivňujícími jeho použití a aplikaci. Proto, pokud se konkrétně písemně nezavážeme, neakceptujeme jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu, či za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z jeho použití (Podléhá maximálnímu rozsahu povolenému zákonem). Tímto odmítáme jakékoliv záruky či požadavky explicitně či implicitně vyjádřené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakékoliv implicitně vyjádřené záruky prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Všechny dodané produkty a poskytnutá technická doporučení podléhají našim Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Doporučujeme, abyste si kopii tohoto dokumentu obstarali a pečlivě prostudovali. Informace obsažené v tomto údajovém listu podléhají průběžným modifikacím odrážející naše nově nabyté zkušenosti a politiku neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti konečného uživatele, aby před použitím tohoto produktu kontaktoval našeho místního zástupce a ověřil, zda jsou technické listy aktuální.

Tyto technické listy jsou dostupné na naší webové adrese www.international-marine.com nebo www.international-pc.com a měly by být s tímto dokumentem shodné. V případě, že jsou mezi tímto dokumentem a verzí technických údajových listů, která je uvedena na webových stránkách nesrovnalosti, je verze na webové adrese nadřazená.

Copyright © AkzoNobel, 27. 2. 2017.

Všechny ochranné známky v této publikaci jsou majetkem skupiny společností AkzoNobel, nebo jí byly licencovány.

www.international-pc.com