

# Interline 955

## Procédures de travail

### INTRODUCTION

L'application d'un revêtement est la méthode la plus efficace pour protéger les réservoirs en acier de la corrosion et c'est la meilleure façon de prévenir la pollution des produits. Trois éléments essentiels permettent de constituer un revêtement de réservoir approprié:-

- Sélection du système de revêtement approprié
- Spécification de l'épaisseur du film adéquate
- Installation correcte

Les procédures incluses dans ce document ont été rassemblées afin de donner des conseils utiles qui vous aideront à respecter les normes obligatoires concernant la préparation de la surface et l'application du revêtement. Tout écart qui pourrait être proposé par rapport à ces recommandations devra être exposé et agréé par International Protective Coatings avant le démarrage du projet.

La responsabilité concernant l'obtention des standards décrits dans ce document et qui permettent de réaliser l'installation d'un revêtement conforme repose sur la compagnie engagée pour ce travail. La responsabilité ne sera en aucune circonstance à la charge d'International Protective Coatings ou de toute compagnie associée, que cette compagnie ou qu'une compagnie associée soit représentée sur le site ou non.

---

### CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE REVÊTEMENT DE RÉSERVOIR

- La structure des réservoirs doit être solide. Le revêtement du réservoir est destiné à atténuer l'effet de la corrosion, à prévenir la pollution des produits et à éviter les fuites. Aucun revêtement, même les systèmes à base de fibre de verre, ne donnent de la résistance structurelle au réservoir.
- Les entrepreneurs engagés par le client pour l'application du revêtement du réservoir devront bien connaître les procédures requises et devront être capables de démontrer leur compétence à satisfaire le client.

---

### CONSTRUCTION NOUVELLE

La procédure de fabrication privilégiée pour les nouveaux réservoirs est la procédure où les surfaces internes sont recouvertes d'un primaire spécifique de pré construction avant l'assemblage. Le primaire devra ensuite être retiré après l'érection et le contrôle hydrostatique. Les avantages de cette procédure sont :-

- Réduction du risque de contamination de l'acier par des sels solubles ainsi que par la corrosion ou par l'essai hydrostatique.
- Il est plus facile d'obtenir le standard de décapage recommandé dans les fiches techniques individuelles de produits.

---

### ÉTAT DU RÉSERVOIR PRÉ-CONTRAT

Avant le début du traitement, il est indispensable que les surfaces intérieures du réservoir soient propres, sèches, et qu'elles soient dans des conditions adéquates pour la préparation de la surface et pour l'application du système. Les conditions minimales suivantes doivent être appliquées :-

- La structure des réservoirs doit être solide et ils doivent être dégazés.
- Tous les tuyaux d'arrivée doivent être obturés.
- Les surfaces doivent être débourbées et les résidus doivent être retirés du réservoir. Il faut retirer toutes les traces d'huile ou de graisse des surfaces que l'on va traiter.
- Les écailles de corrosion net tous les autres débris doivent être retirés de toutes les surfaces, toit inclus. En ce qui concerne les surfaces très écaillées ou très contaminées, un nettoyage en profondeur par balayage à l'abrasif peut s'avérer nécessaire

# Interline 955

## Procédures de travail

---

- L'acier très corrodé devra subir un nettoyage supplémentaire, par ex. par un nettoyage à la vapeur ou par un nettoyage à haute pression à l'eau douce, avant de commencer la préparation de la surface.
- Tous les travaux à chaud et les travaux de soudure doivent être finis avant le commencement de la préparation de la surface.
- Les réservoirs sont souvent soumis à des tests hydrostatiques et ils sont réalisés avec de l'eau salée ou saumâtre, il faudra réaliser un nettoyage à l'eau douce par la suite. Dans ces conditions, le taux maximum autorisé de contamination par sel soluble avant l'application de l' Interline 955 est de  $5\mu\text{g cm}^{-2}$ . Lorsque les revêtements sont destinés au stockage de matières aqueuses (eau distillée par exemple) nous recommandons un niveau de contamination par sel inférieur :  $2.5\mu\text{g cm}^{-2}$  afin de prévenir les défaillances prématurées causées par cloquage osmotique. International Protective Coatings recommande la procédure ISO 8502, Chapitre 6, comme procédure de test adéquate.

# Interline 955

## Procédures de travail

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'interline 955 contient des solvants organiques inflammables qui peuvent former des mélanges explosifs avec l'air; ce produit contient par ailleurs des matériaux qui nécessiteront des équipements de protection personnels contre les éventuels dangers pour la santé. Un récapitulatif des précautions principales à prendre inclut :-

- Prendre garde aux risques d'explosion ou de feu.
- Assurez une ventilation adéquate. (Voir Rubrique F).
- S'assurer qu'il n'y a aucun risque de feu ou d'étincelles dans les réservoirs et leurs alentours.
- Fournissez aux peintres ou aux employés des appareils de protection respiratoire adéquats.
- S'assurer du port de vêtements de protection adéquats afin d'éviter le contact avec la peau.
- Les consignes de sécurité fournies sont applicables pendant la préparation de la surface, pendant l'application du revêtement et pendant l'inspection. Son objectif n'est pas d'être extensif, il s'agit d'un guide qui se base sur les connaissances accumulées qui concernent les risques encourus, les recommandations d'usage d'équipements de protection et les procédures de sécurité qui ont été développées.
- Le détail complet des conditions de Santé et de Sécurité concernant ce matériel est disponible sur les Fiches de Données de Sécurité de l'Interline 955.

### Conditions Générales du Site

Avant le démarrage de toute tâche, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

#### a) Propreté

Tout produit contaminant qui pourrait rentrer en contact avec l'acier (et ce, même avant que ne commence la préparation de la surface) peut compromettre la performance d'un système de revêtement de réservoir, et c'est pour cela qu'il faut veiller à ce que la zone de travail soit propre. Une bonne méthode de travail consiste à établir une zone propre autour de l'entrée du réservoir destinée à chausser des chaussures propres avant de rentrer dans le bâtiment. S'il est difficile de se procurer des chaussures propres, il est aussi possible d'utiliser des couvre-chaussures jetables pour des périodes courtes. La propreté des installations doit être maintenue tout au long des étapes de l'application.

#### b) Protection contre les Intempéries

Il faut pouvoir disposer de systèmes de protection contre les intempéries capables de couvrir les matériels d'application pendant le mélange et pendant l'application du matériel.

#### c) Source d'Énergie

Il faudra disposer d'un générateur et de carburant suffisant pour couvrir les besoins du contrat, et pour pouvoir alimenter tous les équipements nécessaires à l'application comme par exemple, les compresseurs, l'éclairage, etc.

#### d) Installation de Stockage de Peinture

L'idéal est de stocker l'Interline 955 à des températures comprises entre les 10°C et 25°C et des installations peuvent s'avérer nécessaires pour le stockage des matériels avant leur mélange et leur application.

# Interline 955

## Procédures de travail

### e) Déshumidification

Les surfaces à traiter doivent avoir des températures supérieures d'au moins 3°C par rapport au point de rosée, immédiatement après le décapage et l'apprêt, et pendant l'application du revêtement, et ces conditions doivent être maintenues pendant la période de séchage. Le chauffage/déshumidification peuvent être nécessaire afin de remplir ces conditions.

Comme référence, des taux d'humidité relative de 40-60% donnent les meilleures conditions pour les installations, même si certaines applications de revêtement peuvent être réalisées sous des taux d'humidité relative compris entre 25% et 80%. La nécessité de déshumidification dépend des conditions environnementales dominantes et du revêtement qui va être appliqué. Veuillez consulter les recommandations des Fiches Techniques des Produits d' International Protective Coatings.

Lorsque l'on a recours à la déshumidification, il faut prévoir des réserves qui permettront de maintenir l'environnement dans les conditions requises par le contrat pendant 24 heures.

### f) Ventilation

Pendant le décapage au jet, une ventilation suffisante permettant une bonne visibilité et des conditions de travail sûres est nécessaire. Il faudra utiliser des conduits de ventilation flexibles permettant d'extraire la poussière de l'endroit où le décapage est réalisé.

La ventilation doit être maintenue pendant l'application du revêtement ainsi que pendant le séchage, période pendant laquelle les solvants sont émis. Le mouvement de l'air doit être suffisant pour pouvoir prévenir toute concentration de vapeurs dépassant de 10% la Limite Inférieure d'Explosivité (LIE).

Il faudra se référer aux Fiches de Données de Sécurité (FDDS) pour plus d'informations concernant la Quantité d'Air Requise (QAR) à la ventilation permettant d'obtenir 10% de LIE. Vous trouverez ces chiffres dans le Chapitre 9 des FDDS.

Pour calculer la QAR permettant la ventilation à 10% de LIE pour un litre de peinture mélangée (QAR<sub>M</sub>), nous utilisons la méthode suivante:

X = Taux de Mélange de Base: Agent durcisseur par volume (par ex., si le taux de mélange est 49 :1 par volume, la valeur de X sera 49).

B = QAR pour ventiler à 10% de LIE pour la Base (m<sup>3</sup>/litre).

C = QAR pour ventiler à 10% de LIE pour le Durcisseur (m<sup>3</sup>/litre).

$$QAR_M \text{ (m}^3\text{/litre)} = \left( \frac{X}{X+1} \times B \right) + \left( \frac{1}{X+1} \times C \right)$$

Le taux de ventilation nécessaire dépend du rendement d'application de la peinture exprimé en litres/heures.

Si Y = Nombre de litres de mélange de peinture appliqué par heure

$$\text{Taux de Ventilation (m}^3\text{/heure)} = QAR_M \times Y$$

**Note: La dilution de l'Interline 955 n'est pas permis.**

# Interline 955

## Procédures de travail

Comme référence, International Protective Coatings recommande deux renouvellements d'air minimum par heure afin d'assurer une bonne visibilité et des conditions de travail sûres.

Diamètre (m)	Construction du Réservoir	Nombre Minimum de Changements d'Air/Heure
30	Toit Flottant (2m à partir du Sol) ↓	5,7
50		2,0
20	Toit Conique (10m Hauteur) ↓	2,6
30		1,1
50		0,4

- En ce qui concerne les réservoirs d'autres dimensions, il faudra se servir des calculs de QAR de la page précédente.
- Afin de minimiser la formation de pulvérisation sèche causée par un mouvement excessif de l'air, le niveau de ventilation devra être réduit pendant l'application – la moyenne d'application devra ensuite être ajustée afin d'assurer le maintien de 10% de la Limite Inférieure d'Explosion.
- La ventilation doit aussi être utilisée pendant la période de séchage afin de maintenir les conditions correctes pour le séchage. En cas de doute, veuillez consulter International Protective Coatings.
- comme dans le cas de toutes les autres procédures, les équipements de ventilation doivent être foncièrement sûrs pendant leur fonctionnement. La poussière des abrasifs et les vapeurs des solvants ne doivent pas être réintroduits dans le réservoir. Une pression positive supérieure à la pression atmosphérique normale doit être maintenue dans le réservoir. Il faudra prévoir la surveillance de l'équipement de ventilation pendant 24 heures.

### g) Chauffage

L'Interline 955 ne doit être utilisé que lorsque les températures de l'acier sont supérieures aux températures minimales indiquées sur les fiches techniques de l'Interline.

S'il est nécessaire d'utiliser du chauffage pour pouvoir satisfaire les conditions requises par le revêtement, il devra être effectué par le biais d'un système d'échange de chaleur incorporé à l'alimentation d'air déshumidifié. C'est-à-dire que l'air que l'on fera rentrer dans le réservoir ne devra pas passer par une chambre de combustion. Il faudra prévoir la surveillance du matériel de chauffage pendant 24 heures.

### h) Éclairage

L'éclairage utilisé pendant le décapage et la pose du revêtement devra être foncièrement sûr et devra fournir un éclairage approprié à tous les travaux. L'idéal est de disposer de projecteurs puissants et d'un éclairage de fond allumés en permanence de façon à maintenir la sécurité. Des projecteurs portables et puissants doivent être fournis pour les travaux d'inspection.

# Interline 955

## Procédures de travail

---

### PRÉPARATION DES SURFACES EN ACIER

Afin d'obtenir une surface qui assurera la meilleure performance du revêtement, il est nécessaire d'éliminer les surfaces présentant des angles vifs. Ceci inclut, sans s'y limiter, les chanfreins, les grattons de soudure, les stratifications, les soudures, ou les surfaces coupées au chalumeau.

### INSTALLATION DE TÔLES MARTYRS

- Avant de procéder à l'application de l'Interline 955, nous recommandons l'installation de tôles martyrs pré peintes sous tous les équipements susceptible de provoquer des dommages mécaniques au système, comme les colonnes de support du toit, les pieds de toit flottant, les systèmes d'évacuation d'eau du toit ou les systèmes de tuyauterie internes.
- L'installation de ces tôles martyrs est réalisée avant la préparation générale de la surface afin de minimiser la contamination provenant du toit pendant les opérations de levage nécessaires à l'installation des plaques.
- Ces tôles martyrs devront avoir une épaisseur suffisante; par ailleurs, leur taille devra leur permettre de s'ajuster aux plaques préexistantes. Si il n'y a pas de tôles martyrs, la taille des plaques devra dépasser de 15cm (6 pouces) la base du support du toit dans toutes les directions.
- Ces nouvelles plaques devront être décapées au jet d'abrasif des deux côtés au degré de soin Sa2½ ISO 8501-1:1988 ou SSPC SP10. Ces nouvelles plaques devront être peintes des deux côtés avec un primaire spécifique Interline en masquant une large bande de 5cm (2 pouces) sur tous les côtés. La surface supérieure de la plaque devra être recouverte avec le système Interline 955 intégral comme cela a été décrit précédemment.

La plaque qui a été préparée est prête à être installée dans le fond du réservoir.

- Soulevez la colonne de support pour pouvoir installer la tôle martyr pré peinte. Lorsque vous aurez soulevé la colonne de soutien, appliquez une couche d'enduit Interline approprié sur la partie inférieure de la plaque de butée pré peinte ainsi que sur la zone que vous aurez préparée et correspondant à la partie inférieure du support sur le sol du réservoir. Centrez la plaque sous le support de la colonne et baissez le vérin de levage. Retirez l'excès d'enduit.

---

### NETTOYAGE AU JET D'ABRASIF.

#### Généralités

- Les normes de nettoyage au jet d'abrasif concernant les revêtements intérieurs des réservoirs sont supérieures à ceux des revêtements destinés à l'utilisation extérieure. Les deux standards communs spécifiés sont les standards ISO 8501-1:1988 et SSPC-SP – Standards de Préparation de Surface et Spécifications.
- Interline 955 doit être appliqué sur de l'acier préparé selon le degré de soin Sa2½ (ISO 8501-1:1988) ou SSPC-SP10, présentant une rugosité angulaire de 75-100µm (3-4 mils).
- Dans aucune circonstance la surface ne devra contenir du zinc ou des matériaux contenant du zinc (ce qui inclut les primaires au phosphate de zinc) étant donné qu'ils inhibent le séchage et entraînent une réduction de la performance.
- Dans certaines zones de service très agressif, le standard Sa3 (SSPC SP5) peut s'avérer nécessaire. Veuillez toujours consulter les fiches techniques pour les standards de préparation de surface minimaux.

- Si vous avez besoin de conseils concernant d'autres standards de préparation de surface, veuillez consulter International Protective Coatings.
- Il sera nécessaire de procéder à un nettoyage à l'eau douce après les opérations de nettoyage au jet d'abrasif, puis d'effectuer un nouveau décapage, afin de réduire les niveaux des produits de corrosion solubles. Si une ré-oxydation rapide apparaît, il faudra réaliser ce traitement.

### **Air Comprimé**

- L'air utilisé pour le décapage doit être propre, sec, et ne doit pas comporter de composants gras. La pression au niveau de la buse doit être d'au moins 7kg par cm<sup>2</sup> (100lbs par pouce<sup>2</sup>).

### **Abrasifs**

- L'abrasif utilisé pour le décapage doit être sec et propre, il ne doit pas contenir de traces d'huile, de graisse ou d'agents contaminants; par ailleurs, son contenu en substances solubles dans l'eau ne doit pas dépasser les 0.05%.
- L'abrasif choisi doit pouvoir permettre l'obtention des standards de propreté et de profil de surface spécifiés.
- Un profil angulaire saillant est requis pour le revêtement du réservoir, veuillez consulter les fiches des produits pour connaître les profils minimums requis. Cela peut être obtenu par un décapage en utilisant un abrasif très anguleux avec des particules de 1,0.0-1.5mm (0.04-0.06 pouces. Les procédés de décapage utilisés par l'entrepreneur doivent avoir été agréés par International Protective Coatings.
- Les abrasifs en fer ou en acier ne sont pas recommandés pour le décapage sur site. Et ceci en vue d'éviter la corrosion sur des sites où l'abrasif utilisé pourrait s'être déposé et ne pas être totalement retiré.

### **Décapage Automatique du Sol**

- Nous recommandons l'utilisation de machines à roue centrifuge pour le décapage automatique des sols. L'abrasif choisi devra correspondre aux profils et standards spécifiés.

### **Nettoyage**

- Avant l'inspection initiale du décapage, il faudra retirer tous les restes d'abrasif utilisé. Toutes les zones laissant à désirer devront être localisées et réparées. Toutes les traces de peinture, de craie, etc., devront être retirées après les corrections.
  - Après l'inspection du profil du décapage et du standard, il faudra retirer toutes les traces restantes d'abrasif et de poussière de toutes les zones. Il faudra utiliser des aspirateurs industriels équipés de brosses – le simple balayage n'est pas suffisant. La technique de soufflage par air comprimé n'est pas recommandée à cause des risques de contamination.
  - Le nettoyage doit être effectué dans toutes les zones où des débris ou de la poussière peuvent s'être accumulés, afin d'éviter la contamination des surfaces à traiter, ce qui inclut les échafaudages, les parties inférieures des toits flottants, les colonnes de support, etc.
-

# Interline 955

## Procédures de travail

- Il faudra vérifier l'état des plaques en acier sur lesquelles le revêtement sera appliqué après la dernière opération de nettoyage.

---

### PRIMAIRES D'ATTENTE

- Les revêtements doivent toujours être appliqués sur des surfaces qui ont été décapées et dont l'apparence visuelle correspond aux standards requis.
- Pour des raisons pratiques, un primaire d'attente peut être utilisé pour faciliter le programme de décapage. Les primaires d'attente doivent être compatibles avec le système choisi. Par ailleurs, l'épaisseur du film doit correspondre à l'épaisseur spécifiée afin d'éviter de provoquer des faiblesses dans le système.
- Si cela s'avère pratique, normalement dans les petits bâtiments ou bien dans des réservoirs de plus grande taille où il ne faudra décapier puis enduire que des petites surfaces après une courte période, le standard de décapage peut être maintenu par déshumidification seulement. Si le standard est maintenu par cette méthode, ce standard doit correspondre aux exigences stipulées dans les fiches techniques individuelles des produits.

---

### PRÉTOUCHES

- Les prétoches sont une partie essentielle des bonnes pratiques de travail. Et en tant que tel, elles doivent faire partie de la spécification. Le nombre et la fréquence des prétoches est indiqué dans les fiches techniques des produits.
- Les prétoches de revêtement sont appliquées sur les surfaces où il est difficile d'obtenir l'épaisseur requise. Ces zones incluent, sans s'y limiter:-
  - Chanfreins
  - Soudures
  - Tuyaux
  - Échelles
  - Zones à accès difficiles d'accès
- Les prétoches sont généralement appliquées à une épaisseur donnée qui est obtenue par la combinaison de méthodes d'application par pulvérisation sans air et à la brosse. Les intervalles de recouvrement concernant les prétoches doivent respecter les procédures indiquées dans les fiches des produits.

---

### APPLICATION DU REVÊTEMENT

Ces prétoches conviennent uniquement pour des applications effectuées avec des équipements de pulvérisation sans air. Il est possible d'utiliser des brosses ou des rouleaux pour effectuer des retouches ou bien pour des applications sur des surfaces difficiles d'accès.

La pression de l'air disponible et la capacité de l'équipement de pulvérisation doivent être respectivement d'au moins  $5.0 \text{ kg cm}^{-2}$  et  $7.0 \text{ m}^3$  par minute (70 p.s.i. et 250 c.f.m.).

L'équipement de pulvérisation doit être dans de bonnes conditions de fonctionnement. Au minimum, il faudra régler les taux de la pompe sur 45 :1. Il faut utiliser la pression de sortie ainsi que les tailles des buses qui sont spécifiés sur les fiches techniques des produits. Lorsque c'est possible, il faudra placer des joints en Téflon sur l'unité de pulvérisation sans air.

Nous recommandons un boyau de 10mm (3/8") entre la pompe et le pistolet, ceci pour assurer le maintien d'un volume de produit suffisant ainsi que la pression du pistolet. Afin de faciliter l'application, une manchette finale de 6mm de diamètre (1/4") (1m de longueur



# Interline 955

## Procédures de travail

---

maximum) doit être rajoutée à l'équipement de peinture ; par ailleurs, il faudra connecter une rotule entre la ligne et le pistolet.

L' Interline 955 devra être appliqué en respectant ce qui est spécifié sur les fiches techniques.

L' Interline 955 est un système de revêtement spécialisé, il faudra donc porter une attention particulière à l'application de ce matériel.

### **Procédure de Mélange**

#### **(a) Pour des Matériels en dessous de 25°C**

Aucun retardateur n'est nécessaire à ces températures. À l'aide d'un mélangeur mécanique, incorporer approximativement la moitié de l'initiateur (TEA150) pendant deux minutes. Ajoutez ensuite le reste puis mélangez jusqu'à ce que la matière soit uniforme. Laissez reposer pendant 3 minutes environ jusqu'à la disparition totale de la mousse.

#### **(b) Pour les matériaux dont la température est comprise entre 25°C et 35°C**

Une unité de retardateur (retarder) doit être utilisée à ces températures. Incorporez tout l'agent retardateur au composant de base à l'aide d'un mélangeur mécanique. Ce matériel doit être ajouté avant l'initiateur (laissez reposer pendant 15 minutes environ). Rajoutez l'initiateur comme décrit dans (a) ci-dessus.

#### **(c) Pour les Matériaux dont la température dépasse les 35°C.**

Il faut refroidir le matériel en dessous des 35°C.

### **Procédure d'Application**

Amorcez la pompe, avant de commencer l'application de la peinture, en la rinçant abondamment avec du GTA853 (2 litres minimum, cela dépend de la configuration). Commencez à pomper la peinture mélangée et débarrassez-vous du premier litre avant de commencer la vaporisation. Lorsque la pulvérisation est en cours, le rinçage régulier (toutes les 2-3 heures) avec du GTA853 est recommandé afin de prévenir le séchage du matériel d'application..

### **Procédure de Nettoyage**

Rincez abondamment l'airless avec du GTA853. Il est recommandé de faire circuler le GTA 853 dans tout le circuit pendant environ 15 minutes pour s'assurer que tous les écailles de verre ont été retirées.

# Interline 955

## Procédures de travail

---

<b>INSPECTION</b>	<p>Après la finalisation de l'installation, le revêtement final devra être contrôlé en utilisant une jauge magnétique non destructive pour vérifier l'épaisseur moyenne du revêtement appliqué.</p> <p>Le revêtement ne doit pas présenter de piqûres ni d'autres défauts. Une inspection finale doit être effectuée avec un détecteur de porosité à haute tension. L'instrument doit être réglé sur 100 volts par 25µm (1 mil) d'épaisseur.</p>
<b>RÉPARATION</b>	<p>Tout défaut que vous aurez repéré devra être réparé. Veuillez consulter International Protective Coatings pour une procédure de réparation convenable.</p>
<b>SÉCHAGE POSTÉRIEUR</b>	<p>Le séchage postérieur de l'Interline 955 est possible et il faudra suivre les procédures suivantes:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laissez sécher pendant 12 heures minimum.</li><li>• Faites monter la température du bâtiment entre 60°C et 80°C (pas au dessus de 100°C) en utilisant une technique de chauffage sec.</li><li>• Maintenez cette température pendant 6 à 8 heures.</li></ul>
<b>SÉCHAGE</b>	<p>Pour qu'un revêtement donne les résultats prévus, il faut que le temps de séchage avant la mise en service soit suffisant. Le temps de séchage nécessaire dépend de l'utilisation prévue pour le revêtement, de la température du support et du taux d'humidité relative. Veuillez consulter International Protective Coatings pour plus de détails.</p> <p>La température et le taux d'humidité spécifiés sur les fiches techniques des produits doivent être maintenus pendant tout le processus de séchage (24 heures). Comme référence, sachez qu'une température minimale de 10°C doit être maintenue pendant une période minimale de 7 jours. Ce chiffre est variable selon le matériel qui va être stocké ; pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter International Protective Coatings.</p>

---

### **Avis de non-responsabilité**

*Les informations fournies par cette fiche ne sont pas exhaustives et toute personne qui fait un usage du produit différent à celui qui est recommandé dans cette fiche sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part, certifiant que le produit convient à l'application en question, le fera à ses risques et périls. Toutes les garanties, ou les Termes et Conditions de Vente Spécifiques sont comprises dans les Termes et Condition de Vente Internationales. Une copie de ce document peut être obtenue sur simple demande. Bien que nous fassions tout notre possible pour assurer l'exactitude de tous les conseils que nous donnons sur nos produits (que ce soit sur les fiches ou dans d'autres supports), nous n'avons aucun contrôle sur la qualité, sur les conditions du substrat ou sur les divers facteurs pouvant affecter l'utilisation et l'application du produit. C'est pourquoi, à moins que nous ne donnions notre accord écrit, nous n'acceptons aucune sorte de responsabilité concernant la performance du produit ou relative à toute perte ou dommage (hormis la mort ou les dommages corporels dus à notre négligence) provoqués par l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans cette fiche sont sujettes à des modifications, ces modifications sont effectuées de temps en temps par rapport à notre expérience et à notre politique de développement de produits continue.*