

Poliuretano

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Elastómero de uretano de dos componentes sin disolvente.

Es de curado rápido y puede aplicarse por medio de pistola airless de dos componentes calentados, a cualquier espesor para ofrecer lo último en protección para ambientes corrosivos. Puede meterse una tela geotextil dentro de la pintura para producir un recubrimiento reforzado de tanques, que contiene una geomembrana.

Hay también disponibles kits de reparación de Polibrid 705E para parchear a mano áreas relativamente pequeñas de Polibrid 705E previamente aplicado.

APLICACIONES

Polibrid 705E es un recubrimiento flexible de ultra alto espesor diseñado para la protección del hormigón y el acero de los ambientes en productos químicos, de la abrasión y de fuertes impactos, ideal para encapsular remaches, tuercas, bordes y otros.

El producto no tiene olor con cero emisiones de COV (VOC) así que elimina la creación de agujeros (pinholes) al evaporar los disolventes produciendo una densa membrana elástica capaz de resistir las grietas de la contracción en el hormigón.

Polibrid 705E puede aplicarse como recubrimiento de tanques para varios productos químicos, servicios de agua potable y de aguas residuales o para contención secundaria. Estas características y su capacidad para una rápida vuelta al servicio lo hace ideal para los mercados de Aguas & Tratamiento de Aguas, Minería & Minerales y una gama de otras aplicaciones industriales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO POLIBRID 705E

Color	Amarillento
Aspecto	No aplicable
Sólidos en volumen	100%
Espesor recomendado	700-5000 micras (28-200 mils) en seco, equivalente a 700-5000 micras (28-200 mils) en húmedo
Rendimiento teórico	0,50 m ² /litro a (2000 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 20 sq.ft./galones US a 80 mils con los sólidos en volumen establecidos
Rendimiento práctico	Considérense los factores de pérdidas apropiados
Método de Aplicación	pistola airless de componentes múltiples

Tiempo de secado

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Intervalo de repintado por si mismo	
			Mínimo	Máximo
15°C (59°F)	2 horas	2 días	*	2 horas ¹
25°C (77°F)	1 hora	1 día	*	1 hora ¹
40°C (104°F)	40 minutos	1 día	*	40 minutos ¹

¹ Los valores citados son los que se obtienen cuando se expone directamente a la luz solar. En condiciones nubladas o con sombra, los intervalos máximos de repintado se ven incrementados como sigue; 15°C (59°F) – 6 horas ; 25°C (77°F) – 4 horas ; 40°C (104°F) – 1 hora

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

Punto de inflamación (Típico)	Parte A 260°C (500°F); Parte B 110°C (230°F); Mezcla 110°C (230°F)	
Peso Específico	1,14 kg/l (9,5 lb/gal)	
VOC	0.00 lb/gal (0 g/lt)	EPA Método 24

Para mas detalles ver la seccion: Caracteristicas del producto.

Protective Coatings

Poliuretano

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Consulte por favor la Guía de Aplicación de Polibrid 705E antes de comenzar la preparación de la superficie.

Acero

Todas las superficies a pintar deberían estar limpias, secas y libres de contaminación. Antes de la aplicación, todas las superficies deberían ser evaluadas y tratadas de acuerdo con ISO 8504:2000. Debería eliminarse el aceite o la grasa de acuerdo con SSPC-SP1 Limpieza con Disolventes.

Limpieza mediante chorro abrasivo

Limpieza por chorreo abrasivo conforme a Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP10. Si se produce oxidación entre la limpieza por chorreo y la aplicación de Polibrid 705E, deberá limpiarse nuevamente la superficie por chorreo conforme a la norma visual especificada. Los defectos de superficie puestos de manifiesto por el proceso de limpieza por chorreo, deberán rectificarse, rellenarse o tratarse de la forma apropiada.

Se recomienda un perfil de rugosidad angular como mínimo de 90 micras (3,6 mils).

El método preferido para mantener el estándar de chorro es por deshumidificación. Alternativamente, se puede utilizar una imprimación de mantenimiento de chorro aprobada.

Hormigón

Para aplicaciones sobre sustratos de hormigón, debería siempre considerarse el uso de una tela geotextil. Consulte por favor la Guía de Aplicación de Polibrid 705E para más detalles de preparación de superficie y de la aplicación.

APLICACIÓN

Mezcla	Este material se suministra en botes llenos para usar con un equipo de aplicación airless de componente plural. Una vez mezclado, Polibrid 705E debe usarse dentro de la vida de la mezcla especificada.		
	Agite completamente la Parte A con un agitador de aire comprimido durante 30 minutos antes de usarlo. La Parte B no requiere agitación antes de usarla.		
Relación de mezcla	2 parte(s) : 1 parte(s) en volumen		
Vida útil de la mezcla	15°C (59°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)
	5 minutos	3 minutos	1 minuto
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla 0,63-0,89 mm (25-35 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 211 kg/cm ² (3000 p.s.i.)	
Pistola Convencional (Presión del calderín)	No recomendado		
Brocha	Adecuado	Solo para áreas pequeñas y capas de refuerzo	
Rodillo	No recomendado		
Disolvente	No adecuado		NO DILUIR
Limpiador	International GTA203 -	Nota: Limpiar todo el equipo inmediatamente después de usarlo.	
Paradas	No permita que el material permanezca en los latiguillos, pistola o en el equipo. Lave completamente con International GTA203 todo el equipo inmediatamente después de usarlo.		
Limpieza	Lave con International GTA203 todo el equipo inmediatamente después de usarlo. Es una buena práctica de trabajo lavar periódicamente el equipo de aplicación durante la jornada laboral. Todo el material sobrante y botes vacíos deberían tratarse de acuerdo con la legislación/normativa regional apropiada. Nota: después de lavar el equipo con el limpiador GTA203 durante la limpieza o las paradas de trabajo, se recomienda realizar una purga final con GTA004 para eliminar cualquier humedad antes de almacenar el equipo.		

Poliuretano

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Debería consultarse la detallada Guía de Aplicación del Polibrid 705E antes de su uso.

Solamente compañías en posesión del status de Aplicador Cualificado por International Paint Coatings serán usadas para la aplicación de Polibrid 705E. Las Compañías documentaran que ellas cumplen con este requerimiento antes de comenzar el trabajo.

Esta ficha técnica aporta una guía general sobre el uso de Polibrid 705E. Los requerimientos específicos del proyecto dependeran del servicio final y condiciones de trabajo del tanque o depósito.

Debe seguirse en todo momento la especificación de pintura detallada del proyecto aportada por International Protective Coatings.

Cuando se aplique sobre substratos de hormigón, la aplicación de Polibrid 705E debería realizarse siempre durante los períodos frescos del día.

Este producto no curará adecuadamente por debajo de -4°C (25°F) o con humedad relativa por encima del 95%. Para un máximo rendimiento, las temperaturas de curado del ambiente deberían estar entre 4°C y 49°C (40 - 120°F).

La temperatura de la superficie debe estar siempre como mínimo a 3° C (5° F) por encima del punto de rocío.

Polibrid 705E es sensible a la presencia de humedad y no debe aplicarse nunca sobre substratos húmedos o mojados.

La resistencia máxima a la temperatura continua en seco para Polibrid 705E es de 82°C (180°F).

La resistencia máxima a la temperatura continua en inmersión para Polibrid 705E es de 49°C (120°F) para tanques y depositos calorifugados.

Se recomienda como guía un valor mínimo de dureza Shore D de 60 para indicar que ya puede volver al servicio.

Este producto no se recomienda para exposición a ácidos concentrados, hidrocarburos aromáticos, ketones ó disolventes clorotinados.

Debido a su composición aromática, Polibrid 705E tenderá a amarillar u obscurecer el color después de su exposición a la luz UV.

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones de especificación:
Certificado por AS/NZS 4020:2005 para tanques de menos de 1000 mm²litro.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

Los aditivos reactivos con bajo peso molecular, los cuales formarán parte de la película durante las condiciones de curado en ambiente normal, también afectarán a los valores de VOC determinados usando EPA método 24.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Polibrid 705E debería aplicarse siempre sobre substratos correctamente preparados. Adecuado para usarse sobre las siguientes imprimaciones sujetas a la disponibilidad regional.

Polibrid 670S

Para imprimaciones alternativas consulte con International Protective Coatings.

Poliuretano

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento Teórico y practico
- Guía de aplicación del Polibrid 705E

Previa solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) que International Protective Coatings proporciona a sus clientes.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Higiene, Seguridad Y Medio Ambiente.

En caso de realizarse soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación cde escape local adecuada.

Si hay duda sobre la idoneidad de uso de este producto, se ruega consultar a International Protective Coatings para mayor información.

Aviso: Contiene isocianato. Utilizar capucha con alimentación de aire para la aplicación por pistola de pulverización.

TAMAÑO DEL ENVASE	Unit Size	Parte A		Parte B	
		Vol	Pack	Vol	Pack
	203 litros	200 litros	200 litros	200 litros	200 litros
	75 US gal	50 US gal	55 US gal	25 US gal	30 US gal
	150 US gal	50 US gal	55 US gal	50 US gal	55 US gal

Ponerse en contacto con Akzo Nobel Industrial Paints, S.L para la disponibilidad de otros tamaños de envase.

PESO DEL PRODUCT (TÍPICO)

* Consulte a International Protective Coatings para aconsejarse

ALMACENAMIENTO	Tiempo de vida	24 meses (Parte A) & 12 meses (Parte B) como mínimo a 25° C (77° F) Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.
		Para una vida del enváse máxima, se recomienda almacenar la Parte B a temperaturas entre 25°C (77°F) y 40°C (104°F). La temperatura mínima absoluta de almacenaje es de 15°C (59°F).

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por en el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 01/11/2016.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.international-pc.com