

## Alifatisk Polyurethane

**PRODUKTBESKRIVELSE** En to-komponent alifatisk akrylisk polyurethane toppstrøk som gir fremragende holdbarhet og lang tids overmalings muligheter.

**BRUKSOMRÅDE** Egner seg til bruk på nye konstruksjoner og til vedlikehold. Kan brukes i en rekke ulike miljøer, bl.a. offshore-konstruksjoner, kjemiske og petrokjemiske anlegg, broer, tremasse- og papirindustri-fabrikker, og i kraftindustrien.

### PRAKTISK INFORMASJON INTERTHANE 990

<b>Farge</b>	Bredt fargeutvalg via Chromascan-systemet
<b>Glansgrad</b>	Speilblank
<b>Volum % tørrstoff</b>	57% ± 3% (Avhenger av farge)
<b>Typisk filmtykkelse</b>	50-75 µm (2-3 mil) tørr 88-132 µm (3,5-5,3 mils) våt
<b>Teoretisk spredeevne</b>	11,40 m <sup>2</sup> /litr. ved oppgitt volum% tørrstoff og 50 my tørrfilmtykkelse 457 sq.ft/US gallon ved oppgitt volum% tørrstoff og 2 mils tørrfilmtykkelse
<b>Praktisk spredeevne</b>	Vil variere etter de praktiske forhold.
<b>Påføringsmetode</b>	Høytrykksprøyte, Luftsprøyte, Pensel, Rull
<b>Tørketid</b>	

Overflate temp.	Støvtørr	Tørr	Intervall før overmaling med Anbefalt toppstrøk	
			Minimum	Maksimum
-5°C (23°F)	8 timer	60 timer	60 timer	Forlengt <sup>1</sup>
5°C (41°F)	5 timer	24 timer	24 timer	Forlengt <sup>1</sup>
15°C (59°F)	150 minutter	10 timer	10 timer	Forlengt <sup>1</sup>
25°C (77°F)	90 minutter	6 timer	6 timer	Forlengt <sup>1</sup>
40°C (104°F)	60 minutter	3 timer	3 timer	Forlengt <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Se International Protective Coatings Definisjoner og Forkortelser.

### MILJØTEKNISKE DATA

<b>Flammepunkt</b>	Komp A 34°C (93°F); Komp B 49°C (120°F); Blandet 35°C (95°F)		
<b>Spesifikk vekt</b>	1,21 kg/l (10,1 lb/gal)		
<b>voc</b>	3.50 lb/gal (420 g/lt) 341 g/kg	EPA Metode 24 Rådsdirektiv 1999/13/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (Council Directive 1999/13/EC)	
	379 g/lt Kinesisk Nasjonal standard GB23985		

Se seksjonen for Produktdata for ytterligere informasjon.

## Alifatisk Polyurethane

### FORBEHANDLING

Alle overflater som skal males må være rene, tørre og fri for urenheter. Før maling må alle overflater bedømmes og behandles i.h.t. ISO 8504:2000.

### Primede overflater

Interthane 990 må alltid påføres oppå anbefalt korrosjonshindrende malingsystem. Primeroverflaten må være tørr og fri for urenheter, og Interthane 990 må påføres innenfor angitt intervall for overmaling (se teknisk datablad). Områder som viser tegn til nedbryting,

### PÅFØRING

<b>Blanding</b>	Produktet leveres som en enhet i to beholdere. Hele enheten skal blandes i samme forhold som levert. Når enheten er ferdigblandet, må produktet brukes innen angitt brukstid. (1) Rør opp base (komp. A) med mekanisk røreverk. (2) Bland herder (komp. B) med all basen (komp. A) og rør grundig med mekanisk røreverk.				
<b>Blandingsforhold</b>	6 deler: 1deler i volum				
<b>Brukstid etter blanding</b>	-5°C (23°F) 26 timer	5°C (41°F) 12 timer	15°C (59°F) 4 timer	25°C (77°F) 2 timer	40°C (104°F) 45 minutter
<b>Høytrykksprøyte</b>	Anbefales	Dyse 0,33-0,45 mm (13-18 thou) Totalt utgangstrykk ved dyse ikke mindre enn 155 kg/cm <sup>2</sup> (2204 p.s.i.)			
<b>Lavtrykksprøyte</b>	Anbefales	Gun Air Cap Fluid Tip	DeVilbiss MBC eller JGA 704 eller 765 E		
<b>Luftsprøyte</b>	Anbefales	Bruk passende utstyr			
<b>Pensel</b>	Anbefales	Typisk 40-50 my (1,6-2,0 mils) kan oppnåes			
<b>Rull</b>	Anbefales	Typisk 40-50 my (1,6-2,0 mils) kan oppnåes			
<b>Tynner</b>	International GTA713 (eller International GTA733 eller GTA056)	Må ikke fortynnes mer enn det som er tillatt ifølge lokale miljøforskrifter			
<b>Rengjøringsmiddel</b>	International GTA713 (eller International GTA733 eller GTA056)	Valg av rengjøringsmiddel kan avhenge av lokale forskrifter. Vennligst kontakt din lokale representant for råd og informasjon.			
<b>Arbeidsstans</b>	La ikke rester av produktet sitte igjen i slanger, pistoler eller spray utstyr. Skyll alt utstyr nøye med International GTA713. Når enhetene en gang har blitt blandet bør de ikke bli forseglest igjen og det anbefales å bruke nylig blandede materialer etter langvarige pauser.				
<b>Rengjøring</b>	Alt utstyr skal rengjøres med International GTA713 umiddelbart etter bruk. Det er god arbeidspraksis å rengjør sprøyteutstyr av og til i dagens løp. Hvor ofte det skjer, bestemmes av hvor mye man sprøyter, temperatur og hvor lang tid det tar, eventuelle opphold medregnet. Overflødig materiale og tomemballasje skal avhendes i henhold til lokale forskrifter/bestemmelser.				

## Alifatisk Polyurethane

### PRODUKTDATA

Interthane 990 foreligger i en serie med metallfinish - ytterligere informasjon er å finne i separat Interthane 990 dokument med arbeidsbeskrivelse for metallmaling.

Glans og overflatefinish bestemmes av påføringsmetode. Unngå helst bruk av flere ulike påføringsmetoder. Best glans og utseende oppnås ved påføring med høytrykksprøyte.

Man vil alltid få best resultater med hensyn til glans og utseende ved bruk av konvensjonell sprøyte.

Ved påføring med pensel og rull, og ved bruk av visse farger, kan det bli nødvendig å påføre to strøk med Interthane 990 få et jevnt belegg, spesielt når Interthane 990 påføres over mørke understrøk og ved bruk av visse blyfrie malinger med sterke farger, f.eks. gul

Ved overmaling etter forvitring eller aldring er det viktig at belegget rengjøres grundig slik at alle urenheter i flaten fjernes, så som olje, fett, saltkrystaller og trafikkbelegg, før påføring av neste strøk Interthane 990.

Absolutt målt vedheft av toppstrøk til aldret Interthane 990 er lavere enn til nytt materiale, men er tilstrekkelig til det sluttbruk som angis.

Dette produktet må bare fortynnes med anbefalte International-tynnere. Bruken av andre tynnere, spesielt de som inneholder alkoholer, kan sterkt påvirke herdingsmekanismen av belegget.

Overflatetemperaturen må alltid være minst 3°C (5°F) over duggpunktet.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved påføring av Interthane 990 på lukkede områder.

Interthane 990 kan herdes ved temperaturer under 0°C (32°F). Dette produktet bør imidlertid ikke påføres ved temperaturer under 0°C (32°F) hvis det er muligheter for isdannelse på underlaget. Kondens under eller like etter påføring kan forårsake en matt glans og dårligere film. For tidlig kontakt med kondensvann kan forårsake fargeendringer, spesielt i mørke farger og ved lave temperaturer.

Dette produktet anbefales ikke til bruk under vann. Kontakt International Protective Coatings for råd og anvisning dersom det er sannsynlig at produktet vil utsettes for sprut fra kjemikalier eller løsemidler.

En modifisert versjon av Interthane 990 foreligger for bruk på det koreanske markedet for å gi bedre bruksegenskaper.

Note: VOC verdier er typiske og kun retningsgivende. Variasjoner kan forekomme avhengig av faktorer som farge og produksjons variasjoner.

Reaktive lav molekyl vekt tilsetninger, som vil være en del av maling filmen under normale herde vilkår, vil også innvirke på VOC verdiene etter retningslinjer i EPA Method 24.

---

### SYSTEM KOMPATIBILITET

En modifisert versjon av Interthane 990 foreligger for bruk på det koreanske markedet for å gi bedre bruksegenskaper.

Intercure 200	Interseal 670HS
Intercure 200HS	Interzinc 315
Intercure 420	Interzinc 52
Intergard 251	Interzinc 52HS
Intergard 269	Interzone 505
Intergard 345	Interzone 954
Intergard 475HS	Interzone 1000

Interthane 990 er beregnet på ha et nytt strøk Interthane 990 som toppstrøk.

Kontakt International Protective Coatings angående andre primere/mellomstrøk som egner seg.

## Alifatisk Polyurethane

**TILLEGGSINFORMASJON** Ytterligere informasjon om industristandarder, terminologi og forkortelser som brukes i dette dataarket kan finnes i følgende dokumenter som er tilgjengelige på [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definisjoner og Forkortelser
- Forbehandling
- Påføring
- Teoretisk og Praktisk Spreddeevne
- Interthane 990 arbeidsbeskrivelse for metallfinish

Hvert avsnitt av denne informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

**SIKKERHETS FORSKRIFTER** Dette produktet er beregnet for påføring av kvalifisert personell i industrien, og må kun benyttes i samsvar med de retningslinjer som er gitt i HMS-datablad, som er utgitt av International Protective Coatings, samt de opplysninger som fremgår av merking

Dersom ikke produktdata er mottatt for det aktuelle produktet, må International Protective Coatings kontaktes slik at ikke produktet benyttes før dette er tilgjengelig. Alt arbeid forbundet med påføring av dette produktet skal utføres i henhold til gjeldende standarder og lover.

Dersom det sveises eller brennes i flater malt med dette produktet, vil støv og røkgass dannes. Det kreves da egnet verneutstyr og tilstrekkelig avtrekksventilasjon.

Hvis det er tvil om produktet er egnet til det aktuelle formål, kontakt International Protective Coatings for råd og anvisning.

**Advarsel: Inneholder isocyanat. Bruk hette med lufttilførsel ved påføring med sprøyte.**

EMBALLASJE	Enhetsstørrelse	Komp A		Komp B	
		Volum	Emballasje	Volum	Emballasje
	20 liter	17.14 liter	20 liter	2.86 liter	3.7 liter
	5 US gal	4.29 US gal	5 US gal	0.71 US gal	1 US gal

For tilgjengelighet av annen emballasjestørrelse, kontakt International Protective Coatings.

SKIPNINGSVEKT	Enhetsstørrelse	Komp A	Komp B
		20 liter	23.1 kg
5 US gal	47.6 kg	7.1 kg	

LAGRING	Lagringstid
	24 måneder (delA) & 12 måneder (Part B) ved minimum 25°C (77°F) Bør deretter undersøkes på nytt. Lagres tørt og i skygge, adskilt fra antenningsskilder.

### Viktig

Informasjonen i dette databladet er ikke ment å være uttømmende; enhver person som bruker dette produktet til annet enn det formålet som er spesielt anbefalt i dette databladet, uten først å ha innhentet skriftlig bekreftelse fra oss om egnetheten av produktet for det aktuelle formål gjør det på egen risiko. Alle råd gitt eller uttalelser om produktet (både i dette databladet eller på annen måte) er korrekt så langt vi kjenner til, men vi har ingen kontroll over kvaliteten på og tilstanden til underlaget og de mange faktorene som kan påvirke bruk og påføring av produktet. Derfor, såfremt vi ikke spesifikt gir skriftlig tillatelse til å gjøre det, aksepterer ikke noe ansvar overhodet for produktets ytelse eller for (med forbehold i den grad loven tillater det) tap eller skade som følge av bruk av produktet. Vi fraskriver oss herved alle garantier eller representasjoner, direkte eller indirekte, som følge av lov eller annet, inkludert, uten begrensning, enhver underforstått garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Alle leverte produkter og gitte tekniske anbefalinger er knyttet til våre salgsbetingelser. Du bør be om en kopi av dette dokument og gjennomgå det nøye. Informasjonen i dette databladet er gjenstand for endringer fra tid til annen i lys av erfaringer eller vår policy om kontinuerlig utvikling. Det er brukerens ansvar å sjekke med sin lokale representant at dette databladet er gyldig for produktet tas i bruk.

Dette tekniske databladet er tilgjengelig på vår hjemmeside på [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) eller [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), og bør være det samme som dette dokumentet. Skulle det være noen uoverensstemmelser mellom dette dokumentet og den versjonen av teknisk datablad som vises på nettsiden, vil versjonen på nettstedet vil da være den gyldige.

Copyright © AkzoNobel, 16.12.2020.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)