

Recubrimiento Universal para Tuberías

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un revestimiento para tuberías a alta temperatura que aporta resistencia a la corrosión de acuerdo con la norma ISO 12944-9 en temperaturas ambiente proporcionando ahorros de productividad comparado con los sistemas basados en silicato inorgánico de zinc y el tradicional epoxi fenólico.

Basado en tecnología epoxi amina alquilada, Interbond 2340UPC es un revestimiento epoxi fenólico de próxima generación para aplicaciones de alta temperatura.

APLICACIONES

Protección exterior para depósitos, válvulas y tuberías de procesos que operan a temperaturas de entre -196°C (-321°F) y 230°C (446°F).

Adecuado para usarse tanto en acero carbono como inoxidable en condiciones sin aislar o bajo aislamiento, así como en servicio criogénico.

Debido a su tolerancia al alto DFT, Interbond 2340UPC reduce significativamente el riesgo de agrietamiento por película gruesa comparado con el tradicional epoxi fenólico .

Interbond 2340UPC elimina los requerimientos de temperatura y humedad asociados a los silicatos inorgánicos de zinc resultando en una mayor calidad y productividad en cualquier clima.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERBOND 2340UPC

Color Gris, Rosa, Gris Oliva

Aspecto Semibrillo

Sólidos en volumen 60%

Espesor recomendado 100-200 micras (4-8 mils) en seco, equivalente a 167-333 micras (6,7-13,3 mils) en húmedo

Rendimiento teórico 3 m²/litro a (200 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos
120 sq.ft./galones US a 8 mils con los sólidos en volumen establecidos

Rendimiento práctico Considérense los factores de pérdidas apropiados

Método de Aplicación Pistola "airless", Brocha, Rodillo

Tiempo de secado

Temperatura	Tiempo de secado		Intervalo de repintado por si mismo	
	Seco al tacto	Seco duro	Mínimo	Máximo
-5°C (23°F)	7 horas	10 horas	14 horas	14 días
10°C (50°F)	5 horas	8 horas	10 horas	14 días
20°C (68°F)	4 horas	6 horas	7 horas	14 días
35°C (95°F)	2 horas	4 horas	4 horas	10 días

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

Punto de inflamación (Típico) Parte A 28°C (82°F); Parte B 26°C (79°F); Mezcla 28°C (82°F)

Peso Específico 1,22 kg/l (10,2 lb/gal)

VOC

3.25 lb/gal (390 g/lt)

EPA Método 24

318 g/kg

Directiva de la UE sobre emisiones solventes (Directiva del Consejo 1999/13/EC).

Para mas detalles ver la seccion: Caracteristicas del producto.

Recubrimiento Universal para Tuberías

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2000.. El aceite y la grasa deben eliminarse de acuerdo con el procedimiento de limpieza mediante disolvente SSPC-SP1.

Limpieza mediante chorro abrasivo

Este producto sólo debe aplicarse sobre superficies tratadas mediante chorro de abrasivos a Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC- SP10.

Se recomienda un perfil angular afilado de 50-75 micras (2-3 mils).

Interbond 2340UPC debe aplicarse antes de que se oxide el acero. Si se oxida, deberá volver a chorrear todo el área oxidada hasta el estándar arriba especificado.

Los defectos que aparezcan en la superficie deberán ser rectificadas con muela abrasiva, rellenados con masilla o tratados de la forma más adecuada.

Preparación mediante herramienta mecánica (solo pequeñas áreas)

Para parcheos de reparaciones y soldaduras en áreas pequeñas, es posible la limpieza con herramienta mecánica hasta SSPC SP11. Se consiguen unas prestaciones óptimas con un perfil superficial como mínimo de 50 micras (2 mils).

Acero Inoxidable Austenítico

Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie está limpia, seca y libre de productos de la corrosión del metal. Barrido con abrasivos no metálicos y sin cloruros (i.e. óxido de aluminio o granate) para obtener un perfil de anclaje medio de 35 micras (1.4 mils).

APLICACIÓN

Mezcla	El material se suministra en dos recipientes como una unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. Una vez mezclada la unidad, deberá utilizarse dentro del tiempo de vida útil especificado			
	(1) Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico. (2) Combinar todo el contenido del agente de endurecimiento (Parte B) con la base (Parte A) y mezclar completamente con un mezclador mecánico.			
Relación de mezcla	3 parte(s) : 1 parte(s) en volumen			
Vida útil de la mezcla	-5°C (23°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	35°C (95°F)
	6 horas	4,5 horas	3 horas	1 hora
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla 0,48-0,6 mm (19-24 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 211 kg/cm ² (3000 p.s.i.)		
Pistola Convencional (Presión del calderín)	No recomendado			
Brocha	Adecuado - Areas pequeñas solamente	Normalmente, se pueden obtener 50-75 micras (2,0-3,0 mils)		
Rodillo	Adecuado - Areas pequeñas solamente	Normalmente, se pueden obtener 50-75 micras (2,0-3,0 mils)		
Disolvente	International GTA220.	No se requiere normalmente		
Limpiador	International GTA822 o International GTA220			
Paradas	No permitir que el material permanezca en las mangueras. La pistola o equipo de pulverización deberán estar vacías y limpias de materiales. Lavar completamente todo el equipo con agua limpia seguido de International GTA220. Una vez que se hayan mezclado las unidades de pintura, no deberán guardarse. Se recomienda que tras paradas prolongadas, el trabajo recomience con unidades recién mezcladas.			
Limpieza	Limpie todo el equipo inmediatamente después de usarlo con International GTA822. Una buena práctica es limpiar todo el equipo periódicamente durante el curso de la jornada laboral. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad usada, temperatura y tiempo transcurrido, incluyendo cualquier demora.			

Todo el material sobrante y botes vacíos deberían ser tratados conforme a la regulación/legislación regional apropiada.

Recubrimiento Universal para Tuberías

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto sólo se debe diluir con disolventes International GTA. El uso de otros disolventes en, particular los que contienen cetonas, pueden inhibir gravemente el mecanismo de endurecimiento del pintado.

Aplicar solo con pistola airless. La aplicación por otros métodos, pe brocha, rodillo, puede requerir más de una capa y debería usarse solo en áreas pequeñas ó en parcheos.

Cuando se aplica el Interbond 2340UPC con brocha o rodillo, podría ser necesario aplicar capas múltiples para lograr el espesor total de película seca del sistema especificado.

La temperatura superficial del acero debe estar siempre como mínimo a 3°C (5°F) por encima de la del punto de rocío.

Una vez que la última capa esté seca, debería medirse el grosor de película en seco del sistema de revestimiento utilizando un medidor magnético no destructivo apropiado para verificar el grosor medio del sistema total aplicado. El sistema de revestimiento debería estar libre de pinholes (agujeros pequeños) u otras vacuolas del revestimiento protector. La película seca debería estar esencialmente libre de corrimientos, descuelgues, goteos, inclusiones u otros defectos. Se deberían corregir todas las deficiencias y defectos.

Al igual que todos las epoxis, Interbond 2340UPC calleará y se "amarilleará" al verse expuesta a ambientes exteriores. Interbond 2340UPC también registrará un marcado cambio de color al verse expuesta a temperaturas más altas. Sin embargo, estos fenómenos no tendrán un efecto perjudicial sobre el rendimiento anticorrosivo siempre que no se excedan los límites de temperatura recomendados.

Interbond 2340UPC es apropiado para la protección del acero bajo aislamiento, que puede circular entre condiciones húmedas y secas, y que opera en un rango de temperatura en continuo de servicio desde -196°C (-321°F) hasta 205°C (401°F), con subidas intermitentes de hasta 230°C (446°F).

Si se aplica el Interbond 2340UPC en espacios confinados, asegurarse de que haya una ventilación adecuada.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

Los aditivos reactivos con bajo peso molecular, los cuales formarán parte de la película durante las condiciones de curado en ambiente normal, también afectarán a los valores de VOC determinados usando EPA método 24.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Interbond 2340UPC normalmente se aplica directamente al metal y es compatible con un número de capas de acabado.

Las capa de acabado adecuadas son:

Interthane 870
Interthane 990
Intertherm 875

Para consejo sobre la compatibilidad de la capa de acabado y ventanas de repintado consulte por favor con International Paint.

La temperatura máxima a la que resiste el esquema de pintura puede estar limitada por la capa de acabado.

Recubrimiento Universal para Tuberías

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento Teórico y practico

Previa solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) que International Protective Coatings proporciona a sus clientes.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Higiene, Seguridad Y Medio Ambiente.

En caso de realizarse soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación cde escape local adecuada.

Si hay duda sobre la idoneidad de uso de este producto, se ruega consultar a International Protective Coatings para mayor información.

TAMAÑO DEL ENVASE	Unit Size	Parte A		Parte B	
		Vol	Pack	Vol	Pack
	20 litros	15 litros	20 litros	5 litros	5 litros
	5 US gal	3 US gal	5 US gal	1 US gal	1 US gal

Ponerse en contacto con Akzo Nobel Industrial Paints, S.L para la disponibilidad de otros tamaños de envase.

PESO DEL PRODUCT (TÍPICO)	Unit Size	Parte A	Parte B
	20 litros	21.1 kg	5.2 kg
	5 US gal	36.9 lb	8.7 lb

ALMACENAMIENTO	Tiempo de vida	12 meses como mínimo a 25°C (77°F). Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.
----------------	----------------	--

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por en el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 26/10/2018.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.international-pc.com