

## Epóxi

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Epóxi puro de dois componentes, resistente a abrasão com pigmentos de alumínio que proporcionam excelente e duradoura proteção anticorrosiva.

Formulado com tecnologia de polímeros, permitindo a rápida cura e repintura, mesmo em condições com baixa temperatura.

### USO RECOMENDADO

Como um revestimento resistente à abrasão que pode reduzir a corrosão devido a danos mecânicos e fornecer proteção de barreira em ambientes agressivos.

Ideal para uso como primer em plataformas offshore e instalações flutuantes de produção e armazenamento, em áreas tais como: casco imerso, superestrutura, pisos e tanques de carga.

Pode ser aplicado diretamente sobre a superfície preparada mecanicamente com shop primer ou aplicar diretamente sobre o aço.

### INFORMAÇÕES PRÁTICAS INTERSHIELD 300

<b>Cor</b>	Bronze, Alumínio
<b>Brilho</b>	Não aplicável
<b>Volume de Sólidos</b>	60% ± 2%
<b>Espessura</b>	100-200 micrometros(4-8 mils) seco, equivalente a 167-333 micrometros(6,7-13,3 mils) úmido
<b>Rendimento Teórico</b>	4 m <sup>2</sup> /litro para uma espessura de 150 micrometros de filme seco e volume de sólidos mencionado 160 sq.ft/US galão para uma espessura de 6 mils de filme seco e volume de sólidos mencionado
<b>Rendimento Prático</b>	Considerar os fatores de perda apropriados
<b>Método de Aplicação</b>	Pistola Airless, Trincha, Rolo
<b>Tempo de Secagem</b>	

Temperatura	Ao toque	Completa	Intervalo de repintura com o próprio produto	
			Mínimo	Máximo
-5°C (23°F)	7 horas	10 horas	14 horas <sup>1</sup>	14 dias <sup>2</sup>
5°C (41°F)	5 horas	8 horas	9 horas <sup>1</sup>	14 dias <sup>2</sup>
15°C (59°F)	4 horas	7 horas	8 horas <sup>1</sup>	14 dias <sup>2</sup>
25°C (77°F)	3 horas	6 horas	7 horas <sup>1</sup>	14 dias <sup>2</sup>
40°C (104°F)	1.5 horas	2.5 horas	3 horas <sup>1</sup>	10 dias <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Os valores também se aplicam quando o Intershield 300 deve ser revestido com Intergard 263 ou 269 para serviço de imersão.

<sup>2</sup> Os valores referem-se ao serviço de imersão; para serviço atmosférico, consulte a seção Características do Produto.

Consulte a página 3 para informações sobre repintura com Intersleek 737.

### DADOS REGULAMENTARES

<b>Ponto de Fulgor</b>	Parte A 28°C (82°F); Parte B 26°C (79°F); Misturado 28°C (82°F)		
<b>Peso do Produto</b>	1,23 kg/l (10,3 lb/gal)		
<b>VOC</b>	3.22 lb/gal (386 g/lit)	Método EPA 24	
	318 g/kg	Diretiva EU sobre Emissões de Solventes (Diretiva do Conselho 1999/13/CE)	
	329 g/lit	Padrão Nacional Chinês GB23985	

Consulte a seção Características do Produto para obter mais informações.

## Epóxi

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Todas as superfícies a serem revestidas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. Antes de aplicar a tinta, as superfícies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000. Óleos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

#### Limpeza por jateamento abrasivo

Para serviço em imersão, Intershield 300 deve ser aplicado em superfícies tratadas por jateamento com, no mínimo, o padrão Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Contudo, para exposição à atmosfera, Intershield 300 pode ser aplicado em superfícies preparadas com, no mínimo, o padrão Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Defeitos superficiais revelados pelo processo de jateamento devem ser esmerilhados, preenchidos, ou tratados de maneira apropriada.

Recomenda-se um perfil de superfície de 50-75 microns (2-3 mils).

#### Hidrojateamento com ultra alta pressão / Jateamento abrasivo úmido

Pode ser aplicado em superfícies preparadas com Sa 2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC SP6 no qual possui reoxidação não pior do que o grau HB2M (consulte o padrão de hidro-jateamento da International)

#### Aço com Primer de Fábrica

Áreas danificadas, cordões de solda etc. devem ser preparados de acordo com a norma especificada (ex: Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10 ou limpos com ferramenta mecânica até obter o padrão Pt3 (JSRA SPSS:1984) ou SSPC SP11. Intactos, o shop primer aprovado deverá estar limpo, seco e isento de sais solúveis e quaisquer outros produtos contaminantes na superfície. Sem aprovação, o shop primer irá precisar que faça a remoção completa com decapagem ao padrão Sa 2 1/2 (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP10. Em alguns casos, é aceitável um jateamento rápido como padrão definido pela International Paint (ex: Sa2 ou Sa3).

## APLICAÇÃO

<b>Mistura</b>	O produto é fornecido em duas embalagens que formam uma unidade. Misturar sempre uma unidade completa nas proporções fornecidas. Uma vez que a unidade for misturada, ela deve ser utilizada dentro do prazo de vida útil da mistura especificado.				
	(1) Agitar a Base (Parte A) com um agitador mecânico/pneumático. (2) Juntar o conteúdo total do Agente de Cura (Parte B) à Base (Parte A) e misturar completamente com um agitador mecânico/pneumático.				
<b>Proporção da Mistura</b>	2.5 parte(s) : 1.0 parte(s) por volume				
<b>Vida Útil da Mistura</b>	-5°C (23°F) 6 horas	5°C (41°F) 6 horas	15°C (59°F) 4 horas	25°C (77°F) 2,5 horas	40°C (104°F) 45 minutos
<b>Pistola Airless</b>	Recomendado		Alcance do bico: 0,48-0,68 mm (19-27 thou). A pressão de saída do fluido no bico não é menor que 211 kg/cm <sup>2</sup> (3000 p.s.i.).		
<b>Pistola de ar (tanque de pressão)</b>	Não recomendado				
<b>Trincha</b>	Adequado - apenas para pequenas áreas		Podem ser alcançados valores de 50-75 micrometros (2,0-3,0 mils)		
<b>Rolo</b>	Adequado - apenas para pequenas áreas		Podem ser alcançados valores de 50-75 micrometros (2,0-3,0 mils)		
<b>Diluyente</b>	International GTA220		Normalmente não é necessário diluir. Consulte o representante local para obter recomendações durante a aplicação em condições extremas. Não dilua mais do que o permitido pela legislação ambiental local.		
<b>Solvente de Limpeza</b>	International GTA822 ou International GTA220		A escolha do solvente de limpeza pode estar sujeita à legislação local. Consulte o seu representante local para obter recomendações específicas.		
<b>Interrupções do Trabalho</b>	Não deixar acumular produto nas mangueiras, pistola ou equipamento de pulverização. Lavar cuidadosamente todo o equipamento com International GTA220. Uma vez que as unidades de tinta forem misturadas elas não devem voltar a ser seladas e, em casos de interrupções de trabalho prolongadas, aconselha-se o reinício do mesmo com unidades recentemente misturadas.				
<b>Limpeza</b>	Limpar todo o equipamento com International GTA822 imediatamente após a utilização. Constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pulverização durante o dia. A frequência de limpeza irá depender da quantidade pulverizada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo todos os atrasos. Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser descartados de acordo com os regulamentos/legislação regionais apropriados.				

## Epóxi

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Aplicado somente com airless spray. A aplicação por trincha ou rolo, podem exigir mais uma demão e deve ser somente utilizada para aplicações em pequenas áreas ou trabalhos de retoque.

Este produto só deve ser diluído com diluentes International. O uso de diluentes alternativos, principalmente aqueles que contêm cetonas, pode inibir seriamente o mecanismo de cura do revestimento.

A temperatura da superfície deve estar sempre pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho. Quando aplicar Intershield 300 em espaços confinados, certifique-se de que há ventilação adequada.

À semelhança de todos os sistemas epóxi, Intershield 300 ficará calcinado e descolorido quando após exposição aos raios ultravioleta solares. Contudo, estes fenômenos não prejudicam o desempenho anticorrosivo. Quando for necessário obter um acabamento estético durável e com boa retenção do brilho e da cor, aplique acabamentos recomendados. A aplicação de espessura excessiva de Intershield 300 prolongará tanto os períodos mínimos entre aplicações de várias demãos como os tempos de manuseio e poderá prejudicar as propriedades a longo prazo das mesmas.

Intershield 300 deve ser lavado com água doce sob alta pressão e/ou lavado com solvente antes da repintura conforme necessário, para assegurar a remoção de qualquer contaminação superficial que tenha se acumulado.

Intershield 300 pode ser aplicado em temperaturas do substrato entre -5°C e -20°C em certos locais do mundo. Entretanto, deve-se atentar para a repintura em baixas temperaturas uma vez que o restante do sistema pode requerer temperaturas mais altas para atingir a cura completa.

#### Intervalos de repintura com acabamentos recomendados (condições atmosféricas do serviço)

Recomendados	-5°C (23°F)		5°C (41°F)		25°C (77°F)		40°C (104°F)	
	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>
Interfine 979	NA	NA	8 horas	7 dias	6 horas	7 dias	2 horas	6 dias
Intergard 263	14 horas	14 dias	9 horas	14 dias	7 horas	14 dias	3 horas	14 dias
Intergard 269	14 horas	6 meses	9 horas	6 meses	7 horas	6 meses	3 horas	10 semanas
Intergard 740	14 horas	14 dias	9 horas	14 dias	7 horas	14 dias	3 horas	14 dias
Intershield 300	14 horas	6 meses	9 horas	6 meses	7 horas	6 meses	4 horas	3 meses
Interthane 990	14 horas	5 dias	9 horas	5 dias	7 horas	3 dias	4 horas	36 horas

Quando Intershield 300 deve ser repintado com **Intersleek 737**, os seguintes valores devem ser observados:

#### Intervalos de repintura

-5 ° C (23 ° F)		5 ° C (41 ° F)		25 ° C (77 ° F)		40 ° C (104 ° F)	
<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>	<i>Mín</i>	<i>Máx</i>
NA	NA	7 horas	24 horas	5 horas	2 dias	3 horas	2 dias

#### Máximo Pot Life

0 ° C (32 ° F)	15 ° C (59 ° F)	25 ° C (77 ° F)	35 ° C (95 ° F)
160 minutos	105 minutos	75 minutos	45 minutos

#### Este produto foi aprovado de acordo com a seguinte especificação:

- Reconhecido revestimento de controle de corrosão (Lloyd's Register)
- Compatível com Norsok M-501 Sistema 3B

Intershield 300 tem várias aprovações em especificações não listadas acima. Entre em contato com a International Paint para obter mais detalhes.

Nota: Os valores de VOC são fornecidos como guia. Estes podem estar sujeitos a variações dependendo de fatores como diferença de cor e tolerância normal de fabricação. Aditivos reativos com baixo peso molecular, os quais irão formar parte do filme durante as condições de cura ambientais normais, também irão afetar os valores de VOC determinados utilizando o Método EPA 24.

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Em geral, o Intershield 300 é aplicado sobre substratos de aço preparado corretamente. Entretanto, pode ser usado sobre superfícies devidamente preparadas com primer. Os primers apropriados são:

Intergard 269	Interplate 977	Interplate 855
Interplate 997	Interplate 937	Intershield 300

Os acabamentos adequados são:

Interfine 1080	Intergard 740	Interfine 979
Intershield 300	Intergard 263	Intersleek 717
Intergard 269	Intersleek 737	

Para saber sobre outros primers/acabamentos, consulte a International Protective Coatings.

## Epóxi

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informações adicionais relacionadas com os padrões, termos e abreviações da indústria usados no Boletim Técnico podem ser encontradas nos seguintes documentos disponíveis em [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definições e Abreviaturas
- Preparação da Superfície
- Aplicação da Tinta
- Rendimento Teórico e Prático

Existem à disposição, mediante pedido, cópias individuais destas seções de informação.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas neste Boletim Técnico, na Ficha de Informações de Segurança do Produto (FISPQ) e na(s) embalagem(s). Não se recomenda fazer o uso do produto sem consultar a Ficha de Informação de Segurança que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamentos de proteção individual apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, consulte a International Protective Coatings a fim de obter informações adicionais.

EMBALAGEM	Tamanho da embalagem	Parte A		Parte B	
		Vol	Embalagem	Vol	Embalagem
	17.5 litros	12.5 litros	20 litros	5 litros	5 litros
	5 US gal	2.5 US gal	5 US gal	1 US gal	1 US gal

Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings

PESO DE TRANSPORTE	Tamanho da embalagem	Parte A	Parte B
	17.5 litros	18 kg	5.2 kg
	5 US gal	32.2 lb	8.7 lb

ARMAZENAMENTO	Prazo de Armazenamento	12 meses mínimo a 25°C (77°F) Sujeito à reinspeção posterior. Armazenar em condições secas, à sombra e afastado de fontes de calor e de ignição.
---------------	------------------------	--

### Nota importante

*A informação contida neste Boletim Técnico não deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do produto para o fim pretendido, o faz por sua conta e risco. Todas as informações fornecidas ou declarações prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estão corretas com o melhor uso de nosso conhecimento, mas não temos controle sobre a qualidade ou a condição do substrato ou outros fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, nós não aceitamos qualquer responsabilidade sobre o desempenho do produto ou (sujeito ao limite máximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do produto. Portanto, negamos quaisquer garantias ou representações, expressas ou implícitas, por força de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação para um propósito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estão sujeitos às condições de venda. Você deve pedir uma cópia deste documento e fazer sua revisão. As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações ao longo do tempo, à luz da experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante local, que este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto. Este boletim técnico está disponível no nosso site em [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) ou [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), e deve ser o mesmo que o presente documento. Caso haja alguma discrepância entre este documento e a versão do Boletim Técnico que aparece no site, em seguida, a versão no site tem precedência.*

Copyright © AkzoNobel, 29/03/2022.

Todas as marcas registradas mencionadas neste documento são de propriedade ou licenciadas para as empresas do grupo AkzoNobel.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)