

## 脂肪族聚氨酯

### 产品说明

一种双组份脂肪族聚氨酯面漆，可以供极佳的耐候性以及长期的重涂性。

### 设计用途

适于作为新建设施用漆和维修保养面漆，广泛用于各种环境条件，包括海上结构物、化工厂和石化厂、桥梁、造纸厂以及电力工业。

特别设计用于不需要高光泽或半光泽是首选的区域。

### 涂装数据

INTERTHANE 990SG

颜色	通过Chromascan配色系统可配制多种颜色。
光泽	半光
体积固体份	72% ± 3% 取决于颜色
典型厚度	干膜厚50-75微米 (2-3密耳) 相当于 湿膜厚69-104微米 (2.8-4.2密耳)
理论涂布率	在50微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下，14.40 平方米/公升 在 2 密耳干膜厚度和所述体积固体份的情况下，577 平方英尺/美制加仑
实际涂布率	允许适当的损耗系数
施工方法	空气喷涂，适用于无气喷涂，刷涂，滚涂

### 干燥时间

自重涂间隔

温度	表干	硬干	最小	最大
5° C (41° F)	5 小时	24 小时	24 小时	无限制 <sup>1</sup>
15° C (59° F)	2.5 小时	10 小时	10 小时	无限制 <sup>1</sup>
25° C (77° F)	1.5 小时	6 小时	6 小时	无限制 <sup>1</sup>
40° C (104° F)	1 小时	3 小时	3 小时	无限制 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 参见国际油漆公司工业防护漆部门的《定义与略缩语》

### 法规符合性数据

闪点 (典型)	A组份 34° C (93° F); B组份 49° C (120° F); 混合后 35° C (95° F)		
产品重量	1.47 千克/升 (12.3 磅/加仑)		
挥发性有机化合物	236 克/公斤	欧共体溶剂排放指令含量 1999年第13号委员会指令	
关于更多详细资料，请见关于“产品特性”的章节			

## 脂肪族聚氨酯

### 表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。涂覆前，所有表面应按照 ISO 8504:2000标准进行评估和处理。

油和油脂应按照SSPC-SP1溶剂清理标准除去。

预涂有底漆的表面

Interthane 990SG始终应施工在推荐的防锈底漆之上。底漆表面应干燥且无任何污染物，Interthane 990SG必须在规定的复涂间隔时间内施工(请查阅相关的产品数据手册)。

破裂，损坏等区域应处理至标准规定的等级(例如：Sa2½ (ISO 8501-1:2007)，SSPC SP6，或SSPC SP11)并在施工Interthane 990SG前对底漆进行修补。

### 施工

混合	本产品分两罐装，组成一个单元。使用时应按规定比例成对一次性混合。一经混合，必须在规定的混合寿命内使用。	
	(1) 采用动力搅拌器搅拌基料(A组分)。	
	(2) 将全部固化剂(B组分)和基料(A组分)混合，并采用动力搅拌器彻底搅拌。	
混合比例	6 部分 : 1 部分 (体积比)	
混合使用寿命	5° C (41° F)	15° C (59° F) 25° C (77° F) 40° C (104° F)
	7 小时	5 小时 4 小时 30 分钟
适用于无气喷涂	推荐	喷嘴直径0.33-0.45毫米 (13-18毫英寸)喷嘴处的油漆总压力不低于 155千克/平方厘米 (2204磅/英寸 <sup>2</sup> )
空气喷涂 (带压力罐)	推荐	喷枪 DeVilbiss MBC 或 JGA 704或765 喷嘴 E
空气喷涂(传统)	适用	使用合适的专用设备。
刷涂	适用	典型厚度50-75 微米 (2.0-3.0密耳)
滚涂	适用	典型厚度50-75 微米 (2.0-3.0密耳)
稀释剂	International GTA713 (或者 International GTA733 或者 International GTA056)	稀释度勿超过当地环保法规限制
清洁剂	International GTA713 或者 (International GTA733 或者 International GTA056)	
作业暂停	勿要让涂料保留在漆管、喷枪或喷涂设备中。采用国际牌GTA713彻底冲洗所有设备。一组油漆一经混合，不应再行封装，如果工作中断时间过长，建议重新混合一组新的油漆进行施工。	
清洗	所有设备在使用后，应立即采用国际牌GTA 713进行清洗。在日常工作过程中定时冲洗喷涂设备，是一个良好的习惯。清洗次数根据喷涂量、温度、喷涂时间，包括中断的时间等因素而定。	
	所有剩余的涂料和空容器应按当地有关的法律/法规进行处置。	

## 脂肪族聚氨酯

### 产品特性

光泽及表面平整度取决于施工方法。应尽可能避免采用多种施工方法混用。

采用刷涂和辊涂施工时，对于某些颜色，可能需要施工二道或多道Interthane 990SG涂层以达到均匀一致的覆盖，尤其是施工在深颜色的底涂层之上，另外，当施工特定的不含重金属铅的鲜艳颜色Interthane 990SG时，诸如黄色和橙色，最好的方法是用颜色互相协调的中间漆或耐腐蚀涂层搭配Interthane 990SG。

经风蚀或老化后进行复涂时，在施工后续Interthane 990SG 涂层前，应确保涂层经过充分清理，除去所有表面污染物，例如：油，油脂，结晶盐和道路烟尘。

涂覆于老化过的Interthane 990SG的涂层间附着力相对于涂覆于新涂层上附着力有所下降，但是仍可满足规定用途的需要。

该产品只能使用推荐的国际牌稀释剂进行稀释。

被涂表面温度必须至少高于露点3° C (5° F)。

在密闭空间中施工Interthane 990SG时，要确保充足的通风。

施工期间或施工后表面就发生冷凝，会导致表面无光及产生劣质涂膜。

过早暴露于积水之中会引起颜色改变，特别是深色漆以及在低温条件下。

建议不要将该产品用于浸渍环境。如果可能发生严重的化学品或溶剂飞溅情况，请与国际油漆工业涂料公司联系，咨询有关适用性方面的资料。

注：VOC值为典型值，仅供用作指导。该数值可能会随颜色差异和一般生产容差等因素的不同而有差异。

---

### 系统配套性

建议Interthane 990SG使用以下底漆/中间漆：

Intercure 200	Intergard 475HS
Intercure 200HS	Interseal 1052
Intercure 420	Interseal 670HS
Intergard 251	Interzinc 315
Intergard 2511	Interzinc 52
Intergard 251HS	Interzinc 52HS
Intergard 269	Interzone 954

Interthane 990SG只适合自重涂。

更多合适的底漆/中漆/面漆，请联系国际油漆。

## 脂肪族聚氨酯

### 补充信息

关于本数据手册所使用的工业标准、术语和缩写等更多资料，可在 [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com) 网站提供的下列文件中查到：

- 定义及缩写
- 表面处理
- 涂料涂覆
- 理论及实际涂布率

这些章节的内容另有单行本供索取

### 安全注意事项

本产品应由专业涂装施工人员按照本手册，材料安全数据手册和包装容器上的使用说明中的建议在生产场地使用。未经查阅国际油漆工业涂料公司为其客户提供的材料安全数据手册(MSDS)，不应使用本产品。

所有与施工和使用本产品有关的工作，都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。

如果需要在涂有本产品的金属上进行焊接或火焰切割，会产生粉尘和烟雾，因此需要用合适的个人防护设备及充分的局部通风措施。

如何对本产品的适用性存在疑虑，请咨询阿克苏诺贝尔防护涂料公司寻求进一步建议。

警告：含有异氰酸酯。喷涂时，请佩戴供气式头盔。

包装规格	包装规格	A组份		B组份	
		体积	包装	体积	包装
	20 公升	17.14 公升	20 公升	2.86 公升	3.7 公升
	5 公升	4.29 公升	5 公升	0.71 公升	1 公升

关于其他包装规格的提供，请联系阿克苏诺贝尔防护涂料公司。

装运重量	包装规格	A组份	B组份
		重量	重量
	20 公升	26.9 公斤	3.5 公斤
	5 公升	7 公斤	0.9 公斤

贮存	贮存期限	条件
		25° C (77° F) 下最低24个月 (A组份) & 12个月 (B组份) 此后需进行检查。贮存于干燥、阴凉的环境之中，远离热源及火源。

### 重要说明

产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗。任何人因任何目的，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然以我们的最佳认知，对产品所提供的建议或声明（无论在本说明书中或以其他方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响该产品使用和应用的多种因素。因此，除非我们书面特别同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏概不负责（在法律允许的最大范围内）。在此，我们不承担通过法律运作或其他方式的任何明示或暗示的担保或陈述包括但不限于暗示的适用性担保或针对特定用途的适用性的担保。所有供应的产品及提供的技术指导受我们的标准销售条款和条件支配。您应要求获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们发展的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表一起检查所持产品说明书为最新版本是客户的职责。

此份产品说明书可在[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)或[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)网站上获取，应与此相同。如网上的版本与这份不一致，请以网上的版本为准。

©2019/2/27阿克苏诺贝尔公司版权所有。

在本刊物中提及的所有注册商标都得到阿克苏诺贝尔集团许可或归阿克苏诺贝尔集团所有。

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)