

Intumeszenz-Beschichtung auf Epoxidharzbasis

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Chartek 7E ist ein hochleistungsfähiges Intumeszenz-Brandschutzbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis.

Bei dem Produkt handelt es sich um ein High-Build 2 Komponenten Material mit exzellenter Bewitterungs- und Korrosionsbeständigkeit. Es kann bei Kohlenwasserstoffbränden (Poolbränden oder Jet-Feuer) mit und ohne Gewebe eingesetzt werden.

Zertifiziert von Prüfinstituten für den baulichen Brandschutz.

ANWENDUNGS-BEREICH

Eignet sich für den Schutz von Stahl-, Aluminium- und anderen Untergründen bei Kohlenwasserstoffbränden (Poolbränden und Bränden mit Jet-Flammen).

Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Bauten, Rohrleitungen, Behältern und großflächigen Brandschutzelementen für einen bestimmten Zeitraum.

In erster Linie zum Einsatz in Umgebungen mit hohem Gefährdungspotenzial wie in der Erdöl- und Erdgasindustrie, der Petrochemie und im Kraftwerksbereich vorgesehen.

PRODUKT-INFORMATION CHARTEK 7E

Glanzgrad	Entfällt			
Festkörpervolumen	100%			
Empfohlene Trockenschichtdicke (DFT)	Vom erforderlichen Schutz abhängig.			
Theoretische Ergiebigkeit	Mit 1 kg Chartek 7E lässt sich 1 m ² Fläche mit einer 1 mm dicken Brandschutzbeschichtung beschichten (bei Auftrag mit Zweikomponenten-Spritzgeräten).			
Praktische Ergiebigkeit	Abhängig vom Applikationsverfahren bzw. Verlustfaktor			
Dichte	1000 kg/m ³ (62.427 lb/ft ³) bei Auftrag durch Mehrkomponentenspritzen (ISO 1183:1987 Methode A)			
Applikationsmethode	2 Komponenten Heißspritzanlage			
Trockenzeiten	Überarbeitungsintervalle mit empfohlenen Deckbeschichtungsstoffen			
Untergrundtemperatur	Handtrocken	Begehbar	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
15°C (59°F)	2 Stunden	16 Stunden	12 Stunden	*
25°C (77°F)	1 Stunde	10 Stunden	6 Stunden	*
40°C (104°F)	1 Stunde	4 Stunden	4 Stunden	*

* Bitte wenden Sie sich hierzu an International Protective Coatings.

SICHERHEITSDATEN

Flammpunkt Teil A >100°C; Teil B >100°C; Gemischt >100°C

VOC 0.09 lb/gal (11 g/l) EPA Methode 24
1 g/kg EU-Richtlinie über die Begrenzung Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (Richtlinie 1999/13/EG des Rates)

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Produkteigenschaften"

Intumeszenz-Beschichtung auf Epoxidharzbasis

UNTERGRUND-VORBEHANDLUNG

Die Untergrundvorbehandlung muss genau nach den im Verarbeitungshandbuch von International Protective Coatings für Chartek-Produkte angegebenen Verfahren erfolgen.

Sämtliche zu beschichtenden Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen sein. Vor dem Aufbringen des Beschichtungsstoffes sind alle Oberflächen zu prüfen und gemäß ISO 8504:2000 zu bearbeiten.

Reinigungsstrahlen

Das Produkt ist nur auf Untergründe zu applizieren, die durch Reinigungsstrahlen auf den Reinheitsgrad SA 2,5 (ISO 8501-1:2007) oder SSPC-SP10 vorbereitet wurden.

Grundbeschichtungsstoffe

Ausgewählte Grundbeschichtungsstoffe oder -systeme müssen von International Protective Coatings zugelassen worden und in dem vom Unternehmen veröffentlichten Verzeichnis zugelassener Grundbeschichtungsstoffe enthalten sein. Vorzugsweise einen polyamidgehärteten Epoxidharz-Grundbeschichtungsstoff (z. B. Intergard 269) oder einen zinkphosphathaltigen Epoxidharz-Grundbeschichtungsstoff (z. B. Intergard 251) in einer Schichtdicke von maximal 75 µm (3 Mil) auftragen. Es ist auch möglich, ein zweischichtiges Grundbeschichtungssystem aus einer zinkstaubhaltigen Epoxidharz-Grundbeschichtung (z. B. Interzinc 52) und einem Haftgrund (z. B. Intergard 269) einzusetzen, dessen Trockenschichtdicke insgesamt 110 µm (4,5 Mil) nicht überschreiten sollte.

VERARBEITUNG

Mischung	Für die Handapplikation (Kelle) sollten beide Komponenten separate bei 35°C gelagert werden und vor dem Mischen maschinell aufgerührt werden.		
Mischungsverhältnis	2,74 :1 Massenanteil (Hinweise zur Verarbeitung von Hand finden Sie im Verarbeitungshandbuch für Chartek-Produkte).		
Topfzeit	15°C (59°F) 35 Minuten	25°C (77°F) 35 Minuten	40°C (104°F) 25 Minuten

Die Angaben zur Topfzeit beziehen sich auf die Handapplikation ohne Zugabe von Verdünnung und Material das auf 35°C aufgewärmt wurde. Für nicht aufgeheiztes Material ist die Topfzeit länger, das Mischen ist jedoch schwieriger.

Die Verarbeitungszeit oder Topfzeit kann nicht auf die 2 Komponenten Spritzanlage übertragen werden, da das Produkt in der Spritzpistole unmittelbar vor der Applikation gemischt wird. Für die Applikation in einer Standard-Airlessanlage mit vorgemischtem Material ist die Topfzeit verkürzt entsprechend den Angaben zuvor. Hierzu sollten die Verarbeitungsrichtlinien für Chartek Materialien beachtet werden.

Zweikomponenten-Airless-Spritzen	Empfohlen und bevorzugt	Von International Paint empfohlene Zweikomponenten-Geräte zum Heißspritzen. Keine Verdünnung erforderlich..
Kelle	Geeignet - Nur kleine Flächen	Normalerweise mit bis zu 5% Lösemittel verdünnen.
Verdünnung	International GTA123	Nur für die Vormischung und bei manueller Verarbeitung. Hinweise siehe Verarbeitungshandbuch.
Reiniger	International GTA007	
Arbeitsunterbrechung	Material darf nicht in Schläuchen, Pistole oder Spritzgerät bleiben. Die gesamte Ausrüstung mit International GTA007 gründlich durchspülen. Nach dem Mischen der Farbeinheiten sollten diese nicht wieder in geschlossenen Behältern weiter aufbewahrt werden; nach längerer Unterbrechung wird ein Fortsetzen mit frisch gemischten Einheiten empfohlen.	
Reinigung	Unmittelbar nach Gebrauch die gesamte Ausrüstung mit International GTA007 reinigen. Es wird empfohlen, die Spritzrüstung mehrmals im Laufe des Tages durchzuspülen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Spritzmenge, der Temperatur sowie der vergangenen Zeit, einschließlich möglicher Verzögerungen ab.	

Sämtliche überschüssigen Materialien und leeren Behälter sind gemäß den örtlich geltenden Vorschriften/Gesetzen zu entsorgen.

Intumeszenz-Beschichtung auf Epoxidharzbasis

PRODUKTEIGEN - SCHAFTEN

Während der Verarbeitung müssen folgende Bedingungen gegeben sein (oder geschaffen werden):

Mindestlufttemperatur	10° C (50° F)
Maximale Feuchte	85%
Objekttemperatur	Mindestens 3° C (5° F) über dem Taupunkt der umgebenden Luft.
Allgemein	Verarbeitungsbereich stets sauber und trocken halten.

Verarbeitung

Chartek 7E durch Spritzen auftragen, damit der Untergrund vollständig benetzt wird. Wo dies durch Spritzen allein nicht erreicht wird, die erste Schicht mit Kelle auftragen und gut rollen. Es ist am günstigsten, Chartek 7E nass in nass oder innerhalb von 12 Stunden nach dem Auftrag bzw. bevor es zu einer Verunreinigung der Beschichtung kommen kann, mit sich selbst zu überarbeiten.

Einlegen der Armierung

Ist eine Armierung erforderlich, eine Kohlefaser-Einlage HK-1 von International Paint entsprechend den jeweiligen brandschutztechnischen Anforderungen und den Angaben im Verarbeitungshandbuch für Chartek-Produkte einlegen. Spezielle Hinweise zu den Anforderungen an die Armierung erhalten Sie von International Protective Coatings. Die Details müssen projektspezifisch betrachtet und von der zuständigen Behörde akzeptiert werden.

Verarbeitung nach Einlegen der Armierung (wenn zutreffend)

Chartek 7 weiter durch Spritzen applizieren, bis die erforderliche Schichtdicke erreicht ist.

Geräte und Ausrüstung

Es ist nur von International Protective Coatings zugelassene Verarbeitungstechnik entsprechend den im Verarbeitungshandbuch für Chartek-Produkte genannten oder von unserem Außendiensttechniker empfohlenen Geräten zu verwenden.

Befähigungsnachweis der Verarbeiter

Chartek 7E ist nur von Firmen zu verarbeiten, die von International Protective Coatings den Status als "Qualifizierter Verarbeiter" erhalten haben. Die Firmen müssen vor Beginn der Arbeiten nachweisen, dass sie dieses Kriterium erfüllen. Chartek 7E ist von der Beschichtungsfirma mit Mitarbeitern zu verarbeiten, die in der fachgerechten Verarbeitung des Produkts geschult worden sind. Die mit der Überwachung der Arbeiten und der Qualitätssicherung beauftragten Mitarbeiter vor Ort müssen nach Teilnahme an einer von International Protective Coatings durchgeführten Schulung für Chartek-Verarbeiter jeweils im Besitz eines Befähigungsnachweises sein. Dies ist eine Mindestvoraussetzung, deren Erfüllung vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen ist.

Prüfung und Qualitätssicherung

Dies liegt in der Verantwortung des Verarbeiters. Prüfung und Qualitätssicherung haben jedoch mindestens nach den im Chartek-Qualitätsprüfungshandbuch von International Protective Coatings festgelegten Verfahrensweisen zu erfolgen.

Technische Betreuung

International Protective Coatings bietet eine Betreuung durch unsere Außendiensttechniker an. Die Betreuung wird so organisiert, dass zu Beginn der Arbeiten ein Mitarbeiter von International Protective Coatings vor Ort ist. Die Beschichtungsfirma muss International Protective Coatings über den Termin für den Beginn der Arbeiten informieren.

Andere Möglichkeiten der Untergrundvorbehandlung

Die Verarbeitungshinweise von International Protective Coatings gelten unter bestimmten projektspezifischen Bedingungen auch für Untergründe, die durch Nassstrahlen, Hochdruck-Wasserstrahlen und mit motorisch angetriebenen Werkzeugen vorbehandelt wurden. Spezielle Ratschläge hierzu erhalten Sie von International Protective Coatings.

Maximale Betriebstemperatur (Objekttemperatur)

80°C (176°F) – Liegen höhere Temperaturen vor, ist eine zugelassene hitzebeständige Beschichtung wie beispielsweise Intertherm 7050 als Wärmesperre zwischen dem Untergrund und Chartek 7E aufzutragen. Entsprechende Hinweise erhalten Sie von International Protective Coatings.

Hinweis: Die angegebenen VOC-Werte sind charakteristische Werte und dienen nur zur Orientierung. Schwankungen aufgrund von Farbtonunterschieden, normalen Fertigungstoleranzen und anderen Faktoren sind möglich.

TYPISCHER SYSTEMAUFBAU

Chartek 7E wird normalerweise auf einen entsprechend grundierten Untergrund appliziert. Bitte wenden Sie sich an International Protective Coatings, um sich die Eignung der gewählten Grundbeschichtung bestätigen zu lassen.

Im Allgemeinen wird Chartek 7E mit einer Deckbeschichtung entsprechend den Anforderungen des Kunden an Farbton und Oberflächenqualität versehen. International Protective Coatings empfiehlt, bei allen Anwendungen im Außenbereich eine Deckbeschichtung zu applizieren.

Die folgenden Deckbeschichtungsstoffe werden für Chartek 7E empfohlen:

- Interthane 990
- Interfine 878
- Intergard 269 (Verwendung als Haftgrund)

Intumeszenz-Beschichtung auf Epoxidharzbasis

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weitere Informationen über die in diesem Datenblatt verwendeten Industrienormen, Fachausdrücke und Abkürzungen finden Sie in den nachfolgenden Unterlagen, die Sie unter www.international-pc.com herunterladen können.

- Definitionen und Abkürzungen
- Untergrundvorbereitung
- Applikation
- Theoretische und praktische Ergiebigkeit

Exemplare dieser technischen Hinweise sind auf Anfrage erhältlich.

SICHERHEITS - RATSCHLÄGE

Dieses Produkt ist nur von fachkundigen Personal in einem industriellen Umfeld gemäß den Informationen in diesem Datenblatt, oder im Material Safety Data Sheet (Material-Sicherheits-Datenblatt) und auf den Behältern vorgesehen und ist nicht ohne Einbeziehung der Material Safety Data Sheets (MSDS) zu benutzen, die International Protective Coatings den Kunden zur Verfügung stellt.

Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Applikation und dem Einsatz dieses Produktes sind gemäß den im Lande geltenden Normen, Vorschriften und Gesetzen zum Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz auszuführen.

Beim Schweißen oder schneiden von Metall, das mit diesem Produkt beschichtet ist, werden Staub und Dämpfe freigesetzt, die den Einsatz einer persönlichen Schutzausrüstung und ein entsprechendes abführen der Dämpfe erfordern.

Bei Fragen zur Eignung dieses Produktes gibt International Protective Coatings weitere Auskunft.

GEBINDEGRÖSSE

Verpackungsgröße	Part A Gewicht	Part B Gewicht
20 kg (44.1 lb) kit	14.65 kg (32.30 lb)	5.35 kg (11.79 lb)
50 kg (110.2 lb) kit	36.64 kg (80.78 lb)	13.37 kg (29.48 lb)

Die 20-kg-Einheit besteht aus einem Behälter Teil A und einem Plastikeimer Teil B. Der Behälter mit Teil A ist nur teilweise gefüllt, damit Teil B zugegeben und die Komponenten vor der Verarbeitung mit Einkolben-Spritzgerät, Kelle oder per Hand gemischt werden können. Die 50-kg-Einheit besteht aus 2 vollen Behältern Teil A und 1 vollem Behälter Teil B. Geeignet für Zweikomponenten-Airless-Spritzen.

Bezgl. der Verfügbarkeit anderer Gebindegrößen rufen Sie uns bitte an.

VERSANDGEWICHT

Verpackungsgröße	Part A Gewicht	Part B Gewicht
20 kg (44.1 lb) kit	16.45 kg (36.27 lb)	7.15 kg (15.76 lb)
50 kg (110.2 lb) kit	38.44 kg (84.75 lb)	15.17 kg (33.44 lb)

LAGERUNG

Lagerstabilität Mindestens 12 Monate bei 25°C (77°F). Produkt im Innenbereich lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen. Lagertemperatur zwischen 1 und 30° C (34 - 86° F) halten

Wichtiger Hinweis

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Wissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keinerlei Haftung (außer bis zu den Höchstgrenzen der gesetzlichen Haftung), für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung dieses Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Wir lehnen hiermit jegliche Garantie oder Zusicherung ab, die uns ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig, übertragen werden könnte. Dies schließt jegliche stillschweigende Sachmängelhaftung oder Haftung für die Eignung für einen bestimmten Zweck ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Alle Lieferungen und anwendungstechnische Beratung unterliegen unseren „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen“. Bitte fordern Sie ein Exemplar dieser Bedingungen an und prüfen Sie diese genau. Die Angaben in diesem Blatt werden von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand der praktischen Erfahrung und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung unserer Produkte mit Hilfe des für ihn zuständigen Vertreters sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.

Dieses technische Datenblatt ist auch auf unserer Website unter www.international-marine.com oder www.international-pc.com verfügbar. Die vorliegende Fassung sollte mit der dortigen Fassung übereinstimmen. Weicht diese Fassung von der auf der Website veröffentlichten Fassung des Datenblatts ab, hat die Fassung auf der Website Vorrang.

Copyright © AkzoNobel, 18.12.2017.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt.

www.international-pc.com