

氟碳化合物

产品说明

一种高性能、双组份、氟碳面漆，作为高性能防腐体系的一部分，可延长涂层在第一次大修前的使用寿命。同传统的催化丙烯酸及聚氨酯面漆相比，Interfine 3399具有优异的保光保色性能，显著提高泛黄和粉化的抵抗力。

设计用途

用于视觉效果和美观要求高的市场领域。这些市场包括桥梁、体育场馆、离岸平台、油库、化工石化工厂、纸浆造纸、电力工业以及美观性重要的常见工业和商业钢结构。

涂装数据

INTERFINE 3399

颜色 清漆, 金属色 及一定范围的其它颜色

光泽 有光

体积固体份 48% ± 3%

典型厚度 干膜厚40-60微米 (1.6-2.4密耳) 相当于
湿膜厚83-125微米 (3.3-5密耳)

理论涂布率 在50微米干膜厚度和所述体积固体份的情况下, 9.60 平方米/公升
在 2 密耳干膜厚度和所述体积固体份的情况下, 385 平方英尺/美制加仑

实际涂布率 允许适当的损耗系数

施工方法 无气喷涂, 空气喷涂, 刷涂

干燥时间

自重涂间隔

温度	表干	硬干	最小	最大
5° C (41° F)	1 小时	45 小时	45 小时	2 周
15° C (59° F)	30 分钟	20 小时	20 小时	2 周
25° C (77° F)	30 分钟	11 小时	11 小时	2 周
40° C (104° F)	30 分钟	4 小时	4 小时	2 周

法规符合性数据

闪点 (典型) A组份 27° C (81° F); B组份 29° C (84° F); 混合后 27° C (81° F)

产品重量 1.25 千克/升 (10.4 磅/加仑)

挥发性有机化合物 3.98 磅/加仑 (477 克/升) 美国环境保护局第24号方法
446 克/升 中国国家标准 GB 23985

关于更多详细资料, 请见关于“产品特性”的章节

氟碳化合物

表面处理

所有待涂表面均应清洁、干燥、无油污、粉尘及其他污染物。为达到最好性能，应去除底漆或底涂的所有表面缺陷，如流挂、干喷或橘皮。涂漆之前，所有表面均应根据ISO 8504: 2000标准进行判定和处理。

预涂有底漆的表面

Interfine 3399始终应施工在推荐的防锈底漆之上。底漆表面应干燥且无任何污染物，Interfine 3399必须在规定的复涂间隔时间内施工(请查阅相关的产品数据手册)。

破裂，损坏等区域应处理至标准规定的等级(例如：Sa2½ (ISO 8501-1:2007)，SSPC SP6，或SSPC SP11)并在施工Interfine 3399前对底漆进行修补。

施工

混合	<p>本产品分装在二个罐中作为一组供应。始终按比例混合整组涂料。一组涂料一经混合，必须在规定的混合使用寿命内使用。</p> <p>(1) 采用动力搅拌器搅拌基料 (A组份)</p> <p>(2) 将所有固化剂 (B组份) 与基料 (A组份) 混合，并采用动力搅拌器彻底搅拌。</p> <p>建议在混合后，开始施工前，让 Interfine 3399有一个15分钟的引发期。</p>	
混合比例	5.5 部分 : 1 部分 (体积比)	
混合使用寿命	5° C (41° F)	15° C (59° F) 25° C (77° F) 40° C (104° F)
	6.5 小时	4 小时 3 小时 1.5 小时
适用于无气喷涂	推荐	喷嘴直径0.43-0.48毫米 (17-19毫英寸) 喷嘴处的油漆总压力不低于 155千克/平方厘米(2204磅/英寸²)
空气喷涂 (带压力罐)	推荐	喷枪 美国特威 MBC 或 JGA 喷气嘴 704或765 喷漆 E
空气喷涂(传统)	推荐	使用合适的专用设备。
刷涂	仅用于小范围修补	典型厚度25-50 微米 (1.0-2.0密耳)
滚涂	不推荐	
稀释剂	International GTA263	通常不需要稀释。 极端情况下请咨询当地技术代表。 稀释请勿超过当地环境法规要求。
清洁剂		请选用符合当地法规的清洗剂。具体使用建议请向当地代表咨询。
作业暂停	勿要让涂料保留在漆管、喷枪或喷涂设备中。采用国际牌清洗剂彻底冲洗所有设备。一组油漆一经混合，不应再行封装，如果工作中断时间过长，建议重新混合一组新的油漆进行施工。	
清洗	所有设备在使用后，应立即采用国际牌清洗剂进行清洗。在日常工作过程中定时冲洗喷涂设备，是一个良好的习惯。清洗次数根据喷涂量、温度、喷涂时间，包括耽搁的时间等因素而定。	
	所有剩余的涂料和空容器应按当地有关的法律/法规进行处置。	

氟碳化合物

产品特性

建议混合后在开始施工之前，给予Interfine 3399 15到30分钟的熟化时间。

在使用金属面漆时，应尽可能采用单一的施工方法，因为不同的施工方法会产生不一样的美学效果。

经风蚀或老化后进行复涂时，在施工后续Interfine 3399 涂层前，应确保涂层经过充分清理，除去所有表面污染物，例如：油，油脂，结晶盐和道路烟尘。

该产品只可用推荐的International牌稀释剂进行稀释。使用其它稀释剂特别是含醇类稀释剂，可严重抑制涂料的固化机制。

被涂表面温度必须至少高于露点3° C (5° F)。

在密闭空间中施工Interfine 3399时，要确保充足的通风。

施工中或施工后立刻出现的冷凝会导致劣质膜。

建议不要将该产品用于浸渍环境。如果可能发生严重的化学品或溶剂飞溅情况，请与国际油漆工业涂料公司联系，咨询有关适用性方面的资料。

注：VOC值为典型值，仅供用作指导。该数值可能会随颜色差异和一般生产容差等因素的不同而有差异。

虽然低分子量的反应性助剂在正常环境条件下固化会成为漆膜的一部分，但是通过采用EPA Method 24检测分析发现，它也会影响VOC值。

系统配套性

Interfine 3399 可直接施工在下列已核准的产品上：

Interfine 878	Interfine 979
Intergard 251	Intergard 269
Intergard 475HS	Interseal 670HS
Interthane 870	Interthane 990
Interzone 954	

对于其他适合的底漆，请咨询国际油漆。

氟碳化合物

补充信息

关于本数据手册所使用的工业标准、术语和缩写等更多资料，可在 www.international-pc.com 网站提供的下列文件中查到：

- 定义及缩写
- 表面处理
- 涂料涂覆
- 理论及实际涂布率

这些章节的内容另有单行本供索取

安全注意事项

本产品应由专业涂装施工人员按照本手册，材料安全数据手册和包装容器上的使用说明中的建议在生产场地使用。未经查阅国际油漆工业涂料公司为其客户提供的材料安全数据手册 (MSDS)，不应使用本产品。

所有与施工和使用本产品有关的工作，都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保标准与法规进行。

如果需要在涂有本产品的金属上进行焊接或火焰切割，会产生粉尘和烟雾，因此需要用合适的个人防护设备及充分的局部通风措施。

如何对本产品的适用性存在疑虑，请咨询阿克苏诺贝尔防护涂料公司寻求进一步建议。

警告：含有异氰酸酯。喷涂时，请佩戴供气式头盔。

包装规格	包装规格	A组份		B组份	
		体积	包装	体积	包装
	20 公升	16.92 公升	20 公升	3.08 公升	5 公升

关于其他包装规格的提供，请联系阿克苏诺贝尔防护涂料公司。

装运重量	包装规格	A组份	B组份
		重量	重量
	20 公升	22.8 公斤	3.71 公斤

贮存	贮存期限	说明
		在25° C (77° F)时，至少为12个月。 此后需进行检查。贮存于干燥、阴凉的环境之中，远离热源及火源。

重要说明

产品说明书中所提供的资料并非详尽无遗，任何人因任何目的，未首先经我们书面确认而使用本说明书特别推荐以外的任何产品，则自行承担产品对其预期目的适用性这一风险。虽然以我们的最佳认知，对产品所提供的所有建议或声明（无论在本说明书中或以其他方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况或影响该产品使用和应用的多种因素。因此，除非我们书面特别同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题，或因使用产品而导致的损失或损坏概不负责（在法律允许的最大范围内）。在此，我们不承担通过法律运作或其他方式的任何明示或暗示的担保或陈述包括但不限于暗示的适用性担保或针对特定用途的适用性的担保。所有供应的产品及提供的技术指导受我们的标准销售条款和条件支配。您应要求获取本文件的副本并仔细阅读。本产品说明书所包含资料将根据经验及我们发展的政策随时进行修改。在使用产品前，与当地代表一起检查所持产品说明书为最新版本是客户的职责。

此份产品说明书可在www.international-marine.com或www.international-pc.com网站上获取，应与此相同。如网上的版本与这份不一致，请以网上的版本为准。

©2021/2/15阿克苏诺贝尔公司版权所有。

在本刊物中提及的所有注册商标都得到阿克苏诺贝尔集团许可或归阿克苏诺贝尔集团所有。

www.international-pc.com