

Tinta Intumescente de Base Água

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um produto intumescente de um componente, de base água, isento de cloro, borato e APEO, desenvolvido para aplicação em obra para a proteção de aço estrutural contra fogos celulósicos em ambientes interiores.

Testado independentemente em laboratórios acreditados de acordo com a norma BS476 Partes 20-21 e norma Europeia EN 13381-8. Avaliado e testado externamente.

Interchar 1260 tem a marca CE com a Avaliação Técnica Europeia ETA-14/0262.

USO RECOMENDADO

Para proporcionar uma proteção contra fogos celulósicos até 60 minutos numa ampla gama de vigas de secção tipo "I", colunas e secções ocas em ambientes interiores. Também proporciona uma proteção ao fogo até 90 minutos de acordo com a norma BS476 Partes 20-21.

INFORMAÇÃO PRÁTICA INTERCHAR 1260

Cor	Branco			
Brilho	Fosco			
Volume de Sólidos	73% ± 2% (medido de acordo com a ISO 3233 e Método Guia BCF)			
Espessura	200-700 microns (8-28 mils) em seco, equivalente a 274-959 microns (11-38,4 mils) em húmido			
Rendimento Teórico	1,80 m ² /litro para uma espessura de filme seco de 400 microns e para o volume de sólidos mencionado. 73 sq.ft/galão US para uma espessura de filme seco de 16 mils e para o volume de sólidos mencionado.			
Rendimento Prático	Considerar os factores de perda apropriados			
Método de Aplicação	Pistola "Airless", trincha			
Tempo de Secagem	Intervalo de repintura com os produtos recomendados			
Temperatura	Ao tacto	Duro	Mínimo	Máximo
10°C (50°F)	3 horas	4 horas	18 horas	Prolongado ¹
25°C (77°F)	2 horas	3 horas	6 horas	Prolongado ¹
40°C (104°F)	1 hora	2.5 horas	4 horas	Prolongado ¹

¹ Consulte as Definições e Abreviaturas da International Protective Coatings
Os tempos de secagem referem-se a uma espessura seca típica de 500 microns (20 mils).
Os tempos de repintura mínimos com os acabamentos aprovados são 24 horas.

INFORMAÇÃO LEGAL

Ponto de Inflamação	>100°C (>212°F)	
Peso Específico	1,46 kg/l (12,2 lb/gal)	
VOC	0 g/kg	Directiva EU sobre Emissões de Solventes (Directiva do Conselho 1999/13/EC)
	23 g/lit	Directiva de Produtos da UE. (Directiva do Conselho 2004/42/CE)

Consulte a secção relativa às características do produto para obter mais informações

Tinta Intumescente de Base Água

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Todas as superfícies a revestir devem estar limpas, secas e isentas de qualquer contaminação. Antes de aplicar a tinta, as superfícies devem ser todas avaliadas e tratadas de acordo com a norma ISO 8504:2000.

Os óleos ou gorduras devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente.

Estruturas de Aço Tratadas com Primário

Interchar 1260 deve ser sempre aplicado sobre um esquema anticorrosivo recomendado. A superfície do primário deve estar seca e isenta de qualquer contaminação e Interchar 1260 deve ser aplicado dentro dos tempos de repintura especificados (consulte o Guia de Aplicação de Interchar 1260).

Áreas danificadas devem ser reparadas de acordo com o Standard especificado (ex. Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6, Decapagem por Jacto Abrasivo, ou SSPC-SP11, Ferramenta Mecânica) e aplicada uma demão de primário antes de repintar com Interchar 1260.

Superfícies com Aplicação de Primário de Zinco

Interchar 1260 pode ser aplicado sobre primários epóxi de zinco aprovados, desde que estes tenham sido repintados com uma demão de selante aprovada. Certifique-se que a superfície do primário está limpa, seca e isenta de contaminação, antes da aplicação de Interchar 1260. As demãos de selante recomendadas são Intergard 269 e Intergard 276.

APLICAÇÃO

Mistura	Este material é uma tinta de um componente e deve ser sempre misturado cuidadosamente com um misturador mecânico, antes da sua aplicação.	
Proporção da Mistura	Não aplicável	
Pistola "Airless"	Recomendado	Gama de bicos 0,39-0,54 mm (15-21 thou) Pressão total de saída do flui do no bico de atomização não inferior a 175 kg/cm ² (2489 p.s.i)
Pistola Convencional (Pote pressão)	Não recomendado	
Pistola Convencional trincha	Não apropriado	
Diluyente	Não recomendado	
Diluyente de Limpeza	Água Limpa	
Interrupções do Trabalho	<p>Não deixar acumular material nas mangueiras, pistola ou equipamento de pintura.</p> <p>Lavar cuidadosamente todo o equipamento com água limpa. Não utilizar solventes orgânicos.</p> <p>Todo o material não utilizado deve ser mantido em embalagens bem fechadas. As embalagens parcialmente cheias podem apresentar peles superficiais durante a armazenagem.</p>	
Limpeza	<p>Limpar todo o equipamento com água limpa imediatamente após utilização. Constitui boa prática de trabalho lavar periodicamente o equipamento de pintura. A frequência de limpeza irá depender da quantidade aplicada, da temperatura e do tempo decorrido, incluindo interrupções.</p> <p>Todos os materiais excedentes e embalagens vazias devem ser depositados de acordo com os regulamentos/legislação regionais apropriados.</p>	

Tinta Intumescente de Base Água

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Deverão ser consultados os Procedimentos de Trabalho detalhados de Interchar 1260 antes da utilização.

Interchar 1260 deve estar sempre protegido contra a congelação durante o armazenamento. A temperatura recomendada para armazenagem é entre 4°C (39°F) e 25°C (77°F).

Para uma ótima aplicação e secagem a temperatura do ar e do substrato deve estar acima dos 10°C (50°F) e a humidade relativa abaixo dos 85%. Uma boa circulação do ar e ventilação deverá ser mantida para melhorar a secagem e acelerar a aplicação. A aplicação a temperaturas abaixo dos 10°C (50°F) ou a humidade elevada retardará a secagem e os intervalos de repintura.

O Interchar 1260 congelado deve ser eliminado de acordo com a legislação local. Não descongelar material congelado e aplicar.

A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho.

De acordo com as boas práticas de pintura, não se deve iniciar a aplicação quando as condições ambientais se estão a degradar, por ex, a temperatura está a baixar ou existe o risco de ocorrer condensação.

A melhor maneira de obter a espessura máxima de filme numa só demão é a utilização de equipamento airless. Quando a aplicação é efectuada por outros métodos, é pouco provável a obtenção da espessura de filme requerida.

Deve haver o cuidado de não aplicar espessuras excessivas em ângulos internos, esquinas, arestas, etc.

O aspeto final de Interchar 1260 dependerá do método de aplicação. Em áreas visíveis é preferível a aplicação à pistola. Para obter acabamentos de elevada qualidade pode ser necessária preparação adicional antes da aplicação do acabamento; por favor consulte o Guia de Aplicação para informação adicional. Não é necessária a aplicação de acabamento para ambientes classificados como C1 de acordo com a norma ISO 12944-2. Poderá, no entanto ser especificado apenas por motivos estéticos.

Interchar 1260 (selado ou não) deve ser protegido de água corrente ou acumulada.

Interchar 1260 destina-se a ser aplicado em aço exposto a ambientes interiores. Para obter mais informação sobre os sistemas de primários e acabamentos apropriados para cada ambiente interior Consulte a International Paint.

Interchar 1260 não se destina a imersão/encharcamento frequente.

Nota: Os valores de VOC indicados são os máximos possíveis para o produto, tendo em consideração as variações devido a diferenças de cor e as normais tolerâncias de fabrico.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Recomendam-se os seguintes primários para Interchar 1260:

Intercryl 525	Intergard 251
Intergard 269	Intergard 276
Interprime 306	

Interchar 1260 também pode ser aplicado sobre Interzinc 42 ou 52 desde que tenha sido aplicada a demão de selante adequada; por favor consulte a secção de Preparação de Superfície.

Recomendam-se as seguintes demãos finais para Interchar 1260:

Intercryl 525	Interthane 870
Intersheen 579	Interthane 990

Está disponível uma ampla gama de primários e acabamentos que podem ser utilizados com Interchar 1260; por favor consulte a International Protective Coatings para obter mais informações.

Tinta Intumescente de Base Água

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informação mais detalhada com respeito a normas industriais, termos e abreviaturas usadas nesta folha de dados pode ser encontrada nos seguintes documentos disponíveis em www.international-pc.com:

- Definições e Abreviaturas
- Preparação da Superfície
- Aplicação da Tinta
- Rendimentos Teóricos e Práticos

Existem à disposição, mediante pedido, cópias individuais destas secções de informação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Material e na(s) embalagem(embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) que a International Protective Coatings fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Ambientais relevantes.

No caso de efectuar soldadura ou corte por chama de metais pintados com este produto, serão libertados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de protecção pessoal apropriado e de extracção de ar adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a International Protective Coatings a fim de obter informação adicional.

EMBALAGEM	Tamanho da Embalagem	Vol	Embalagem
	20 litro	20 litro	20 litro
Para saber da disponibilidade em outros tamanhos de embalagem consulte a International Protective Coatings			
PESO DE TRANSPORTE	Tamanho da Embalagem	30.5 kg	
	20 litro		
ARMAZENAMENTO	Prazo de Armazenamento	No mínimo 12 meses a 25°C (77°F). Sujeito a reinspecção posterior. Armazenar em condições secas, à sombra e afastado de fontes de calor e de ignição.	

Nota importante

A informação contida nesta ficha técnica do produto não pretende ser exaustiva: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer finalidade, não especificamente recomendada nesta ficha técnica, sem primeiro obter uma confirmação escrita da International, sobre a conformidade do produto para o fim pretendido, fá-lo à sua inteira responsabilidade. Todas as informações fornecidas ou declarações prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) estão correctas dentro do nosso melhor conhecimento, mas não temos controlo sobre a qualidade ou a condição do substracto ou muitos outros factores que poderão afectar o uso e aplicação do produto. Portanto, a não ser que especificamente concordemos por escrito, não aceitamos quaisquer responsabilidades para o desempenho do produto ou para (Sujeito à extensão máxima permitida por Lei) qualquer perda ou avaria proveniente do uso do produto. Vimos por este meio renunciar a quaisquer garantias ou representações, expressas ou implícitas, por força da lei ou outros, incluindo, sem limitações, qualquer garantia implícita de comercialização ou aptidão para uma finalidade específica. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estão sujeitos às condições de venda. Você poderá pedir uma cópia deste documento e revê-lo com atenção. A informação contida nesta ficha técnica poderá sofrer alterações de tempos a tempos de acordo com a experiência e a política de contínuo desenvolvimento. É da responsabilidade do utilizador verificar com o seu representante local que a ficha técnica do produto está actualizada, antes de utilizar o produto. Esta ficha técnica está disponível no nosso site da internet em www.international-marine.com, ou www.international-pc.com, e deve coincidir com este documento. Se houver algumas discrepâncias entre este documento e a versão da Ficha Técnica disponível na internet este último vai prevalecer.

Copyright © AkzoNobel, 05/02/2015.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel.

www.international-pc.com