

Intumescente Acrílico

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Un recubrimiento intumescente de un componente, con altos sólidos, basado en disolventes, testado y aprobado por laboratorios independientes para evaluar el rendimiento de protección contra el fuego en estructuras de acero de conformidad con la norma europea EN 13381-8 (ver características del producto).

Interchar 404 cuenta con marcado CE y con Aprobación Técnica Europea (DITE) / ETA-09/0259.

APLICACIONES

Para proporcionar hasta 2 hora de protección contra el fuego en vigas de sección "I", columnas y secciones huecas.

Gracias a sus propiedades de repintado y secado rápido, Interchar 404 es apto para su aplicación en el taller de fabricación de las estructuras de acero y se puede utilizar sobre una amplia gama de sistemas de imprimación aprobados.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERCHAR 404

Color	Blanco, Gris
Aspecto	Mate
Sólidos en volumen	75% ± 2%
Espesor recomendado	200-1000 micras (8-40 mils) en seco, equivalente a 267-1333 micras (10,7-53,3 mils) en húmedo
Rendimiento teórico	1 m ² /litro a (750 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 40 sq.ft./galones US a 30 mils con los sólidos en volumen establecidos
Rendimiento práctico	Considérense los factores de pérdidas apropiados
Método de Aplicación	Pistola "airless", Brocha
Tiempo de secado	

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Intervalo de repintado por si mismo	
			Mínimo	Máximo
10°C (50°F)	60 minutos	24 horas	9 horas	Prolongado ¹
15°C (59°F)	60 minutos	22 horas	7 horas	Prolongado ¹
25°C (77°F)	40 minutos	18 horas	5 horas	Prolongado ¹
40°C (104°F)	20 minutos	8 horas	3 horas	Prolongado ¹

¹ Véanse las definiciones y abreviaturas de International Protective Coatings

Todos los tiempos de secado se indican para un espesor típico de 750 micras (30 mils) d.f.t.

La capa selladora debería aplicarse lo más pronto posible una vez completada la capa final de Interchar 404 (mínimo 2-4 horas para Intersheen 54 y 579; 24 horas para capas selladoras Interthane o Interfine). No obstante, debe comprobarse el d.f.t. para garantizar que se ha alcanzado el espesor especificado antes de aplicar la capa selladora.

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

Punto de inflamación (Típico)	5°C (41°F)
Peso Específico	1,37 kg/l (11,4 lb/gal)
VOC	237 g/kg Directiva de la UE sobre emisiones de solventes (Directiva del Consejo 1999/13/EC).

Protective Coatings

Intumescente Acrílico

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2000.

El aceite y la grasa deben eliminarse de acuerdo con el procedimiento de limpieza mediante disolvente SSPC-SP1.

Superficies Imprimadas

Interchar 404 debería aplicarse siempre según un esquema de recubrimiento anticorrosivo recomendado. La superficie imprimada debería tener una apariencia normal, estar seca y libre de toda contaminación, e Interchar 404 debe aplicarse respetando los intervalos de recubrimiento especificados (consultar la correspondiente hoja de datos técnicos).

Las áreas de roturas, daños, etc. deberían prepararse según el estándar especificado (por ejemplo, Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC SP6, Chorreado de abrasivos, o SSPC SP11, Limpieza mediante herramienta mecánica) y aplicar la imprimación antes de aplicar Interchar 404.

Superficies imprimadas con zinc

Interchar 404 puede ser aplicado sobre imprimaciones epoxi zinc aprobadas. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de contaminación y de sales de zinc antes de la aplicación del Interchar 404. Asegúrese de que el silicato de zinc esta curado antes de proseguir con la operación de recubrimiento. Se recomienda el uso de capa selladora o de enlace, generalmente Intergard 269 ó Intergard 276, para prevenir la formación de sales de zinc.

APLICACIÓN

Mezcla	Este material es un recubrimiento de un componente que deberá mezclarse siempre completamente con un mezclador mecánico antes de su aplicación.	
Relación de mezcla	No aplicable	
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla 0,48-0,59 mm (19-23 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 246 kg/cm ² (3498 p.s.i.) Se recomienda latiguillo de 9,0 mm (3/8") con una prolongación final de 6.5 mm (1/4").
Pistola Convencional (Presión del calderín)	No recomendado	
Brocha	Adecuado	Recomendado para áreas pequeñas y reparaciones, serán necesarias multiples capas para conseguir el espesor de película seca requerido.
Rodillo	No recomendado	
Disolvente	No se requiere normalmente	
Limpiador	International GTA007	
Paradas	Limpie a fondo todo el equipo con International GTA007. Todo el material no utilizado debe almacenarse en recipientes perfectamente cerrados. Los recipientes parcialmente llenos, tras ser almacenados, pueden presentar una nata en la superficie y/o incremento en la viscosidad del material.	
Limpieza	Limpie todo el equipo inmediatamente después de utilizar con International GTA007. Se recomienda lavar periódicamente el equipo de pulverización durante la jornada de trabajo. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad de producto pulverizado, la temperatura y el tiempo transcurrido, incluyendo los retrasos. Tirar el material sobrante y los recipientes vacíos de acuerdo con el reglamento/legislación regional apropiado.	

Intumescente Acrílico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Antes de la aplicación debería consultarse con detalle la Guía de Aplicación Interchar base disolvente.

La película máxima en una sola capa se logra mejor mediante pulverización sin aire. Cuando se aplican métodos diferentes de la pulverización sin aire, es improbable que se alcance la película requerida. Unas temperaturas bajas o altas pueden requerir técnicas de aplicación específicas para lograr la película máxima. La sobreaplicación de Interchar 404 prolongará los períodos de recubrimiento mínimos y los tiempos de manipulación.

Cuando se aplica Interchar 404 mediante brocha, es posible que sea necesario aplicar múltiples capas para alcanzar el espesor total de la película seca especificado.

La temperatura de la superficie debe de estar siempre a un mínimo de 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Si se aplica el Interchar 404 en espacios confinados, asegurarse de que haya una ventilación adecuada.

La apariencia final de Interchar 404 depende del método de aplicación. Para áreas visibles, se recomienda la aplicación por pulverización. Los acabados muy decorativos pueden requerir una preparación adicional antes de aplicar la capa selladora.

El acabado superficial final depende del método de aplicación. Evite utilizar una mezcla de métodos de aplicación siempre que sea posible.

Interchar 404 (sellado o no), debería ser protegido del agua estancada o continuada. Interchar 404 no está diseñado para su inmersión o empapado frecuente en agua.

Una versión con mayor resistencia al agua esta disponible para permitir que el Interchar 404 permanezca sin sellar hasta 6 meses expuesto al exterior (según ISO 12944 C2) sin que se produzca acumulación o abundante exposición al agua, o condiciones de frecuente alta humedad.

Interchar 404 cuenta con marcado CE y con Aprobación Técnica Europea (DITE) / ETA-09/0259.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Interchar 404 ha sido testado como parte de un sistema de recubrimiento para su uso en incendios sobre una amplia gama de sistemas de imprimación aprobados.

Las siguientes imprimaciones pueden ser utilizadas con Interchar 404:

Intercure 200	Intercure 200HS
Intergard 251	Intergard 269
Interplate 398	Interprime 306
Interseal 670HS	Interseal 1052
Interzinc 42	Interzinc 52

Las siguientes capas de acabado pueden ser utilizadas con Interchar 404:

Intersheen 579	Interthane 870
Interthane 990	Interthane 990SG

Cuando se utilice Interchar 404 de acuerdo con la Aprobación Técnica Europea, la preparación de superficie, la imprimación y la capa de acabado deben ser como se estableció dentro de la aprobación y aprobado por International Protective Coatings.

Cuando este previsto recubrir con polisiloxano, será necesario aplicar una selladora; por favor para mas información consulte los procedimientos de trabajo.

Intumescente Acrílico

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento Teórico y práctico
- Guía de Aplicación Interchar Base Disolvente

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) que International Protective Coatings proporciona a sus clientes.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Higiene, Seguridad Y Medio Ambiente.

En caso de realizarse soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación cde escape local adecuada.

Si hay duda sobre la idoneidad de uso de este producto, se ruega consultar a International Protective Coatings para mayor información.

TAMAÑO DEL ENVASE	Unit Size	Vol	Pack
	20 litros	20 litros	20 litros

Ponerse en contacto con Akzo Nobel Industrial Paints, S.L para la disponibilidad de otros tamaños de envase.

PESO DEL PRODUCTO (TÍPICO)	Unit Size	
	20 litros	

ALMACENAMIENTO	Tiempo de vida	
		12 meses como mínimo a 25°C (77°F). Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por en el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 09/03/2020.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.international-pc.com