

Recubrimiento Universal para Tuberías

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Un recubrimiento de tubería universal (UPC) para usar en temperatura ambiente y alta temperatura que cumple con el criterio de las prestaciones para la protección anticorrosiva de la norma ISO20340.

Interbond 1202UPC es un copolímero inorgánico de dos componentes que cura al ambiente.

Cumple con la definición de recubrimiento de matriz inerte multi-polimérica de la norma NACE SP0198.

APLICACIONES

Apropiado para proteger tubería y accesorios no enterrada en plantas de procesos de nueva construcción que operan a temperaturas de entre -196°C (-321°F) hasta +650°C(1202°F).

Solo una especificación para protección de la corrosión de grandes cantidades de tubería elaborada y de sus accesorios (i.e. válvulas, instrumentación y otros equipos asociados).

Interbond 1202UPC reduce la complejidad de la pintura y todos los costes del pintado de los proyectos de nueva construcción.

Diseñado para ser aplicado en dos capas o en una sola capa sobre acero carbono o acero inoxidable para una protección anticorrosiva a largo plazo.

Apropiado para usar sobre superficies bajo aislamiento térmico o sin él y para la protección de tubería y equipos criogénicos. No es apropiado para el servicio enterrado.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERBOND 1202UPC

Color	Metálico Gris
Aspecto	Mate
Sólidos en volumen	54%
Espesor recomendado	100 micras (4 mils) en seco equivalente a 185 micras (7.4 mils) en húmedo.
Rendimiento teórico	5,40 m ² /litro a (100 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 217 sq.ft./galones US a 4 mils con los sólidos en volumen establecidos
Rendimiento práctico	Considérense los factores de pérdidas apropiados
Método de Aplicación	Pistola "airless", Pistola de aire, Pistola convencional

Tiempo de secado

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Intervalo de repintado por si mismo	
			Mínimo	Máximo
10°C (50°F)	90 minutos	6 horas	6 horas	14 días
15°C (59°F)	60 minutos	6 horas	6 horas	14 días
25°C (77°F)	30 minutos	3 horas	6 horas	14 días
40°C (104°F)	15 minutos	3 horas	6 horas	14 días

Cuando se excedan los intervalos máximos de repintado, limpie a fondo la superficie de Interbond 1202UPC con agua dulce y después lije ligeramente.

DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

Punto de inflamación (Típico)	Parte A 37°C (99°F); Parte B 76°C (169°F); Mezcla 39°C (102°F)
Peso Específico	1,25 kg/l (10,4 lb/gal)
VOC	3.42 lb/gal (410 g/lit) EPA Método 24

Para mas detalles ver la seccion: Caracteristicas del producto.

Protective Coatings

Recubrimiento Universal para Tuberías

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2000. El aceite y la grasa deben eliminarse de acuerdo con el procedimiento de limpieza mediante disolvente SSPC-SP1.

Limpieza mediante chorro abrasivo

Limpieza por chorreo abrasivo conforme a Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP10. Si se produce oxidación entre la limpieza por chorreo y la aplicación de Interbond 1202UPC, deberá limpiarse nuevamente la superficie por chorreo conforme a la norma visual especificada. Los defectos de superficie puestos de manifiesto por el proceso de limpieza por chorreo, deberán rectificarse, rellenarse o tratarse de la forma apropiada.

Preparación mediante herramienta mecánica (solo pequeñas áreas)

En áreas pequeñas para parchear y reparar, es factible la limpieza con herramienta mecánica conforme a SSPC SP11. Los mejores resultados se conseguirán con un perfil superficial mínimo de 50 micras (2 mils).

Acero Inoxidable Austenítico

Asegúrese de que la superficie esta limpia, seca y libre de productos de la corrosión del metal antes de la aplicación. Chorro abrasivo con abrasivo no metálico y libre de cloruros (i.e. óxido de aluminio o garnet) para obtener un perfil de anclaje de 37.5 a 50 micras (1.5 a 2 mils).

Los mejores resultados para acero que trabaja en condiciones de temperatura alta y cíclica se conseguirán el perfil superficial obtenido sea de 50 micras (2 mil).

Superficies Imprimadas

Interbond 1202UPC es adecuado para aplicación a estructuras de acero protegidas de la intemperie recién recubiertas con imprimaciones de taller, a base de silicato de zinc. Si la imprimación de taller a base de zinc muestra un deterioro extenso o muy disperso, o productos de corrosión de zinc excesivos, será necesario realizar un chorreo global por barrido. Otros tipos de imprimaciones de taller no son adecuadas para recubrimiento y requerirán una eliminación completa mediante limpieza por chorreo abrasivo. Las juntas de soldadura y las áreas dañadas deben limpiarse por chorreo conforme a Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP6.

APLICACIÓN

Mezcla	El material se suministra en dos recipientes como una unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. Una vez mezclada la unidad, deberá utilizarse dentro del tiempo de vida útil especificado			
	(1) Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico.			
	(2) Combinar todo el contenido del agente de endurecimiento (Parte B) con la base (Parte A) y mezclar completamente con un mezclador mecánico.			
Relación de mezcla	28parte(s):1parte(s)en volumen			
Vida útil de la mezcla	10°C (50°F) 8 horas	15°C (59°F) 8 horas	25°C (77°F) 8 horas	40°C (104°F) 4 horas
Pistola "airless"	Recomendado	Rango de boquilla 0,43-0,48 mm (17-19 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 141 kg/cm ² (2005 p.s.i.)		
Pistola Convencional (Presión del calderín)	Recomendado Cuando se repinte	Pistola Capuchón de aire Per Fluid Tip	DeVilbiss o Binks 704 or 765 E	
Pistola de aire (Convencional)	Recomendado Cuando se repinte	Utilizar un equipo de marca adecuado.		
Brocha	Apropiado – Solamente parcheo	Normalmente, se pueden obtener 60micras (2,4 mils)		
Rodillo	Apropiado – Solamente parcheo	Normalmente, se pueden obtener 60 micras (2,4 mils)		
Disolvente	International GTA007	Normalmente no es necesario diluirlo. Consulte con el representante local para consejo sobre la aplicación en condiciones extremas. No diluir más de lo permitido por la legislación local de medio ambiente.		
Limpiador	International GTA007			
Paradas	No permita que el material permanezca en los latiguillos, pistola o en el equipo de pulverización. Limpie concienzudamente todo el equipo con International GTA 007. Una vez que la unidad del material ha sido mezclada no debería volver a reutilizarse y se recomienda que tras paradas prolongadas en el trabajo se reinicie con unidades recién mezcladas.			
Limpieza	Limpia todo el equipo inmediatamente después de utilizar con International GTA007. Se recomienda lavar periódicamente el equipo de pulverización durante la jornada de trabajo. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad de producto pulverizado, la temperatura y el tiempo transcurrido, incluyendo los retrasos. Tirar el material sobrante y los recipientes vacíos de acuerdo con el reglamento/legislación regional apropiado.			

Recubrimiento Universal para Tuberías

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Interbond 1202UPC de acuerdo con la definición de recubrimiento de Matriz Multi-polimérica Inerte según norma NACE Standard Practice SP0198 Tabla 2 recomendaciones típicas para su uso sobre equipos de acero carbono bajo aislamiento térmico.

Si se aplica el Interbond 1202UPC en espacios confinados, asegurarse de que haya una ventilación adecuada.

La temperatura de la superficie debe estar siempre como mínimo a 3° C (5° F) por encima del punto de rocío.

Interbond 1202UPC reacciona con la humedad atmosférica, y por tanto cuando esté en el envase debería estar tapado en todo momento. Si se deja la lata abierta y no se agita en 30-60 minutos, se puede formar una nata. Esta debería sacarse antes de volver a agitar y continuar con la aplicación.

En común con muchos productos que contienen pigmentos de hojas de aluminio Interbond 1202UPC puede ser propenso a desarrollar una apariencia "pulida" en áreas de impactos mecánicos menores etc. Sin embargo, este fenómeno es meramente estético y no es perjudicial para el rendimiento anticorrosivo del producto.

Al igual que el resto de las superficies pintadas, se recomienda tener cuidado durante el almacenamiento y transporte para evitar daños mecánicos al arrastrar y de los roces.

Debido a la naturaleza flexible del recubrimiento y que el espesor de película seca recomendado es de un mínimo de 200 micras (8 mils), el ensayo de adherencia por tracción (según ISO 4624) no se considera relevante. La adhesión debería evaluarse usando los métodos de corte en cruz según se especifican en ASTM D3359. El valor aceptable conseguido en la práctica es $\geq 3A$.

Cuando se utilice en servicio de alta temperatura sobre imprimación inorgánica de zinc, los productos deberían aplicarse estrictamente de acuerdo con los espesores de película especificados, ya que la aplicación de espesores excesivos puede producir ampollamiento o pérdida de adhesión. Determine que la imprimación inorgánica de zinc está totalmente curada antes de aplicar la pintura para alta temperatura siguiendo las instrucciones dadas en la ficha técnica del producto en cuestión.

Cuando se utilice una imprimación de silicato de zinc, el espesor recomendado del silicato de zinc es 50 micras (2 mils) de espesor de película seca para asegurar la máxima resistencia de la superficie ante cualquier ciclo de temperatura posterior y para evitar los desprendimientos de las capas superiores. El espesor máximo de una siguiente capa de Interbond 1202UPC sería de 150 micras (6 mils), con un espesor de película seca máximo para el total del sistema de 300 micras (12 mils.) Es preferible recubrir el silicato de zinc antes de exponerlo a la intemperie, pero cuando esto no es posible, la superficie de silicato de zinc deberá estar limpia y exenta de sales de zinc.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

Los aditivos reactivos con bajo peso molecular, los cuales formarán parte de la película durante las condiciones de curado en ambiente normal, también afectarán a los valores de VOC determinados usando EPA método 24.

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Interbond 1202UPC se aplica normalmente directo sobre el metal. Este revestimiento especial es compatible con un número muy limitado de productos.

Las imprimaciones adecuadas son:

Interzinc 22 Series

Es posible el recubrimiento de Interbond 1202UPC con fines de identificación del color.

Recubrimiento Universal para Tuberías

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite www.international-pc.com.

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento Teórico y practico

Previa solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Está previsto que este producto lo utilicen solamente operarios profesionales en situaciones industriales, de acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la Ficha Técnica sobre Seguridad de Materiales (MSDS) que International Protective Coatings proporciona a sus clientes.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Higiene, Seguridad Y Medio Ambiente.

En caso de realizarse soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación cde escape local adecuada.

Si hay duda sobre la idoneidad de uso de este producto, se ruega consultar a International Protective Coatings para mayor información.

TAMAÑO DEL ENVASE	Unit Size	Parte A		Parte B	
		Vol	Pack	Vol	Pack
	15 litros	14.48 litros	20 litros	0.52 litros	0.75 litros
	5 US gal	3.82 litros	5 US gal	0.18 US gal	0.25 US gal
	1 US gal	0.77 US gal	1 US gal	0.03 US gal	1 Pinta de US
Ponerse en contacto con Akzo Nobel Industrial Paints, S.L para la disponibilidad de otros tamaños de envase.					
PESO DEL PRODUCT (TÍPICO)	Unit Size	Parte A		Parte B	
	15 litros	19.6 kg		0.61 kg	
	5 US gal	43.9 lb		1.7 lb	
	1 US gal	8.7 lb		0.4 lb	
ALMACENAMIENTO	Tiempo de vida	12 meses como mínimo a 25°C (77°F). Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.			

Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del sustrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en www.international-marine.com o www.international-pc.com, y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 27/07/2018.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.

www.international-pc.com