

Série Cathacoat 302

Apprêts renforcés inorganiques à base de zinc



La série bicomposant Cathacoat® 302 comporte des apprêts renforcés inorganiques à base de zinc qui fournissent une protection cathodique à l'acier. Les apprêts contiennent du zinc prédispersé qui facilite le mélange et qui permet l'application sur de l'acier commercial abrasif grenaillé.

Grâce au séchage rapide et aux délais courts d'application de couches complémentaires (après évaporation du solvant), les structures peuvent être peintes et remises en service plus précocement.

- Résistance exceptionnelle à la corrosion
- Résiste à la formation de bulles dans la couche de finition
- Aucune humidité requise pour durcir
- Résiste à la fissuration de retrait
- Accepte une large variété de couches de finition: acryliques, époxydiques, uréthaniques
- Peut être appliqué sur de l'acier commercial abrasif grenaillé (SSPC-SP6, NACE 3, ISO Sa2)
- Idéal pour les travaux de retouche et d'entretien en raison de sa facilité d'application




La série Cathacoat® 302 d'apprêts renforcés inorganiques à base de zinc contribuent à accélérer la production, permettant ainsi des délais de réalisation plus courts, des gains de productivité et une rentabilité accrue.

Cathacoat® 302H: Idéal pour la protection cathodique de structures en acier, de réservoirs, d'équipements, de tuyauteries et d'autres surfaces en acier exposées dans des environnements industriels légers à sévères. Également excellent pour les travaux de retouche et d'entretien en raison de sa facilité d'application, de sa large compatibilité et de capacité de séchage rapide avant application de couches complémentaires. Formulé pour minimiser la formation de bulles dans la couche de finition qui est typiquement observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc.
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 282 g/L

Cathacoat® 302HB: Idéal pour la protection cathodique de structures en acier, de réservoirs, d'équipements, de tuyauteries et d'autres surfaces en acier exposées dans des environnements industriels légers à sévères. Également idéal pour les travaux de retouche et d'entretien en raison de sa facilité d'application, de sa large compatibilité et de son séchage rapide avant application de couches complémentaires. Conforme aux caractéristiques de glissement et de fluage de la classe B pour les surfaces de contact. Formulé pour minimiser la formation de bulle dans la couche de finition qui est typiquement observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc.
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 305 g/L.

Cathacoat® 302V: Une option de faible COV qui fonctionne tout aussi bien pour la protection cathodique de structures en acier, de réservoirs, d'équipements, de tuyauteries et d'autres surfaces en acier exposées dans des environnements industriels légers à sévères. Également idéal pour les travaux de retouche et d'entretien en raison de sa facilité d'application, de sa large compatibilité et de son séchage rapide avant application de couches complémentaires. Formulé pour minimiser la formation de bulle dans la couche de finition qui est typiquement observée avec les apprêts inorganiques riches en zinc.
Niveau de composés organiques volatils (COV) de 100 g/L.



The power to protect.™

www.international-pc.com/devoe
pcmarketing.america@akzonobel.com