

Epoxy Novolac

PRODUCTBESCHRIJVING

Een oplosmiddelvrije, tweecomponenten, door middel van polycyclamine uitgehard liningsysteem dat gebruik maakt van geavanceerde epoxy novolac technologie.

TOEPASSING

Voorziet corrosiebescherming voor het inwendige van stalen opslagtanks, vaten, spoelen en leidingen zorgen voor een scala van producten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot); ruwe olie tot 93°C (200°F), geraffineerde olieproducten (inclusief loodvrije benzine mengsels en oplosmiddelen) en biobrandstoffen.

Envioline 376F-30 is ook geschikt als een externe coating voor begraven pijpen.

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER ENVIOLINE 376F-30

Kleur	Beperkte hoeveelheid kleuren leverbaar
Glansgraad	n.v.t.
Volume % vaste stof	100%
Typische laagdikte	500-1000 micron(20-40 mils) droog, overeenkomend met 500-1000 micron (20-40 mils) nat
Theoretisch rendement	1,33 m²/liter bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 750 microns 53 sq.ft/US gallon bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 30 mils
Praktisch rendement	Houd rekening met de typische verliesfactoren. Raadpleeg de Envioline Applicatie Richtlijnen voor het bepalen van de vereiste laagdikte.
Applicatie methode	meer-componenten airless spray, Airless spray
Droogtijd	

Overschildertijd

Ondergrond temp.	Kleefvrij	Hard	Minimum	Maximum
15°C (59°F)	7 uur	12 uur ¹	12 uur	28 dagen ²
25°C (77°F)	2 uur	4 uur ¹	2.5 uur	28 dagen ²
35°C (95°F)	1 uur	2 uur ¹	2 uur	28 dagen ²

¹ De filmlaag van de coating is voldoende sterk geworden om het staalwerk te kunnen hanteren en verplaatsen. Een Shore D Hardness van 75 – 80 is de aanbevolen richtlijn om te bepalen of het staalwerk in gebruik kan worden genomen.

² Indien de maximale overschildertijd overschreden wordt, dient het oppervlak van de coating grondig geschuurd te worden met grof schuurpapier, gevolgd door reinigen met oplosmiddelen.

GEGEVENS

Vlampunt	Deel A 84°C; Deel B 54°C		
Dichtheid	1,53 kg/l (12,8 lb/gal)		
VOS	0.20 lb/gal (25 g/l) 47 g/kg	EPA methode 24 EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 2010/75/EU)	

Raadpleeg de sectie productkenmerken voor nadere details

Epoxy Novolac

OPPERVLAKTE- VOORBEHANDELING

Alle te behandelen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van alle verontreinigingen. Voordat de coating wordt aangebracht, moeten alle oppervlakken worden beoordeeld en behandeld in overeenstemming met ISO 8504:2000

Verwijder, waar nodig, lasresten en maak lasnaden glad en vlak scherpe randen af.

Olie en vet dienen te worden verwijderd in overeenstemming met de norm SSPC-SP1 Solvent reinigen.

Stalen ondergronden

Het beste resultaat wordt met Enviroline 376F-30 bereikt als de coating wordt aangebracht op oppervlakken die gestraald zijn conform de norm Sa3 (ISO 8501-1:2007) of SSPC-SP5. Als Enviroline 376F-30 niet wordt toegepast in een omgeving waar het heel heet wordt en/of agressief is, kan de voorbehandeling beperkt blijven tot minimaal Sa2½ (ISO 8501-1:2007) of SSPC-SP10 ten tijde van de applicatie. Een scherp hoekig ruwheidsprofiel van 75-125 micron (3-5 mil) wordt aanbevolen. Neem contact op met International Protective Coatings voor nadere informatie.

Enviroline 376F-30 moet worden aangebracht voordat oxidatie van het staal heeft plaatsgevonden. Als er sprake is van oxidatie moet het hele geoxideerde gedeelte opnieuw worden gestraald conform de bovengenoemde norm. Oneffenheden in het oppervlak die zichtbaar worden na het stralen, moeten worden gegrond, gevuld of op de juiste manier worden behandeld.

De beste manier om de norm van het stralen te behouden, is door te ontvochtigen. Als alternatief kan een tijdelijk primer worden aangebracht.

Betonnen ondergronden

Het beton dient volledig uitgehard te zijn vóór de applicatie van het vloer, lining of coating systeem. Raadpleeg de richtlijn voor beton reparatie voor aanvullende informatie.

APPLICATIE

Mengen	Het materiaal wordt geleverd in twee containers. Deze verpakkingen moeten worden bewaard, gemixt en aangebracht in overeenstemming met de Enviroline Applicatie Richtlijnen.	
Mengverhouding	2 dl(n) : 1 dl(n) volume	
Potlife	40°C (104°F) 10 minuten	
meer-componenten airless spray	Aanbevolen	Meer informatie staat in de Enviroline Applicatie Richtlijnen.
Airless spray	Geschikt	Meer informatie staat in de Enviroline Applicatie Richtlijnen.
Lage druk spuit (drukvat)	kleine gedeelten	
Kwast	Geschikt	Kan worden gebruikt voor het bijwerken van kleine delen of als voorzettaag van lasnaden en hoeken.
Verdunner	Normaal gesproken niet nodig	Raadpleeg International Protective Coatings voor specifieke aanbevelingen.
Reiniger	Enviroline 71C (of International GTA203)	
Werkonderbreking	Zorg dat er geen materiaal achterblijft in de leidingen, spuitpistolen of de spuitinstallaties. Alle apparatuur grondig doorspoelen met Enviroline 71C of International GTA203. Als de containers eenmaal zijn gemengd, moeten ze niet opnieuw worden afgesloten. Het wordt aanbevolen om als het werk heeft stilgelegen en na een langere periode wordt hervat, te beginnen met vers gemixt materiaal.	
Schoonmaak	Alle apparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen met Enviroline 71C of International GTA203. Het is een goede gewoonte om tijdens het werken de spuitapparatuur regelmatig door te spoelen. De regelmaat waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de hoeveelheid verspoten verf, de temperatuur en de tijd die het werk in beslag genomen heeft, inclusief eventuele vertragingen. Al het overtollige materiaal en de lege containers moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regels en wetgeving daarover.	

Epoxy Novolac

PRODUCTKENMERKEN

Lees voor gebruik de volledige Enviroline Applicatie Richtlijnen.

In dit productblad staan de algemene gebruiksvoorschriften van Enviroline 376F-30. De eisen die op een specifiek project van toepassing zijn, hangen af van het gebruiksdoel en de gebruiksomstandigheden van de tank of het vat.

De gedetailleerde coatingsspecificaties van een project die door International Protective Coatings worden geleverd, moet te allen tijde strikt worden nagevolgd.

Het aanbrengen van een voorzetlaag is een essentieel onderdeel van een goed applicatieproces en moet als zodanig een onderdeel vormen van elke specificatie voor het aanbrengen van een lining.

Als er sprake is van ernstige putroest of poreus staal verspuut dan ongeveer 50% van de vereiste laagdikte en werk meteen het verspoten materiaal met een korte roller of een trekker diep in het oppervlak met de putroest.

Bij applicatie met een 2k airless spray worden de beste resultaten bereikt als het product is voorverwarmd voor de applicatie: deel A (hars) tot maximaal 60°C (140°F) en deel B (verharder) tot maximaal 40°C (105°F). Bij applicatie met een airless spray pomp worden de beste resultaten bereikt als elke component van het product is voorverwarmd voor de applicatie tot 35-37°C (95-100°F).

De temperatuur van het oppervlak moet altijd minstens 3 graden boven het dauwpunt zijn.

In onderstaand overzicht staat de omgevingstemperatuur die het beste is voor het uitharden. Deze temperatuur en afdoende ventilatie moet gedurende het hele uithardingsproces worden gehandhaafd.

	<u>Temperatuur van de ondergrond</u>	<u>Temperatuur van de lucht</u>
Bij voorkeur	21-49°C (70-120°F)	21-38°C (70-100°F)
Minimum	13°C (55°F)	13°C (55°F)

Nadat het coatingssysteem is uitgehard, moet de droge laagdikte worden gemeten met een daarvoor geschikte niet-destructieve magnetische meter om de minimaal aangebracht laagdikte te controleren. Het coatingssysteem moet vrij zijn van alle kraters en plekken die onbedoeld niet gecoat zijn. De uitgeharde coating moet in essentie vrij zijn van uitvloeiingen, zakkers, druppels, insluitingen en andere mankementen. Alle mankementen en gebreken moeten worden gerepareerd. De gerepareerde delen worden opnieuw getest en krijgen de gelegenheid om voldoende uit te harden in lijn met de specificaties voordat de voltooide lining in gebruik wordt genomen.

Uitharding achteraf is niet noodzakelijk voor de meeste toepassingen, maar Enviroline 376F-30 kan achteraf worden uitgehard om de uitharding te versnellen of om de bestendigheid te vergroten tegen chemicaliën in uiterst agressieve omstandigheden. Uitharding achteraf gebeurt minimaal 2 uur bij 121°C (250°F) of 6-8 uur bij 66°C (150°F) voor maximale bestendigheid.

Maximum continue droge temperatuur resistentie voor Enviroline 376F-30 is 177°C (350°F).

NB: De VOS-waarden zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Zij kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals kleurverschillen en gewone productietoleranties.

Reactieve additieven met een laag moleculair gewicht, die zich vormen als deel van de filmlaag gedurende normale droging in de buitenlucht, hebben ook invloed op de VOS waarden zoals vastgesteld met EPA Method 24.

SYSTEEM TOEPASBAARHEID

Enviroline 376F-30 moet altijd worden aangebracht op oppervlakken die op de juiste wijze zijn voorbehandeld. Als het toepassen van een primer noodzakelijk is als onderdeel van de coatingsspecificatie, vraag dan International Protective Coatings om advies.

Enviroline 376F-30 is bedoeld als een eenlaags coatingssysteem en mag alleen met zichzelf worden overgeschilderd mocht dat nodig zijn.

Epoxy Novolac

VERDERE INFORMATIE

Aanvullende informatie over industriële normen, definities en afkortingen in dit informatieblad vindt u in de volgende documentatie die staan op de website: www.international-pc.com:

- Definities & Afkortingen
- Oppervlakte-Voorbehandeling
- Coating-Applicatie
- Theoretische & Praktische Informatie
- Envioline Applicatie Richtlijnen.

Afzonderlijke kopieën van deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar.

VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele applicateurs in industriële situaties. Alle werkzaamheden die te maken hebben met het gebruik en de applicatie van dit product moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle daartoe geldende bepalingen in de landelijke wet- en regelgeving omtrent Gezondheid, Veiligheid, Arbo en Milieu.

Er moet afdoende ventilatie zijn gedurende de applicatie en tijdens het uithardingsproces (Raadpleeg het productinformatieblad voor de juiste droogtijden) om de concentratie van oplosmiddelen te beperken tot veilige grenzen en om brand en explosies te voorkomen. Mechanische afzuiging is vereist als wordt gewerkt in een afgesloten ruimte. Ventilatie en/of persoonlijke beademingsapparatuur (zuurstofmaskers of een geschikt cartridge masker) moet ter beschikking staan gedurende applicatie en uitharding. Zorg ervoor dat er geen contact met de huid mogelijk is (overall, handschoenen, beschermbrillen, maskers, crème, enz.)

Voordat u begint met de applicatie, moet u eerst de adviezen lezen en vervolgens opvolgen die staan in de Material Safety Data Sheets (het Productveiligheidsinformatieblad) (basis en verhaard als het gaat om een verpakking met twee containers) en de Health and Safety paragrafen van de Coatings Applications Procedures van dit product.

Als er wordt gelast op of wordt gesneden in metaal dat met dit product is gecoat dan zal er stof en rook vrij komen waardoor het noodzakelijk is dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt en dat afdoende wordt geventileerd.

De precieze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de applicatiemethoden en de werkomstandigheden. Mocht u deze waarschuwingen en instructies niet volledig begrijpen of kunt u zich niet volledig eraan houden, neem dan contact op met International Protective Coatings.

Waarschuwing: Dit produkt bevat vloeibare epoxies en gemodificeerde polyaminen en kan, als dit niet op de juiste manier wordt gebruikt, overgevoeligheid van de huid veroorzaken.

VERPAKKINGSGROOTTE	Grootte		Deel A		Deel B	
			Vol	Verpakking	Vol	Verpakking
	4 US gal	2.67 US gal	5 US gal	1.33 US gal	2 US gal	
	18 liter	12 liter	20 liter	6 liter	10 liter	

Neem voor beschikbaarheid van andere verpakkingsgrootten contact op met AkzoNobel.

VERPAKKINGSGEWICHT	Grootte		Deel A		Deel B	
	4 US gal		81.5 lb		45.2 lb	
	18 liter		18.48 kg		10.02 kg	

OPSLAG	Houdbaarheid	12 maanden minimaal bij 25°C (77°F) in originele, ongeopende verpakkingen. Dient na verloop van deze periode te worden geïnspecteerd. Altijd droog en in de schaduw opslaan uit de buurt van hitte- en ontstekingsbronnen.
--------	--------------	--

Belangrijke opmerking

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn; een ieder die dit product gebruikt voor een ander doel dan dat specifiek in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico. Alle adviezen of verklaringen over het product (in dit het informatieblad of anderszins) zijn opgesteld naar ons beste geweten, maar we hebben geen controle over de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die van toepassing zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Daarom, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen om dit te doen, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op alle voor de uitvoering van het product of voor (behoudens voor zover maximaal toegestaan door de wet) enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Hierbij wijzen wij af; elke garantie of verklaring, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad kan wijzigen van tijd tot tijd in het licht van de opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren met de lokale International Paint vertegenwoordiger dat dit informatieblad nog actueel is voorafgaand aan het gebruik van het product.

Deze Technische Fiche is beschikbaar op onze website www.international-marine.com of www.international-pc.com, en moet hetzelfde zijn als dit document. Mocht er sprake zijn van discrepanties tussen dit document en de versie van het technisch informatieblad, dat op de website verschijnt, dan zal de versie op de website zal prevaleren.

Copyright © AkzoNobel, 30-3-2023.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern.

www.enviolinegroup.com

www.international-pc.com