

## Polyurethaan

### PRODUCTBESCHRIJVING

Een twee componenten oplosmiddelhoudende, high solids alifatische acryl polyurethaan aflat met geoptimaliseerde applicatie-eigenschappen en superieure esthetische eigenschappen. Interthane 990E is ideaal voor toepassingen waar een duurzame en visueel aantrekkelijke afwerking vereist wordt.

### TOEPASSING

Interthane 990E is ideaal voor gebruik bij nieuwbouw of onderhoud in een grote verscheidenheid aan omgevingen voor zowel industriële als commerciële projecten, van productie en infrastructuur tot energieopwekking en een grote verscheidenheid aan toepassingen in de olie- en gasector. Interthane 990E wordt als eindlaag van een anti-corrosief systeem aangebracht over een geschikte primer, tussenlaag of passief brand-beschermings systeem om een uitstekende functionaliteit en uiterlijk te bieden met een hoge glans en een laag VOC-gehalte.

### PRAKTISCHE INFORMATIE OVER INTERTHANE 990E

<b>Kleur</b>	Uitgebreide reeks via het Chromascan systeem
<b>Glansgraad</b>	Hoogglans
<b>Volume % vaste stof</b>	68% ± 2%
<b>Typische laagdikte</b>	50-75 micron(2-3 mils) droog, overeenkomend met 74-110 micron (3-4,4 mils) nat
<b>Theoretisch rendement</b>	13,60 m <sup>2</sup> /liter bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 50 microns 545 sq.ft/US gallon bij opgegeven volume % vaste stof en bij een droge laagdikte van 2 mils
<b>Praktisch rendement</b>	Houd rekening met de typische verliesfactoren
<b>Applicatie methode</b>	Airless spray, Lagedruk spuit, Kwast, Roller
<b>Droogtijd</b>	

Ondergrond temp.	Kleefvrij	Hard	Overschildertijd met aanbevolen producten	
			Minimum	Maximum
5°C (41°F)	45 minuten	21 uur	21 uur	Onbeperkt <sup>1</sup>
15°C (59°F)	30 minuten	10 uur	10 uur	Onbeperkt <sup>1</sup>
25°C (77°F)	15 minuten	6 uur	6 uur	Onbeperkt <sup>1</sup>
40°C (104°F)	15 minuten	4 uur	4 uur	Onbeperkt <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Raadpleeg de definities en afkortingen van Protective Coatings

### GEGEVENS

<b>Vlampunt</b>	Deel A 26°C (79°F); Deel B 49°C (120°F); Gemengd 29°C (84°F)
<b>Dichtheid</b>	1,49 kg/l (12,4 lb/gal)
<b>vos</b>	2.58 lb/gal (310 g/l) EPA methode 24 284 g/l als geleverd conform de Korea Clean Air Conservation Act

Raadpleeg de sectie productkenmerken voor nadere details

## Protective Coatings

## Polyurethaan

### OPPERVLAKTE- VOORBEHANDELING

Alle te behandelen oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van alle verontreinigingen. Voordat de coating wordt aangebracht, moeten de oppervlakken worden beoordeeld en voorbehandeld in overeenstemming met ISO 8504-2000.

### Oppervlakken met primer

Interthane 990E dient te allen tijde aangebracht te worden over een aanbevolen anti- corrosief coating schema. Het primer oppervlak dient droog en vrij van alle verontreiniging te zijn en Interthane 990E dient aangebracht te worden binnen de aangegeven overschildertijden (raadpleeg het relevante product data sheet)

Gedeelten die beschadigd of defect zijn dienen geprepareerd te worden volgens de gespecificeerde standaard (vb Sa2½ (ISO 8501—1:2007) of SSPC-6, Gritstralen, of SSPC-SP11, Power Tool Cleaning) en plaatselijk geprimed alvorens de applicatie van Interthane 990E.

APPLICATIE	Mengen	Potlife			
	Het product wordt geleverd in twee containers in één verpakking. Altijd de volledige hoeveelheid materiaal in één keer mengen in de verhouding waarin het wordt geleverd. Eenmaal gemengd moet het product binnen de aangegeven potlife worden verwerkt. (1) Roer de Base (basis) (deel A) met een elektrische mixer. (2) Voeg de hele inhoud van de Curing Agent (verharder) (deel B) bij de Base (basis) (deel A). Vervolgens grondig mengen met de elektrische mixer.	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)
	Mengverhouding	8 dl(n) : 1 dl(n) volume			
	Potlife	2,5 uur	2 uur	1,5 uur	1 uur
	Airless spray	Aanbevolen	Tip 0,33-0,45 mm (13-18 duizendste inch) Totale vloeistofdruk aan Tip minimaal: 155 kg/cm2 (2204 p.s.i.)		
	Lage druk spuit (drukvat)	Aanbevolen	Spuitpistool Luchtkap Vloeistof Tip	DeVilbiss MBC of JGA 704 of 765 E	
	Conventionele spuit	Aanbevolen	Gebruik voor dat doel geschikte uitrusting van een goed merk.		
	Kwast	Geschikt	Een typische laagdikte van 40-50 micron (1,6-2,0 mil) is mogelijk		
	Roller	Geschikt	Een typische laagdikte van 40-50 micron (1,6-2,0 mil) is mogelijk		
	Verdunner	International GTA713 (of International GTA733)	Nooit verder verdunnen dan op basis van de plaatselijke milieuwetgeving is toegestaan		
	Reiniger	International GTA713 (of International GTA733)			
	Werkonderbreking	Materiaal moet altijd volledig uit slangen, spuitpistolen of spuitinstallaties worden verwijderd. Alle apparatuur grondig doorspoelen met International GTA713. Nadat de coating is gemengd, mogen de containers niet opnieuw worden afgesloten. Tevens wordt aanbevolen dat indien de werkzaamheden na langere perioden worden voortgezet, altijd vers gemengd product wordt gebruikt.			
	Schoonmaak	Alle apparatuur onmiddellijk na gebruik reinigen met International GTA713. Het is goed gebruik om spuitapparatuur gedurende de werkdag periodiek door te spoelen. De regelmaat waarmee de apparatuur moet worden gereinigd is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal die is opgespoten, de temperatuur en de verstreken tijd, inclusief enige vertragingen.  Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.			

## Polyurethaan

### PRODUCTKENMERKEN

De glansgraad en de oppervlaktestructuur zijn afhankelijk van de applicatiemethode. Indien mogelijk moet een combinatie van applicatiemethoden altijd worden vermeden.

De beste resultaten qua glans en uiterlijk worden verkregen bij applicatie met de conventionele spuit.

Bij applicatie met kwast en roller en in sommige kleuren kan het noodzakelijk zijn om twee lagen Interthane 990E aan te brengen teneinde een uniforme dekking te verkrijgen speciaal als applicatie van Interthane 990E plaatsvindt op donkere onderlagen en als bepaalde loodvrije heldere kleuren zoals geel en oranje worden gebruikt. De beste praktijk is de toepassing van een kleur-gelijkende tussenlaag of anti-corrosieve coating onder de Interthane 990E.

Vóór het overschilderen na verwerking of veroudering, altijd controleren of de coating geheel is gereinigd zodat alle oppervlaktevervuiling zoals olie, vet, zoutkristallen en aanslag van uitlaatgassen zijn verwijderd voordat een volgende laag Interthane 990E wordt aangebracht.

De absoluut gemeten hechting van topcoats op verouderde Interthane 990E is lager dan die op het verse produkt. Deze is echter adequaat voor het gespecificeerde eindgebruik.

Dit product mag uitsluitend worden verdund met de aanbevolen verdunners van International. Het gebruik van alternatieve verdunners, speciaal alcoholhoudende kan ernstige gevolgen hebben op het uitharden van de coating.

De temperatuur van het oppervlak moet altijd minstens 3 graden boven het dauwpunt zijn.

Indien dit product wordt aangebracht gedurende onderhoudswerkzaamheden in afgesloten ruimten, dient altijd zorg te worden gedragen voor adequate ventilatie.

Interthane 990E kan uitharden bij temperaturen tot 0°C (32°F). Condensatie die gedurende of onmiddellijk na applicatie optreedt, kan tot gevolg hebben dat een matte en inferieure laag ontstaat. Vroegtijdige blootstelling aan onderdompeling in water kan leiden tot kleurverandering speciaal in donkere kleuren en bij lage temperaturen.

Dit product is niet geschikt voor onder water toepassing. Als het product in hoge mate wordt blootgesteld aan opspattende chemicaliën of oplosmiddelen neem dan contact op met International Protective Coatings.

NB: De VOS-waarden zijn indicatief en dienen alleen als richtlijn. Zij kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals kleurverschillen en gewone productietoleranties.

Reactieve additieven met een laag moleculair gewicht, die zich vormen als deel van de filmlaag gedurende normale droging in de buitenlucht, hebben ook invloed op de VOS waarden zoals vastgesteld met EPA Method 24.

---

### SYSTEEM TOEPASBAARHEID

De volgende primers/tussenlagen worden aanbevolen voor Interthane 990E:

Chartek 8E	Intercure 200HS	Interseal 1052
Chartek 1709	Intergard 251HS	Intershield 300
Interchar 1190	Intergard 2511*	Intershield 4000USP
Interchar 2060	Intergard 269	Interzone 954
Interchar 1260	Intergard 345	Interzone 954GF
Interchar 1290	Intergard 475HS	
Interchar 3120*	Interseal 670HS	

\* alleen verkrijgbaar in geselecteerde landen.

Voor andere geschikte primers/tussenlagen dient u het advies in te winnen van International Protective Coatings.

Interthane 990E kan uitsluitend worden overgeschilderd met Interthane 990E.

## Polyurethaan

### VERDERE INFORMATIE

Aanvullende informatie over industriële normen, definities en afkortingen in dit informatieblad vindt u in de volgende documentatie die staan op de website: [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com):

- Definities & Afkortingen
- Oppervlakte-Voorbehandeling
- Coating-Applicatie
- Theoretische & Praktische Informatie

Afzonderlijke kopieën van deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar.

### VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele applicateurs in industriële situaties in overeenstemming met de adviezen in dit informatieblad, in het Material Safety Data Sheet (MSDS: Productveiligheidsinformatieblad) en op de container(s) en mag nooit worden gebruikt zonder eerst het Material Safety Data Sheet (MSDS: Productveiligheidsinformatieblad) te raadplegen dat International Protective Coatings aan alle klanten verstrekt.

Alle werkzaamheden waarbij dit product wordt toegepast, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle relevante nationale bepalingen en wetgeving ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu.

Als er wordt gelast op of gesneden in metaal dat met dit product is gecoat, dan zullen stofdeeltjes en dampen vrijkomen. In dat geval moet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en moet er zorg gedragen worden voor adequate afvoerventilatie.

Hebt u vragen over de juiste toepassing van dit product, dan kunt u contact opnemen met International Protective Coatings voor nader advies.

**Waarschuwing: Bevat isocyaan. Bij verspuiten altijd een kap met luchttoevoer dragen.**

VERPAKKINGSGROOTTE	Grootte	Deel A		Deel B	
		Vol	Verpakking	Vol	Verpakking
	20 liter	17.78 liter	20 liter	2.22 liter	5 liter
	5 liter	4.45 liter	5 liter	0.55 liter	1 liter

Voor verkrijgbaarheid in andere verpakkingen raadpleeg International Protective Coatings

VERPAKKINGSGEWICHT	Deel A		Deel B	
	Grootte	Vol	Grootte	Vol
	20 liter	27.2 kg	2.36 kg	
5 liter	7.31 kg	0.7 kg		

OPSLAG	Houdbaarheid
	12 maanden bij 25°C (77°F). Dient na verloop van deze periode te worden geïnspecteerd. Altijd droog en in de schaduw opslaan uit de buurt van hitte- en ontstekingsbronnen.

### Belangrijke opmerking

*De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn; een ieder die dit product gebruikt voor een ander doel dan dat specifiek in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico. Alle adviezen of verklaringen over het product (in dit informatieblad of anderszins) zijn opgesteld naar ons beste geweten, maar we hebben geen controle over de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die van toepassing zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Daarom, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen om dit te doen, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid op alle voor de uitvoering van het product of voor (behoudens voor zover maximaal toegestaan door de wet) enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Hierbij wijzen wij af; elke garantie of verklaring, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad kan wijzigen van tijd tot tijd in het licht van de opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren met de lokale International Paint vertegenwoordiger dat dit informatieblad nog actueel is voorafgaand aan het gebruik van het product.*

*Deze Technische Fiche is beschikbaar op onze website [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) of [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), en moet hetzelfde zijn als dit document. Mocht er sprake zijn van discrepanties tussen dit document en de versie van het technisch informatieblad, dat op de website verschijnt, dan zal de versie op de website zal prevaleren.*

Copyright © AkzoNobel, 18-6-2021.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern.

[www.international-pc.com](http://www.international-pc.com)